

Sport Coat



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
4 - 6 m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
валяк, четка, гумен
валяк или
безвъздушен
пистолет



ИЗСЪХВАНЕ
1 - 2 часа

100% акрилна боя
за кортове

» Идеална за игрища за тенис,
баскетбол, волейбол и др.

» Висока устойчивост на триене
и външни условия

» Голяма устойчивост
на УВ лъчи

Цветна, 100% акрилна боя на водна основа, обогатена със скални кристали, отличаваща се с висока устойчивост на триене и външни условия. Тя е специално разработена за използване на тенис кортове (категория ITF:3, среден), баскетболни, волейболни игрища и др. Създава саморазливна, противоплъзгаща се повърхност с голяма еластичност и висока издръжливост във времето. Предлага голяма хидроизолация и висока устойчивост на УВ лъчи и атмосферни влияния, като поддържа повърхността чиста и цветовете постоянни с течение на времето. Може да се нанася върху по-рано боядисани или нови повърхности от бетон (цимент или асфалт).

- А/и (WB) Еднокомпонентни ефективни покрития.
- • Гранична стойност на ЛОС: 140 гр/л.
- • Максимална ЛОС концентрация на готовия за употреба продукт: 139 гр/л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.05g/mL (±0.05)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	120KU (±15)
pH	8.5 - 9.5
Покритие за един слой	4 - 6 m ² /L*

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци от боя и др.

- » Изравнете повърхността и отстранете всички мъхове, гъбички и водорасли чрез механична абразия, измийте със сапунена вода и оставете основата да изсъхне.
- » Използвайте KRAFT PUTTY за запълване на празнини, пукнатини и повредени части.
- » Върху пресен цимент оставете да изсъхне поне 3 седмици преди нанасяне и първо грундирайте с KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT DUR.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Можете да нанасяте с четка, валик, гумен валик (еластична шпатула) или безвъздушен пистолет.
- » Разреждане: Не се препоръчва.
- » Суха на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при влажни/студени условия).
- » Време за нанасяне на втори слой: Минимум 6 часа след нанасяне на първия слой при благоприятни условия на съхнене. Нанесете 2-3 слоя KRAFT SPORT COAT.
- » Време за пълно втвърдяване: Минимум 7 дни за изсъхване при благоприятни условия за изсъхване за пълно втвърдяване и годност за ходене.
- » Разбърквайте добре преди и редовно по време на нанасяне.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Избягвайте нанасяне под директна слънчева светлина.
- » Да не се нанася при очакван дъжд.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с топла вода и сапун или препарат.

ОПАКОВКА

Предлага се в пластмасови опаковки от 10L. Предлага се в керемидено червено, зелено, синьо и други нюанси при поискване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

