

Teak & Deck Oil



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
12-16 m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, кърпа



СУХ НА ДОПИР
2-3 часа

Специално масло за импрегниране за твърда дървесина

» PU модифицирано

» С восък. Хидроизолира повърхността

» Високотехнологични UV филтри

Специална полиуретанова модифицирана смес от естествени масла, обогатена с восък и UV филтри. Идеално за запазване и освежаване на твърди и екзотични дървета като тиково дърво, ироко, бангкирай, дъб, махагон (като ниангон и меранти) и голи дървета. Идеално за външно обзавеждане, перголи, огради и дървени палуби за лодки. Запълва порите на дървото в дълбочина, предотвратява проникването на вода и се отличава с голяма устойчивост на тежки атмосферни условия. Когато се използва редовно, той подхранва дървото, което го прави по-издръжливо срещу климатичните промени и избледняване.

A/з (SB) Свързващи праймери

- VOC ограничителна стойност: 750гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 590гр/л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	PU / Маслена смес
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,84 g/mL(±0.02)
Съдържание на твърди в-ва w/w ISO 3251-03	43% (±3)
Вискозитет-разходна чашка No4 @ 25°C ISO 2431	13sec (±2)
Покривност на един слой	12-16 m ² /L*

Teak & Deck Oil

Специално масло за импрегниране
за твърда дървесина

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и почистена от прах, остатъци, смоли или мазнини. Отстранете всички остатъци от стари лакове.

В случай, че повърхността е била предварително боядисана с байц или импрегнационен лак, първо трябва да се почисти с препарат за отстраняване на боя KRAFT REMOVER. Повърхностите трябва да се шлайфат с подходяща шкурка (за предпочитане No120) до матово покритие. Мокрото шлайфане е препоръчително, когато е възможно, за да се избегне образуването на прах или излагането му на него. В случай, че е необходима допълнителна защита срещу пелин или гъбички, първо нанесете един слой консервант KRAFT WOOD CARE.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Уверете се, че дървото е сухо и няма прогноза за дъжд през следващите 48 часа след завършване на окончателното покритие.
- » Не нанасяйте на слънце.
- » Продуктът е готов за употреба.
- » Разбъркайте добре преди нанасяне. Нанесете 1 слой KRAFT TEACK & DECK OIL.
- » След 24 часа нанесете втория слой.
- » След 5 минути отстранете излишния продукт със суха кърпа.
- » На повърхности, изложени на неблагоприятни атмосферни условия, нанесете 2 слоя KRAFT TEAK & DECK OIL.
- » Ако дървото е силно абсорбиращо или силно натоварено, може да се наложи допълнителен слой до пълно насищане. Отново отстранете излишния продукт след 5 минути с кърпа отстрани на дървото.
- » Можете да нанесете материала върху повърхността с помощта на четка или кърпа, по дължината на дървото.
- » Сух на допир: 2-3 часа при 25°C и 60% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Окончателният цвят на дървото зависи от първоначалния му цвят и възрастта му.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЛЕД-УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT.
 - » Затворете добре контейнера и го обърнете с главата надолу, така че продуктът да покрие вътрешните стени за херметично запечатване, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
 - » За поддръжка и освежаване повторете приложението веднъж годишно. ОПАКОВКА
- Предлага се в прозрачни опаковки от 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

