

Wood Plus™



РАЗРЕЖДАНЕ
0-2%



ПОКРИТИЕ
16-18m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка, валик,
безвъздушен
пистолет



СУХА НА ДОПИР
4-5 часа

Емайл боя за дърво
и метали

» Отличен финиш и текстура

Висококачествена емайл боя на базата на разтворители за дърво и метал. Осигурява отлично покритие и белота, и е идеална за боядисване на всякакви вътрешни или външни дървени повърхности, като шкафове, врати, прозорци и т.н. Подходяща е и за боядисване на метали и стени. Създава превъзходна, гладка и издръжлива повърхност с отличен финиш. Дори при нанасяне с четка, линиите изглеждат равномерно, оставяйки красива повърхност. Отличава се с отлично изравняване, обработваемост и лесно покритие. Запазва цвета си при неблагоприятни климатични условия в продължение на много години. Образува траен филм върху повърхността, следвайки свиванията и разширяванията на дървената повърхност, предотвратявайки проникването на влага.

A/g (SB) Интериор/екстериор облицовки и плакиращи бои за дърво и метал

- VOC Гранична стойност: 300гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 299гр/л

» Изключително покритие

» Страхотна обработваемост

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	Алкидни смоли	
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,93 – 1,45 g/mL*	
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	75% (±5)	
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110 KU (±20)	
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±20)	
Ниво на гланц @ 20° ISO 2813	Гланциран	>80GU
	Сатен	
	Мат	
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	Гланциран	>90GU
	Сатен	40-80GU
	Мат	<8,0GU
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	Гланциран	
	Сатен	
	Мат	<25GU
Време за сушене (Рекордер) ASTM D-5895	1 - 3 h*	
Индекс на белота ASTM E 313-98	81.0 (±6) **	
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0.0 (±2) **	
Твърдост по махалото на König ISO 1522	Гланциран	20-30sec
	Сатен - Мат	25-50sec
	7 дни @ 100µm WFT	
Напречен разрез (адхезия) ISO 2409	Клас 0: (<5% дефолиация в/у метален панел R-36)	
Покритие на слой	16-18 m ² /L***	
Препор. дебелина на сухия слой (2 слоя)	75 µm(±10)	

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция. (Само за бяло)

** Само за бяло

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция

Wood Plus™

Емайл боя за дърво
и метали

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да осигурите добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. В случай на ръжда, шлайфайте повърхността с подходяща шкурка и отстранете остатъците. За подготовка на повърхността се препоръчва мокро шлайфане. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови дървени повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE за защита от дървесен червей, гъбички и др., и след това нанесете 1-2 слоя KRAFT VELATOURA.
- » Върху нови метални повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете 1-2 слоя KRAFT RUST BLOCKER или KRAFT MINIO.
- » Върху минерални повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете 1 слой KRAFT VELATOURA, или KRAFT STAIN BLOCKER.
- » Върху боядисани повърхности: Проверете състоянието на повърхността. Ако е добро, отстранете всички съществуващи остатъци от стари бои и директно нанесете цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте прилагането през следващите 7 дни.
- » Влагата на дървената повърхност не трябва да надвишава 10%.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете продукта до 2% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с безвъздушен пистолет, и разбъркайте добре.
- » Може да нанасяте с четка, валяк или безвъздушен пистолет.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната оцветяваща основа.
- » За цвят и консистенция на финаша е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT WOOD PLUS за идеален резултат.
- » Да се прилага на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24-48 часа.
- » Избягвайте нанасяне на много дебел слой.
- » В случай на тъмни нюанси, препоръчителното време за изчакване за повторно нанасяне е 48 часа.
- » Сух на допир: 4-5 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Ако е избран тъмен нюанс с ниска покривност или нюанс със съответното етикетиране от KRAFT INSPIRED COLLECTION цветова гама, се препоръчва предварително нанасяне на

09/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯВА ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след употреба на продукта.

KRAFT VELATOURA, тониран в по-светъл нюанс от същата цветова група или KRAFT RUST BLOCKER в най-близкия нюанс.

- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65%, или по-висока.
- » Окончателният цвят на дървото зависи от първоначалния му цвят и възрастта му.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C, и при относителна влажност 60%, или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се използва по-рано от 48 часа след боядисването и освен ако не е напълно суха.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се мие по-рано от 30 дни след нанасяне.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и в оцветяващи основи P, D, A за гланц и сатен покритие, и в бяло матово, в конейнери от 0,75L и 2,5L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

**Телефон на Центъра за
натравения:
+3592 915 4411**

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

