



Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

RZ4600/RF4600 Серия – Матирана

RZ4000/RF4000 Серия – Велвет

RZ4700/RF4700 Серия – Сатен

RZ4100/RF4100 Серия – Полуглянец

Pratt & Lambert® Accolade® Interior Paint + Primer е висококачествено, 100% акрилно водоразтворимо покритие за стени, което предлага антимикубно* покритие, лесно нанасяне, отлична покривност, лесно поддържане, устойчиво на петна и драскотини покритие и красив завършен вид. Accolade предоставя покритие, устойчиво на мухъл, което го прави идеално за помещения с висока влажност, като бани. Може да се нанася директно върху повечето предварително боядисани повърхности или непокрит гипсокартон, мазилка, зидария и дърво, което не отделя багрилни вещества, без необходимост от допълнително грунд.

- Боя + Грунд
- Лесно нанасяне
- Отлична покривност
- Лесно поддържане
- Устойчивост на почистване и изтъркване

*Антимикубно – Този продукт съдържа агенти, които инхибират растежа на микроби върху повърхността на боята.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Препоръчва се за ползване върху стени, тавани, облицовки, гипсокартон, мазилка, дърво, зидария, метал и предварително боядисани повърхности

ПРЕПОРЪЧАНИ СИСТЕМИ

Грундирайте следните повърхности с 1 или 2 слоя Accolade® Interior Paint + Primer ИЛИ използвайте подходящия грунд според указанията по-долу:

Тухлена или гипсокартонена стена (Drywall):

- 1 слой Pratt & Lambert® Drywall Primer
- 1–2 слоя Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Масивна зидария (изсъхнала 30+ дни):

- 1 слой Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
- 1–2 слоя Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Бетонен блок:

- За запълващ ефект: 1 слой Pro-Hide® Silver Latex Block Filler
- 1–2 слоя Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Мазилка (изсъхнала 30+ дни), дърво:

- 1 слой Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
- 1–2 слоя Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Следната повърхност изисква използване на грунд:

Метал:

- 1 слой Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
- 1–2 слоя Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество:	100% акрил		
Финиш:	мат	0–5 гланцови единици при 85°	
	Кадифе	20–30 гланцови единици при 85°	
	Сатен	15–25 единици @ 60°	
	Полу-глянец	30–40 единици @ 60°	

Пламна температура: N/A

Сухо съд. (обем. %)*:	мат	40 ± 2%
	Кадифе	35 ± 2%
	Сатен	36 ± 2%
	Полу-глянец	37 ± 2%

Сухо вещество (тегл. %)*:	мат	55 ± 2%
	Кадифе	49 ± 2%
	Сатен	48 ± 2%
	Полу-глянец	50 ± 2%

Тегло/Галон*:	мат	11.91 lbs.
	Кадифе	11.91 lbs.
	Сатен	10.57 lbs.
	полу-глянец	10.57 lbs.

Летливи органични съединения (VOC):
 VOC < 50 g/L – 0.42 lb/gal (40 CFR 59.406)
 Полу-глянец вариант Бяло/База и База 1: VOC 139 g/L – 1.16 lb/gal (40 CFR 59.406)

Покривност:	400 кв. фута на галон		
норма:	мат	4 mils мокър / 1.6 mils сух	
	Кадифе	4 mils мокър / 1.4 mils сух	
	Сатен	4 mils мокър / 1.4 mils сух	
	полу-глянец	4 mils мокър / 1.5 mils сух	

* Данните за продукта са изчислени на база 1
 Време за съхнене (@ 77°F, 50% относителна влажност):
 Забележка: Времето за съхнене зависи от температурата, влажността и дебелината на филма.

На допир:	30 минути
За повторно нанасяне:	4 часа

Разреждане: вода

Оцветяване: универсални колоранти

Бази по финиш:	М	К	С	п-г
Дизайнерска бяла основа	✓	✓	✓	✓
Червена основа	✓	✓	✓	✓
Жълта основа	✓	✓	✓	✓
Base 1/Бяла	✓	✓	✓	✓
Base 2	✓	✓	✓	✓
Base 3	✓	✓	✓	✓

Опаковки: Quart, Gallon, 5 Gallon

Към 10/1/14 съответства на

	М	К	С	п-г
OTC	✓	✓	✓	✓
EC	✓	✓	✓	✓
SCAQMD	✓	✓	✓	✓
CARB	✓	✓	✓	✓
LADCO	✓	✓	✓	✓

*MPI Spec #:

54

Технически информационен лист

ОСНОВА - ПОДГОТОВКА

ВНИМАНИЕ!

Премахването на стара боя чрез шлайфане, остъргване или други методи може да генерира прах или изпарения, които съдържат олово. Излагането на оловен прах или изпарения може да причини увреждане на мозъка или други сериозни здравословни проблеми, особено при деца или бременни жени. Контролирането на излагането на олово или други опасни вещества изисква използване на подходящо защитно оборудване, като правилно поставена маска (одобрена от NIOSH), както и правилно ограничаване и почистване. За повече информация се обадете на Националния информационен център за олово на 1-800-424-LEAD (в САЩ) или се свържете с местните здравни власти.

За да се осигури правилно прилепване, повърхността за боядисване трябва да бъде свободна от мръсотия, прах, масло, грес, восък, ръжда и други замърсители. Почистете повърхността с подходящ почистващ препарат. Изплакнете обилно и оставете да изсъхне. Шлайфайте или остържете повърхността, за да премахнете ронещата се боя и да изгладите старите покрития. Загрубете лъскавите повърхности с шкурка 150 grit. Запълнете пукнатини и дупки със шпакловка за изглаждане на неравностите. След изсъхване, шлайфайте и отстранете праха.

PVC и алуминиева облицовка: Почистете повърхността старателно с топла сапунена вода. Изплакнете обилно.

Зидария, бетон, цимент, бетонни блокове, тухла: Всички нови повърхности трябва да бъдат втвърдени според препоръките на доставчика — обикновено около 30 дни. Отстранете всички кофражни масла и агенти за втвърдяване. Грубите повърхности могат да бъдат шпакловани за постигане на гладка основа. Ако боядисването не може да изчака 30 дни, оставете повърхността да се втвърди 7 дни и грундирайте с Pro-Hide® Gold Exterior Acrylic Cement and Stucco Primer. Пукнатини, шупли и други отвори трябва да бъдат поправени с еластомерен кит или уплътнител.

Мазилка: Отстранете ронещата се мазилка или солните отлагания. Оставете новата мазилка да се втвърди поне 30 дни преди боядисване. Ако боядисването не може да изчака 30 дни, оставете повърхността да изсъхне 7 дни и грундирайте с Pro-Hide® Gold Exterior Acrylic Cement and Stucco Primer. Поправете пукнатини, шупли и други отвори с еластомерен кит или уплътнител.

Дърво, предварително грундирани плоскости, фазер, кедр, секвой, шперплат: Изшлайфайте дървото до гладка, свежа повърхност. Попълнете всички дупки и несвършенства с кит за дърво или замазка, и загладете. Отстранете праха от шлайфането.

Алуминий и цинкован метал: Измийте с подходящ почистващ препарат, за да премахнете масло, грес или други замърсители. Отстранете корозията със шкурка, стоманена вълна или друг абразивен метод.

Фуигране: Попълнете фугите между прозорци, врати, облицовъчни елементи и други отвори в стените с латексов или силикониран латексов уплътнител след грундиране на повърхността.

Плесен: Отстранете преди боядисване чрез измиване с разтвор от 1 част течна белина и 3 части вода. Нанесете разтвора и изтъркайте плесенясалата зона. Оставете разтвора да престои 10 минути. Изплакнете обилно с вода и оставете повърхността да изсъхне преди боядисване. Носете защитни очила, водоустойчиви ръкавици и защитно облекло. Бързо измийте всяка капка от сместа, която попадне върху кожата. НЕ ДОБАВЯЙТЕ препарати или амоняк към разтвора от белина и вода.

Информацията и препоръките, посочени в този Листовка с данни за продукта, се базират на тестове, проведени от или от името на Pratt & Lambert Paints. Тази информация и препоръки подлежат на промяна и се отнасят за продукта, предлаган по време на публикуването им. Консултирайте се с вашия дилър или представител на Pratt & Lambert, за да получите най-актуалната Листовка с данни за продукта.

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer

Z4400 Серия – Матирана

Z4500 Серия – Яйчена черупка

Z4900 Серия – Полугланц

ПРИЛОЖЕНИЕ

Температура (въздух, повърхност и материал):

Нанасяйте при температури над 35°F

Може да е необходим повече от един слой боя за нови и непокрита повърхности, при драматична промяна на цвета или при използване на тъмни/ярки цветове за оптимален външен вид и покривност.

Безвъздушно пръскане:

Налягане.....	2000 psi
Дюза.....	.015" - .019"
Разреждане.....	Не е необходимо

Четка:

Четка.....	Найлон/полиестер
Разреждане.....	Не се препоръчва

Валяк:

Мече.....	3/8" - 3/4" synthetic
Разреждане.....	Not recommended

Съвети за по-добра ефективност

- Почистете добре повърхността
- Подгответе основата, за да създадете равномерна повърхност
- Запълнете пукнатини, цепнатини и отвори през стената с подходящ уплътнител или ремонтна смес
- Запълнете празнини и отвори около прозорци и врати с подходящ уплътнител или ремонтна смес
- Нанесете уплътнител там, където е необходимо, използвайки качествен латекс или латексов уплътнител със силикон, който може да се боядисва

Внимание

- Пазете от замръзване
- Само за вътрешна употреба
- Не е фотохимически реактивен

Почистване

Почиствайте разливи и пръски веднага с топла вода и сапун. Почиствайте ръцете и инструментите веднага след употреба с топла вода и сапун. След почистване изплакнете спрей оборудването с минерален спирт, за да предотвратите ръждясване. Следвайте препоръките за безопасност на производителя при използване на минерален спирт.