

Brilliant Base



Разреждане
Макс. 10%



Покриване
11 - 14
m²/L



Приложение
четка, валик или
безвъздушен пистолет



Сушене
12 часа

Оцветяващи основи за външни и
вътрешни стени

» 3 бази за
оцветяване в системата
KRAFT

» Висока устойчивост на фактори на
околната среда (дъжд, влага)

» Подсилен с порцеланови
частици

Базите за оцветяване "Брилянт", подсилени с порцеланови частици, са изработени от латексови модифицирани акрилни смоли, разтворими във вода, с превъзходно качество, за външни и вътрешни стени, с висока покривна способност. Образува матов цветен филм, с много добра устойчивост на миене.

Нанася се лесно, на равномерен слой. Показва отлична адхезия към основата, образувайки непрекъснат, равномерен, еластичен филм, устойчив на стареене, при температурни колебания между -20°C и +70°C, с ниска пропускливост .

Използва се главно за външни повърхности (нови или предварително боядисани) от гипсокартон, зидария, гипс, бетон или цимент, но може да се нанася и върху вътрешни или външни повърхности.

A/в Покрития за външни стени върху минерална основа

Гранична стойност на VOC: 40g/L.

A/а Облицовки за вътрешни стени и тавани

Гранична стойност на VOC: 30g/L

Максимално съдържание на VOC в готов за употреба продукт: 29 g/L.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 при 25°C	База 1: 1,43 (± 0,02) База 2: 1,21 (± 0,02) База 3: 1,16 (± 0,02)
Вискозитет ISO 2555 при 25°C	9000-11000 cP
Ниво на блясък 60°, ISO 2813	< 3 GU
Ниво на блясък 85°, ISO 2813	< 10 GU
pH	8,0 - 10,0
Покритие на слоя	11 - 14 m ² /L*
Устойчивост на миене (клас на	клас 2

миене, след 28 дни след нанасяне), DIN EN 13300

Продукт с техническо одобрение

* Зависи от начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Оцветяващи основи за външни и вътрешни стени

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и без прах, мазнини, сол, ръжда, остатъци, разложена боя или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

- » Върху нови повърхности: преди нанасяне на боята, нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER на водна основа, правилно разреден. Нови повърхности от бетон, гипс или цимент се грундираат и боядисват най-малко 30 дни след въвеждането им в експлоатация.
- » На повърхности, изискващи ремонт (пукнатини/пукнатини): използвайте KRAFT REPAIR за пукнатини и KRAFT PUTTY за пукнатини. След изсъхване, шлайфайте мястото, отстранете праха и нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER в подходящото разреждане или един слой KRAFT WHITE PRIMER.
- » Предишно боядисани повърхности, неразрушени: измийте с разтвор на препарат (ако е необходимо) и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER. Ако повърхностите са носещи, без лющене и мехури, можете да преминете директно към нанасянето на KRAFT Brilliant боя.
- » Повърхности с петна или засегнати от цигарен дим се грундираат с KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA; след 24 часа боята може да се нанася.

» На повърхности с петна от мухъл: напълно отстранете слоя мухъл и третирайте повърхността с KRAFT Brilliant Anti-Mold Deep Solution. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER в подходящия разред.

- » Препоръчваме грундиране с KRAFT White Primer преди нанасяне на KRAFT Brilliant цветна основа 2 или основа 3 боя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » За идеален резултат нанесете 2-3 слоя KRAFT Brilliant Colored Base върху правилно подготвената повърхност.
- » Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или други замърсявания, които могат да попречат на адхезията.
- » Нанасяне: Основа 1-2 слоя неразредена цветна боя, след подходящо грундиране преди това. Основа 2 и Основа 3 - нанесете един слой KRAFT White Primer или неразредена бяла боя и 2-3 слоя неразредена цветна боя.
- » Разреждане: НЕ се препоръчва разреждане на основите, за да не повлияят както на характеристиките, така и на желаната цвят.
- » Повърхността е устойчива на дъжд след 15 дни.
- » Можете лесно да измиете боядисаните повърхности с мека гъба и вода, а в случай на трудни петна с малко препарат, след като са минали поне 28 безвъздушен пистолет: препоръчва се максимално разреждане от 25% с чиста вода. При въздушния или безвъздушния пистолет тъгълът на пръскане, дюзата, налягането на пръскане и разреждането на боята се избират според

от типа основа, след тестове на малка площ. Корекцията на разреждането се извършва чрез тестване на приложението в действителните условия на приложение, върху площ от 1 квадратен метър, преди да започне приложението върху цялата предложена площ.

- » Може да се нанася с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Съхнене на допир: 1-2 часа при 25°C и 65% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при условия на висока влажност / ниска температура).
- » Условия на околната среда: температура 10-30°C и относителна влажност < 65%.
- » Оптимални условия на приложение за опора: температура 10-25°C и влажност максимум 15%.
- » Минимално време за нанасяне на следващия слой: 4-6 часа.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока. Условия за съхранение: 10-25°C и максимална влажност 15%.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД КАНДИДАТСТВАНЕ

- » Почистете инструментите веднага след употреба с топла сапунена вода.
- » Затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба и го съхранявайте преди и след употреба на хладно място, далеч от излагане на слънчева светлина или замръзване.

дни от боядисването.

ОПАКОВАНЕ

Продуктът се предлага в бял цвят, в опаковки от 0.75 L, 3.75 L, 9.75 L, 15 L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА ЗА ОБИКАЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Клиника по Токсикология към МБАЛ СА „Н.И. Пирогов тел. (+ 359 02) 9154 411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 30°C (чиято относителна влажност не надвишава 50%), далеч от пряка слънчева светлина, за максимум 36 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

01/24 ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ.

Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана според всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.ro, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо.

Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последиствия от използването на продукта.