

COMFORT EXTERIOR



Разреждане
Макс. 7%



Покриване
10 - 12 м²/Л



Приложение
четка, валяк или
безвъздушен пис толет



Сушене
12 часа

Миеша се силикатна боя за
външни повърхности

» Нанася се лесно и не
пръска при нанасяне

» Висока покривна способност

» Може да се тонира

Миеша се бяла боя на латексова основа за външни повърхности, с ус
тойчивост на атмосферни влияния, слънчева радиация, добра

Миеша способност, лесна обработка и висока покривна способност. Предс
тавява специална адхезия към основата, образувайки непрекъснат, равномерен,
еластичен филм, устойчив на стареене, при температурни колебания
между -20°C и +70°C, с ниска паро и водопроницаемост.

Използва се за декоративно и защитно покритие на външни сени, но също
така и вътрешни, ако е необходимо, на всички повърхности на минерална ос
нова (вароциментови мазилки, циментово-варови мазилки, бетон,
обикновени тухли, ВСА, азотцимент, гипсови плоскости, гипсокартон) на нови
или стари устойчиви конструкции. Препоръчва се за икономични термосис
теми, боядисани или такива с декоративна мазилка, изискваща освежаване
на цвета.

А/в - Покрития за външни сени върху минерална основа

Гранична стойност на VOC: 40g/L.

Максимум на съдържание на VOC в готовия за употреба продукт: 15,2 g/L

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Цвят | бяло |
|--|----------------------------|
| Плътноста ISO 2811 при 25°C | 1,50 g/mL (±0,50) |
| Вискозитет ISO 2555 при 25°C | 8000-10000 cP |
| Покритие, ISO 39.5 | мин. 99% |
| Степен на белизата SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98 | мин. 88% |
| Степен на жълтост SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98 | макс. 2,5 |
| pH | 8,0 - 10,0 |
| Покритие на сля | 10 - 12 м ² /Л* |
| Устойчивост на миене (клас на миене, с лед 28 дни с леднанасяне), DIN EN 13300 | Клас 3 |

Продукт с техническо одобрение

* Зависи от начина на нанасяне и абсорбицията на повърхността.

Миенца се силикатна боя за външни повърхности

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и без прах, мазнини, сол, ръжда, остъпци, разложена боя или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

» Върху нови повърхности: преди нанасяне на боята, нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER, правилно разреден, или един слой KRAFT WHITE PRIMER.

Нови повърхности от бетон, гипс или цимент се грундираат и боядисват най-малко 30 дни след въвеждането им в експлоатация.

» На повърхности, изискващи ремонт (пукнатини/пукнатини): използвайте KRAFT REPAIR за пукнатини и KRAFT PUTTY за пукнатини. След изсъхване, шлайфайте мястото, отстранете праха и нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER в подходящото разреждане или един слой KRAFT WALL PRIMER или, за замърсени повърхности, един слой KRAFT WHITE PRIMER.

» Предишно боядисани повърхности, неразрушени: измийте с разтвор на препарат (ако е необходимо) и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или за замърсени повърхности, слой KRAFT WHITE PRIMER. Ако повърхностите са носещи, без люшени и мехури, можете да преминете директно към нанасянето на боя KRAFT Comfort Exterior.

» Повърхности, зацъпени или засегнати от цигарен дим, се грундираат с KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (на водна основа) или KRAFT STAIN BLOCKER на основата на разтворител; след 24 часа боята може да се нанася.

» На повърхности с петна от мухъл: напълно отстранете слоя мухъл и третирайте повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER в подходящо разреждане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

За идеален резултат нанесете 2 слоя KRAFT Comfort Exterior върху правилно подготвена повърхност.

» Нанесете 2 слоя неразредена цветна боя, след подходящо предварително грундиране, от KRAFT Comfort Exterior Цветен в пастелни цветове

» Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или други замърсявания, които могат да попречат на адхезията.

» Разреждане: KRAFT Comfort Exterior Silicone White max 7% с

Чиста вода за първия слой, ако стената е грундирана с Kraft Wall Primer, с 5% ответно разреден макс. 5% или неразреден при грундиране с Kraft White Primer.

» Смесва се добре преди и по време на нанасяне. Вторият слой не се разрежда. KRAFT Comfort Exterior Silicone оцветен в пастелни цветове не се разрежда.

» Може да се нанася с четка, валик или безвъздушен пистолет.

» Съхранение надолу: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхранение е по-дълго при условия на висока влажност / ниска температура).

» Условието на околната среда: температура 10-30°C и относителна влажност < 65%.

» Оптимални условия на приложение за основата: температура 10-25°C и влажност максимум 15%.

» Минимално време за нанасяне на следващия слой: 4-6 часа,

» Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистете инструментите веднага след употреба с топла сапунена вода.

» затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба и го съхранявайте преди и след употреба на хладно място, защитено от излагане на слънце или замръзване.

» Можете лесно да измиете боядисаните повърхности с мека гъба и вода, а в случай на трудни петна с малко препарат, след като са минали поне 28 дни от боядисването.

ОПАКОВКИ

Продуктът се предлага в бял цвят, в опаковки от 0,75 л, 2,5 л, 4 л, 8,5 л, 10 л и 15 л.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Клиника по Токсикология към МБАЛ СА „Н.И. Пирогов“ тел. (+359 02) 9154 411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 30°C, защитен от пряка слънчева светлина, максимум 36 месеца от датата на производство.

Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

01/24 ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ.

2/2

Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана с поредния конкретен случай и приложение. Съветователно, при одобрение на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде одобрена с лед с правка с актуализацията на техническия лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.ro, както и с лед с възраване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на своя продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последици от използването на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr

Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00
e-mail: office@druckfarben.bg