

# Comfort Interior



Разреждане  
Макс. 7%



Покриване  
10 - 13 m<sup>2</sup>/L



Приложение  
четка, валяк или  
безвъздушен пистолет



Сушене  
12 часа

Миеща се бяла интериорна  
боя на латексова основа

» Висока степен на белота

» Висока покривна способност

» Може да се тонира пастелно

Бяла миеща се латексова боя за стени и тавани.

Нанася се лесно и има добра покривност.

Използва се за довършване на вътрешни повърхности (стени, тавани), нови или стари, от гипсокартон, гипс, бетон, цимент или дърво.

А/а Матови покрития за вътрешни стени и тавани

Гранична стойност на VOC: 30g/L.

Максимално съдържание на VOC в готов за употреба продукт: 24 g/L.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Цвят  | бяло                       |
| Плътност ISO 2811 при 25°C                      | 1,55 g/mL (±1,00)          |
| Вискозитет ISO 2555 при 25°C                    | 8000-10000 cP              |
| Покритие, ISO 39.5                              | мин. 99%                   |
| Ниво на блясък 60°, ISO 2813                    | < 25 GU                    |
| pH  | 8,0 - 10,0                 |
| Степен на белота<br>SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98 | поне 90%                   |
| Степен на жълто<br>SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98  | максимум 10                |
| Покритие на слоя                                | 10 - 13 m <sup>2</sup> /L* |

Продукт с техническо одобрение

\* Зависи от начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

# Comfort Interior

Миеща се бяла интериорна  
боя на латексова основа

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и без прах, мазнини, сол, ръжда, остатъци, разложена боя или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

» Върху нови повърхности: преди нанасяне на боята, нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER, правилно разреден, или един слой KRAFT WHITE PRIMER.

Нови повърхности от бетон, гипс или цимент се грундираат и боядисват най-малко 30 дни след въвеждането им в експлоатация.

» На повърхности, изискващи ремонт (пукнатини/пукнатини): използвайте KRAFT REPAIR за пукнатини и KRAFT PUTTY за пукнатини. След изсъхване, шлайфайте мястото, отстранете праха и нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER в подходящото разреждане, за замърсени повърхности, един слой KRAFT WHITE PRIMER.

» Предишно боядисани повърхности, неразрушени: измийте с разтвор на препарат (ако е необходимо) и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или за замърсени повърхности, слой KRAFT WHITE PRIMER. Ако повърхностите са носещи, без лющене и мехури, можете да преминете директно към нанасяне на интериорна боя KRAFT Comfort.

» Повърхности с петна или засегнати от цигарен дим се грундираат с KRAFT STAIN BLOCKER AQUA; след 24 часа боята може да се нанася.

» На повърхности с петна от мухъл: напълно отстранете слоя мухъл и третирайте повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE

PRIMER в подходящо разреждане.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

» За идеален резултат нанесете 2 слоя KRAFT Comfort Interior върху правилно подготвената повърхност, ако стената е грундирана с Kraft Wall Primer. В случай на грундиране с Kraft White Primer е необходимо да се нанесе един слой KRAFT Comfort Interior, разреден макс. 5% или неразреден.

» Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или други замърсявания, които могат да попречат на адхезията.

» Разреждане: max 10% с чиста вода за първия слой в кутията

при което стената се грундира с Kraft Wall Primer, съответно разреден макс. 5% или неразреден при грундиране с Kraft White Primer.

Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне. Вторият слой не се разрежда.

» Може да се нанася с четка, валик или безвъздушен пистолет.

» Съхнене на допир: 1-2 часа при 25°C и 65% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при условия на висока влажност / ниска температура).

» Условия на околната среда: температура 5-30°C и относителна влажност < 65%.

» Оптимални условия на приложение за опора: температура 10-25°C и влажност максимум 15%.

» Минимално време за нанасяне на следващия слой: 4-6 часа, в функция на температурата.

» Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока. Оптимални условия за нанасяне на подложката: 10-25°C и максимална влажност 15%.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД КАНДИДАТСТВАНЕ

» Почистете инструментите веднага след употреба с топла сапунена вода.

» Затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба и го съхранявайте преди и след употреба на хладно място, далеч от излагане на слънчева светлина или замръзване.

» Можете лесно да измиете боядисаните повърхности с мека гъба и вода, а в случай на трудни петна с малко препарат, след като са минали поне 28 дни от боядисването.

## ОПАКОВАНЕ

Продуктът се предлага в бял цвят, в опаковки от 0.75 L, 2.5 L, 4 L, 8.5 L, 10 L, 15 L и 45 кг.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

**Клиника по Токсикология към МБАЛ  
СА „Н.И. Пирогов тел. (+ 359 02) 9154 411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 30°C, защитен от пряка слънчева светлина, максимум 36 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

01/24 ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ТОЗИ

2/2

ПРОДУКТ. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана според всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последствия от използването на продукта.

## ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016

- ФАКС: +00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

800 16 080

Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)