

Hard & Gloss™



РАЗРЕЖДАНЕ
0-5%



ПОКРИТИЕ
14-16m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
Четка, валик или
безвъздушен
пистолет



СУХ НА ДОПИР
2-3 часа

Висококачествен
емайллак за метали

» Отлична твърдост

Висококачествен емайллак за метали на базата на разтворители. Осигурява отлично покритие и гланц. Идеален за всички вътрешни и външни метални повърхности, като напр. гаражни врати, парапети и др. Осигурява антикорозионна защита след нанасяне на подходящ грунд. Отличава се с отлично изравняване и лесно нанасяне, създавайки гланцова, гладка и издръжлива повърхност с перфектно покритие. Изсъхва бързо и равномерно, като образува твърда и еластична повърхност.

- А/и (SB) Еднокомпонентни ефективни покрития
- • Гранична стойност на ЛОС: 500гр/л
- • Максимална ЛОС концентрация на готовия за употреба продукт: 499гр/л

» Висока трайност

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Алкидни смоли
Плътност ISO2811 @ 25 °C	0.93-1.20g/mL*
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251-03	60% (±5)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)* 105KU (±15) (Черен мат)
Вискозитет на приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	60 KU (±15)
Ниво на гланц 60° ISO 2813	>90.0 GU <3.0 GU (Черен мат)
Ниво на гланц 85° ISO 2813	<9.0 GU (Черен мат)
Индекс на белота ASTM E 313-98	80.0 (±5)**
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0.0 (±1.5)**
Време за изсъхване (Рекордер) ASTM D-5895	1-3h
Махало на Кьониг (твърдост) ISO 1522	40-60sec* 7дни @ 100µm WFT
Напречен разрез (адхезия) ISO 2409	Клас 0 (<5% дефолиация върху метален панел R-36)
Покривност за един слой	14-16m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	80µm (±10µm)

* В зависимост от нюанса

** Само за бели

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция

» Отличен финиш

Висококачествен емайллак за метали

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- » За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и без прах и остатъци, и да се почисти с KRAFT BRUSH SOLVENT. Отстранете всички изгнили или обелени бои. По-рано боядисваните повърхности трябва да се шлайфат с подходяща шкурка до матов финиш. Когато е възможно, се препоръчва мокро шлайфане, за да се избегне генерирането на прах и излагането на него.
- » Върху нови метални повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете 1-2 слоя KRAFT RUST BLOCKER или KRAFT MINIO.
- » Върху боядисани и стабилни метални повърхности: Отстранете всички съществуващи остатъци от стари бои и директно нанесете 2 слоя финална боя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте нанасянето през следващите 5 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете продукта до 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с безвъздушен пистолет и разбъркайте добре.
- » Можете да го нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT HARD & GLOSS за идеален резултат.
- » Да се нанася само на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 16 часа.
- » Сух на допир: 2-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за изсъхване зависи от метеорологичните условия.
- » За по-кратко време на изсъхване и по-висока твърдост, добавете до 8% v/v KRAFT HARD METAL EXTRA втвърдител вместо разтворител. Сместа трябва да се нанесе в рамките на 8 часа.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се използва по-рано от 48 часа след боядисването и освен ако не е напълно суха.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се мие по-рано от 30 дни след нанасяне.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и в 38 готови нюанса в опаковки от 0.180L, 0.375L, 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

