

Master™



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 15%



ПОКРИВНОСТ
15 - 18 m²/L



ИНСТРУМЕНТИ
четка, валяк, или
бояджийски пистолет



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

Емулсионна боя с
превъзходно качество

- » Висока покривност
- » Висока възможност за почистване
- » Устойчива на развитие на мухъл
- » Изключително ниски емисии на ЛОС

ОПИСАНИЕ

Сертифицирана боя от най-добрата европейска доброволна програма Indoor Air Comfort™ GOLD от организацията Eurofins като най-добър в класа си продукт с изключително ниски емисии на ЛОС, допринасящи за по-здравословен въздух в помещенията и по-добро качество на живот. Съдържа фунгицидни добавки, които предпазват сухия му филм от мухъл. Почиства се лесно и е много устойчив на миене с препарати. Яркото бяло и хилядите му нюанси издържат дълго, естетически надграждайки всяка стая. Нанася се лесно с равномерно изравняване и лека мизирма.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Емулсионна боя с превъзходно качество за вътрешни стени, гипскартон и др., подходяща за влажна среда. Благодарение на много слабият си гланц, ефективно покрива несъвършенствата, създавайки равномерно матово покритие.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Gloss <25@60°)

- ЛОС Гранична стойност: 30g/L.
- Максимално съдържание на ЛОС в готов продукт за употреба: 29 g/L.

- » Лесна за полагане
- » Отличен матов завършек

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество	PVA-VeoVa
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	1.33-1.49 g/mL*
Съдържание твърди вещества w/w ISO 3251-03	60% (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)*
Вискозитет на приложение A ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<4GU*
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<7GU*
pH	8.5 – 9.5
Индекс на белота ASTM E 313-98	86,0 (±2) **
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0,5 (±0.5) **
Покритие за слой (практически)	15-18m ² L***
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	70µm (±5)
Водоустойчивост ISO 2812-4	No alteration
Устойчивост на мокро триене ASTM 2486-06	3000 – 8000 cycles*
Устойчивост на мокро триене EN ISO 11998:2006	Class 1
Скриваща сила EN ISO 6504-1	9,89m ² /L
Скриваща сила EN ISO 6504-3 (98%)	9,43m ² /L

Според EN1504-2

Адхезия EN1542	≥ 1,0 N/mm ²
Капиларна абсорбция и водопропускливост EN1062-3	w < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Пропускливост на CO ₂ EN1062-6	Sd>50 m
Пропускливост на водни пари EN ISO7783	Sd<0,2 m
Реакция на огън EN13501-1	E

* В зависимост от основата за тониране

** Само за бяло

*** В зависимост от абсорбцията на повърхността и начина на нанасяне

Master™

Емулсионна боя с
превъзходно качество

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- 1. ОСНОВА - ПОДГОТОВКА:** За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него. Нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT. На повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или друг подходящия ремонтен материал KRAFT. Върху боядисани повърхности, с петна и/или мухъл: Първо използвайте грунд KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA. В случай на мухъл, преди грундиране отстранете мухъла с помощта на KRAFT MOLD BLOCKER.
- 2. РАЗРЕЖДАНЕ:** Преди да започнете боядисването, разредете боята 5-15% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- 3. ПРИЛОЖЕНИЕ:** Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет. Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране. За краен цвят и консистенция е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд. Бялото може да се оцвети с базовите цветове KRAFT MASTER BASICS в безброй светли нюанси. Нанесете два слоя KRAFT MASTER за идеален резултат. Минимално време за повторно нанасяне: 4-6 часа. За тъмни нюанси: 24 часа. Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия. Ако е избран тъмен нюанс с ниска покривност или нюанс със съответния етикет от палитрата KRAFT INSPIRED COLLECTION, се препоръчва предварително нанасяне на KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, тониран в по-светъл нюанс от същата цвятова група. Избягвайте корекциите след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или блясъка. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- 4. ПОЧИСТВАНЕ-ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА:** Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун. Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване. Боядисаните повърхности можете да почистите леко с мека гъба и вода, а при упорити петна – с малко количество препарат, поне 15 дни след боядисване. Тъмните нюанси са по-малко устойчиви на често измиване.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Да не се прилага при температури под 5°C и над 35°C, както и при нива на влажност над 65%. Не използвайте в случай на прогноза за замръзване поне следващите 48 часа след нанасянето. Да не се нанася при предстоящ дъжд или при пряка интензивна слънчева светлина и вятър.

09/2024 **ТОЗИ** ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯВА ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
СОФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ | ТЕЛ.: +359 02 841 1016
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com

ОПАКОВКИ – ЦВЕТОВЕ

Наличен в Бяло, 375мл, 750мл, 3л, и 10л баки, и бази за оцветяване Р, Т, D, А в 1л, 3л и 10л баки.

ПОКРИВНОСТ

Покривността на KRAFT Master е между 15 – 18m²/L за слой, в зависимост от вида на основата, метода на нанасяне, инструментите и условията на нанасяне.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА & ОКОЛНАТА СРЕДА


Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

	<p>Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece</p>
	<p>24 DoP No 04.24 Master White EN 1504-2:2004 Coating (C) for surface protection of concrete structures according to principles 1 (PI), 2 (MC) and 8 (IR)</p>
Реакция на огън	E
Пропускливост за CO ₂	S _p > 50m
Пропускливост на водни пари	Class I
Капилярна абсорбция и течна водопропускливост	w < 0,1 kg / m ² h ^{0,5}
Сила на адхезия чрез тест за изтегляне	≥ 1.0 mm ²
Опасни вещества	See SDS

COMPANY CERTIFIED BY
✓ ISO 9001 ISO 14001
✓ ISO 50001 ISO 45001

2/2



Клиентски безплатен номер
0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30ч - 17.00ч
e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg