

Master™ Hydrocontrol



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 10%



ПОКРИВНОСТ
8 - 10m²/L



ИНСТРУМЕНТИ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

Висококачествена емулсионна боя
за кухни и бани

» Прекрасно ултра матово покритие » Устойчив на мухъл » Висока възможност за почистване

Емулсионна боя с високо качество. Сертифицирана с най-добрата европейска доброволна програма Indoor Air Comfort™ GOLD като най-добър в класа продукт от организацията Eurofins с изключително ниски емисии на ЛОС, допринасящи за по-здоровословен въздух в помещенията и по-добро качество на живот. Благодарение на своите изотермични свойства и микро стъклените перли във формулата, боята има тенденция да балансира температурата на стените и да предотврати кондензацията на натрупаните водни пари, причинени от температурната разлика. Освен това е устойчив на образуване на мухъл по повърхността му и е оценен от международно акредитирания микробиологичен институт IMSL. Неговите двойни свойства го правят идеален за вътрешни пространства с висока влажност, където се образуват водни пари, с лоша вентилация и/или липса на естествена светлина, като бани, тоалетни, кухни, мазета и др. Лесно се почиства и е устойчив на често миене и към перилни препарати. Има лека миризма. Благодарение на много ниския си гланц, той ефективно покрива всички несъвършенства, създавайки ултра матово покритие.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Gloss <25@60°).

• ЛОС Гранична стойност: 30g/L.

• Максимално съдържание на ЛОС в готов продукт за употреба: 29 g/L.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|--|
| Тип свързващо вещество | PVA-VeoVa / S-Ac |
| Плътност ISO 2811 @ 25 °C | 0.98 g/mL (±0.05) |
| Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251 | 60% (±3) |
| Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C | 105KU (±15) |
| Вискозитет на приложение ASTM D 562-05 @ 25°C | 85KU (±15) |
| Ниво на гланц @ 60° ISO 2813 | <2.5 GU |
| Ниво на гланц @ 85° ISO 2813 | <2.5 GU |
| pH | 8.5 - 9.5 |
| Покритие на слой | 8 - 10 m ² /L* |
| Препоръчителна дебелина на сухия слой (3 слоя) | 120 µm (±20) |
| Устойчивост на развитие на мухъл BS 3900-G6 | <1% растеж на мухъл след 12 седмици ** |

* В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и

** повърхностната сорбция.

Базирано на различни видове гъбички..

Master™ Hydrocontrol

Висококачествена емулсионна боя
за кухни и бани

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.
- » На повърхности, които се нуждаят от поправка: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или друг подходящ материал на KRAFT.
- » Върху боядисани повърхности, с петна и/или мухъл: Първо почистете повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER и използвайте като долен слой KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA като грунд.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- » Преди да започнете боядисването, разреждете боята 5-10% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тонирание KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тонирание.
- » За краен цвят и консистенция е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Бялото може да се оцвети с цветови бази KRAFT MASTER BASICS за безброй светли нюанси.
- » Нанесете 2-3 слоя KRAFT MASTER HYDROCONTROL за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 4-6 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Избягвайте корекции след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или блясъка. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- » Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаните повърхности можете да почистите леко с мека гъба и вода, а при упорити петна – с малко количество препарат, поне 15 дни след боядисване. Поради ултра матовото покритие, гланцът на повърхността може да се увеличи след измиване.

ОПАКОВКИ

Наличен в Бяло 750мл, 3л, и 10л баки, и бази за оцветяване Р в 1л, 3л и 10л баки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА & ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

08/2024 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след позоваване на актуализирания лист с технически данни и на нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последиствия след употреба на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

САФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ | TEL.: +359 02 841 1016
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Безплатен потребителски телефон
0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 am - 17.00
e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg