

Master™ Eco



РАЗРЕЖДАНЕ
8 - 15%



ПОКРИВНОСТ
15-18 m²/L



ИНСТРУМЕНТИ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

Висококачествена екологична
емулсионна боя

» Висока покривност » Олична способност за почистване » Отличен матов завършек

Висококачествена екологична емулсионна боя за вътрешни стени. Щадяща потребителя и околната среда, тъй като е сертифицирана от Гръцкия съвет за екомаркировка на ЕС и отговаря на критериите на екомаркировка на ЕС. Не съдържа вредни химикали и е почти без мирис. Сертифициран продукт с най-добрата европейска доброволна програма Indoor Air Comfort™ GOLD като най-добър продукт в класа си, на организацията Eurofins с изключително ниски емисии на ЛОС, допринасящи за по-здравословен въздух в помещенията и по-добро качество на живот. Почиства се лесно и е много устойчив често миене с препарати. Благодарение на много ниския си гланц, той ефективно покрива несъвършенствата, създавайки равномерно матово покритие. Яркото бяло и хилядите му нюанси издържат дълго на пожълтяване, като естетически облагородяват всяко помещение. Нанася се лесно с равномерно изравняване.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Gloss <25@60°).

- ЛОС Гранична стойност: 30g/L.
- Макс. съдържание на ЛОС в продукт готов за употреба: 9,9 g/L.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	PAc/PVA-VeoVa
Вискозитет ISO 2811 @ 25°C	1.30 - 1.50 g/mL
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	60% (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110 KU (±15KU)
Вискозитет на приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15KU)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<4 GU
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<6 GU
pH	8.5 - 9.5
Индекс на белота ASTM E 313-98	87.0 (±1,5)**
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0,5 (±0,5)**
Разход на слой	15-18 m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	75 µm (±5µm)
Водоустойчивост ISO 2812-3	No change
Устойчивост на мокро триене EN ISO 11998:2006	Class 1 (White, Base P, T, D) Class 2 (Base A)

* В зависимост от нюанса и основата за тониране.

** Само за бяло.

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Master™ Eco

Висококачествена екологична
емулсионна боя

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.
- » На повърхности, които се нуждаят от поправка: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или друг подходящ материал на KRAFT.
- » На повърхности с петна: Използвайте първо грунда KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- » Преди да започнете да боядисвате разредете боята 8-15% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Може да нанасяте с четка, валяк, или пистолет.
- » Минимизирайте остатъците от боя, като предварително изчислите количеството, от което ще се нуждаете.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За краен цвят и консистенция е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Нанесете два слоя KRAFT MASTER ECO за идеален резултат.
- » Мин. време за повторение: 4-6 часа. Тъмни цветове: 24 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Ако е избран тъмен нюанс с ниска покривност или нюанс със съответния етикет от KRAFT INSPIRED COLLECTION, се препоръчва предварително нанасяне на KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, тониран в по-светъл нюанс от същата цвятова група.
- » Избягвайте корекциите след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или блясъка. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Съхранете неизползваната боя за повторна употреба.
- » Повторната употреба на боя може ефективно да минимизира въздействието върху околната среда от жизнения цикъл на продукта.
- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаните повърхности можете да почистите леко с мека гъба и вода, а при упорити петна – с малко количество препарат, поне 15 дни след боядисване. Тъмните нюанси са по-малко устойчиви на често измиване

ОПАКОВКИ

Наличен в Бяло в 750мл, 3л, и 10л баки, и тониращи бази Р, Т, D, А в 1л, 3л и 10л баки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА & ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

08/2024 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след позоваване на актуализирания лист с технически данни и на нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последиствия след употреба на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1528, БЪЛГАРИЯ | TEL.: +359 02 841 1016
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Безплатен телефон на потребителя
0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 – 17.00
e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg