

# Kraft Plaster Primer



Разреждане  
НЕ



Покриване  
4 - 8 m<sup>2</sup> / L / слой



Приложение  
валяк



С ушене  
24 час а

## Акрилен Грунд за мазилки

- » Изравнява усвояването на основата
- » И ма груба структура

- » Повишава адхезията на мазилката към основата
- » Лесно нанасяне

- » Може да се оцветява със системата Kraft

Бял акрилен грунд на водна основа, готов за нанасяне, с грапава структура, за грундиране на повърхности, върху които се нанасят декоративни мазилки.

Използва се за вътрешни и външни повърхности от варови, варо-циментови или цименто-бетонни мазилки, варо-гипсови или гипсови мазилки, гипскартонени плоскости. Използва се и върху армирани шпакловъчни смеси в топлоизолационната система.

Може да се използва и върху повърхности, които са били предварително боядисани или измазани, ако не са повредени.

А/ж-Грундове/Грундове.

Покритие на водна основа (SBA)

Гранична стойност на ЛОС: 30г/л.

Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт: 29 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Цвят	оцветява се
Плътнос т ISO 2811 при 25°C	1,65 ± 0,05 g/mL
Вискозитет, сР ISO 2555 при 25°C	4500 - 6500
pH	8.50 - 9.50 час а
Покритие на слой*	4 - 8 m <sup>2</sup> /L/с лой
Адхезия към бетонна основа, EN 1542	1,0 N/mm <sup>2</sup>
Време за съхнене	24 час а

Продукт с техническо одобрение

\* Зависи от начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

# Kraft Plaster Primer

## Акрилен Грунд за мазилки

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и без прах, мазнини, сол, ръжда, остатъци, разложена боя или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

- » Върху нови циментови или бетонни повърхности - грундирайте с грунд за мазилка KRAFT поне 30 дни след пускането им в експлоатация. Петната от декофрол върху нов бетон се отстраняват с прегрята пара или специални ецващи препарати. Новите повърхности от вароциментова мазилка се грундират с Грунд за мазилка KRAFT минимум 15 дни след въвеждането им в експлоатация.
- » На повърхности, изискващи ремонт (пукнатини/пукнатини): използвайте KRAFT REPAIR за пукнатини и KRAFT PUTTY. След изсъхване мястото е шлайфа, обезпрашава и се нанася един слой грунд за мазилка KRAFT.
- » Предишно боядисани, неразрушени повърхности: измийте с разтвор на почистващ препарат (ако е необходимо) и грундирайте с грунд за мазилка KRAFT.
- » Повърхности, зацапани или засегнати от цигарен дим, се грундират с KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (на водна основа) или KRAFT STAIN BLOCKER на основата на разтворител; след 24 часа може да се нанесе с лой KRAFT WHITE PRIMER.
- » На повърхности с петна от мухъл: напълно отстранете слоя мухъл и третирайте повърхността с KRAFT Brilliant Anti-Mold Deep Solution. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с грунд за мазилка KRAFT.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

- » Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха и чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или други замърсявания, които могат да попречат на адхезията.
- » Равномерно и непрекъснато нанесете слой грунд за мазилка KRAFT. За основи с неравномерно попиване могат да се нанесат 2 слоя с интервал от най-малко 24 часа.
- » Може да се нанася с валик или маламашка.
- » Разреждане: Не разреждайте.
- » Време за съхнене на повърхността: 4 часа (при 25°C и 50% относителна влажност).
- » Общо време за съхнене: 24 часа. Времето за съхнене се увеличава с понижаване на температурата и повишаване на влажността.

- » Минимално време, след което мазилката може да се нанася: 24 часа при нанасяне на грунда.
- » Условия на околната среда: температура 10-30°C и относителна влажност < 65%.
- » Оптимални условия на приложение за основата: температура 10-25°C и влажност максимум 15%.

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НАНАСЯНЕ ПОВРЕМЕ НА МЪГЛА, ДЪЖД, СИЛЕН ВЯТЪР ИЛИ НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА!

### ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУПОТРЕБА

- » Почистете инструментите веднага след употреба стопла сапунена вода.
- » Затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба и го съхранявайте преди и след употреба на хладно място, далеч от излагане на слънчева светлина или замръзване.

### ОПАКОВКИ

Продуктът се предлага в опаковки от 4 и 15 L.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефонен център за токсикологична информация:

**(+ 3592) 9154 411**

### СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 30°C, защитен от пряка слънчева светлина, максимум 36 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

02/24 ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ. ОТКАЗ

2/2

ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана.

с поред всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последици от използването на продукта.

### ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)

Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)

