

RELIEF



Структурна боя със зърнест вид

Характеристики:

- » Отлична устойчивост на фактори на околната среда (дъжд, замръзване и замърсяване)
- » Много добра адхезия към основата
- » Бяло и основа за оцветяване със системата KRAFT

Ползи:

- » Дълготрайна защита на фасадите
- » Устойчивост на завършващия слой
- » Богата гама от цветове

KRAFT Relief се нанася лесно, има много добра адхезия към основата и отлична устойчивост на атмосферни влияния. Тониране със системата KRAFT.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за защита и декоративна обработка на вътрешни и външни повърхности от мазилка, бетон, дърво, тухла и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Стойност	Стандартен
	Бяло: 1,74 (± 0,03)	
Плътност (Kg/L)	Прозрачен: 1,67 (± 0,03) 80 (± 2)	ISO 2811
Нелетливи вещества (%) pH	8,5 – 10,5	ISO 3251
Продуктова подкатегория (вж. Европейска директива 2004/42/ЕС и HG 735 / 2006)	А/в-SBA – Покрития за външни стени върху минерална основа Покритие на водна основа Ограничение във фаза II: 40 g/L	
Летливи органични съединения, VOC, (g/L) Готов за употреба продукт	30	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Добив (m ² /L/с лей)	1-2 *)	ISO 2808
Дебелина на сухия филм (микроми)	двес та	ISO 2808
Срокове на валидност	36 мес ец а	

*) Разходът (разходът) зависи от вида на повърхността, условията и начина на нанасяне.

06/24 Това издание замества всяко предишно издание. Моля, винаги се уверявайте, че използвате най-новата версия на информационния лист; 1/4 за това нашият екип е винаги на ваше разположение.



Структурирана боя със зърнест вид

Теоретичното покритие е ориентирано. На практика се взема предвид разлика от 10%, тъй като разходът на материала се влияе от грапавостта и порьозността на носещия слой, както и от техниката на нанасяне. Отклоненията на равнинността над допустимата граница (максимум 2 mm под 1 m квадрат) могат да доведат до увеличаване на специфичния разход на материала и могат да повлияят на външния вид на крайната структура.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или други замърсявания, които могат да попречат на адхезията.

» Деградирали повърхности (с пукнатини, пукнатини, дупки и др.) се ремонтират:

» Пукнатини - с KRAFT Repair. След изсъхване, шлайфайте зоната, отстранете праха и нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER в

подходящото разреждане, KRAFT бял грунд или KRAFT грунд за гипс.

» Пукнатини - ремонт със запълване на шпакловка. След изсъхване мястото се шлайфа и обезпрашава. Завършете с KRAFT Repair, шлайфайте отново, след това нанесете KRAFT WALL PRIMER, разреден според вида на повърхността, която ще се нанася, KRAFT WHITE PRIMER.

» Нови повърхности – грундирайте с подходящо разреден KRAFT WALL PRIMER, KRAFT WHITE PRIMER или KRAFT PLASTER PRIMER. Новите бетонни или циментови повърхности се грундира и боядисват най-малко 30 дни след въвеждането им в експлоатация.

» Повърхности с петна от мухъл: отстранете напълно плесения слой и третирайте повърхността с разтвор против мухъл. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с подходящо разреден KRAFT WALL PRIMER, KRAFT ECO STAIN BLOCKER или KRAFT WHITE PRIMER.

» Повърхности с петна от дим, влага или цигарен дим първо се третират с 1-2 слоя KRAFT Stain Blocking Primer; след 24 часа боята може да се нанася.

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

» Оцветяване: KRAFT Relief може да се тонира в 940 нюанса с KRAFT MIX - компютризирана система за тониране.

» Регулиране на вискозитета (разреждане): макс. 5% с чиста вода

- » Съдържанието на опаковката се хомогенизира както преди започване на работа, така и по време на нанасяне.
- » Забранено е смесването на продукта с други материали освен препоръчаните.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

» Условия на околната среда: температура: 10 - 30°C; относителна влажност < 65%

» Оптимални условия на приложение за основата: температура 10 - 25°C и влажност макс. 15%

ДАНЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ МЪГЛА, ДЪЖД, ГРАДУШКА!

» Инструменти: маламашка за нанасяне, валик за оформяне. Почистете инструментите с вода преди и след употреба.

» Нанасяне: Нанесете 1 слой KRAFT Relief върху правилно подготвената повърхност и структура с предварително навлажнен валик.

» Време за съхнене на допир: 4-6 часа (при 25°C и 50% относителна влажност).

» Време за съхнене на стената: 7 дни.

Времето за съхнене се увеличава с намаляване на температурата и повишаване на влажността.

Ако искате да промените или освежите цвета на стари фасади, обработени с KRAFT Relief, можете да нанесете слой фасадна боя от марката KRAFT. Преди боядисване се уверете, че повърхността е издръжлива и без прах.

Ако желаете веднага да смените цвета на повърхността, обработена с KRAFT Relief, можете да направите едва след изсъхването й след около (7 дни).

Високата влажност и ниските температури могат да доведат до по-дълго време за съхнене и промени в цветовете нюанси. Цветовите разлики (петна) са резултат главно от някои особености на носещия слой или от неравномерно изложение на фасадите (сенки на скелето), неоднородност на основата по отношение на степента на абсорбиране и респ., различна степен на излагане на атмосферни влияния.

06/24 Това издание замества всяко предишно издание. Моля, винаги се уверявайте, че използвате най-новата версия на информационния лист; 2/4 за това нашият екип винаги на ваше разположение.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана според всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последици от използването на продукта.



RELIEF

Структурна боя със зърнест вид

Еднородността на цвета може да бъде гарантирана само в рамките на една и съща производствена партида. При използване на продукта от различни партии е препоръчително да се смесят предварително. Поради естествения характер на мраморните гранули, използвани в съдържанието на мазилката, е възможно да има малко по-тъмни на цвят гранули. Не се касае за качествен дефект, а за дребно увреждане на външния вид, дължащо се на естествените суровини, използвани за получаване на декоративните фасадни мазилки.

ОПАКОВКА - 25 кг

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

- » Р102-А да се пази от деца. Р301+Р312-ПРИ ПОГ ЛЪЩАНЕ : Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре.
- Р301+Р330+Р331-ПРИ ПОГ ЛЪЩАНЕ : Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Р410+Р403-А да се пази от слънчева светлина. Съхранявайте на добре проветриво място. Р402+Р404-А може да се съхранява на сухо място в затворена опаковка.
- Р501-Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на специални отпадъци в съответствие с местните разпоредби. ЕУН208-съдържа: 2-метил-4-изотиазолин-3-едно, 1,2-бензизотиазолин-3-едно и смес (3:1) 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-едно / 2-метил-4-изотиазолин-3-едно. Може да предизвика алергична реакция. Класификацията на продукта съгласно Регламент на ЕС 1272/2008 може да бъде намерена в ИЛБ на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

- » Продуктът се съхранява/транспортира в херметически затворени опаковки, в закрити, сухи помещения (чиято относителна влажност не надвишава 50%), далеч от пряка слънчева светлина, при температури между 5 и 30°C.

ИЗБЯГВАЙТЕ ЗАМРЪЗВАНЕ И МНОГО ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ!

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ!

- » Да не се прилага при условия на пряко излагане на слънчева светлина, вятър, дъжд, мъгла, сняг. Прекомерната влажност и ниската температура възпрепятстват съхненето, като го удължават и могат да променят крайния вид по време на сушенето.
- » Не нанасяйте върху стари или нови лакови покрития, бои и емайлакове на базата на разтворители или върху варови/хумусни бои.
- » Трябва да се използва една партида продукт за цялата повърхност. Ако има няколко партии, препоръчително е да ги смесите преди нанасяне.
- » Неспазването на инструкциите за нанасяне върху кофата и/или техническия лист може да промени външния вид, качеството и ефективността на покритието.
- » Не се отнася за тези хоризонтални повърхности, върху които валежите (дъжд, сняг, суграшица и др.) падат перпендикулярно (покрив, обшивки, повърхности, които не са защитени с покрив).
- » Работа с неспециализиран персонал, използване на неподходящи инструменти за нанасяне или нанасяне при условия, различни от препоръчаните (прекомерна топлина, студ и др.), не носи отговорност на производителя. Професионалните умения и инструментите за нанасяне оказват влияние върху крайния вид.
- » Производителят не носи отговорност при неспазване на инструкциите върху етикета на опаковката и/или тези, написани в Техническия лист на съответния продукт.
- » Производителят не поема отговорност, ако опората не е правилно подготвена според инструкциите.
- » Да не се комбинира с други продукти.

Продуктът се произвежда в интегрирана с система за управление: Качеството, Околната среда, Здраве и безопасност при работа: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; SA 8000.

06/24 Това издание замества всяко предишно издание. Моля, винаги се уверявайте, че използвате най-новата версия на информационния лист; 2/4 за това нашият екип винаги на ваше разположение.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана според всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след съвет с правка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последици от използването на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr

Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.com

