

Total Proof™ PU Primer Aqua



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
0,110 –
0,120 Kg/m²



ПРИЛАГАНЕ
четка, валик, или
безвъздушен
пистолет

Прозрачен акрилен импрегниращ грунд
за хоризонтални порести повърхности

- » 25 години експлоатационен живот като част от СИСТЕМАТА TOTAL PROOF PU FIBER 25
- » Идеална хидроизолация на покриви
- » Подобрена адхезия

ОПИСАНИЕ

TotalProofPRIMERAQUA е прозрачен импрегниращ грунд за хоризонтални порести повърхности. Съставът му съдържа смоли на акрилна основа. Той е удобен за употреба, идеален за грундиране на покриви, които да бъдат хидроизолирани с TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM за 25 години експлоатационен живот, както и продукти на водна основа от продуктова линия TOTAL PROOF.

Фиксиращи грундове A/з (WB)

- Гранична стойност: 30 g/L.
- Максимално съдържание на ЛОС на продукта в състояние, готово за употреба: 29/L.

- » Елиминиране на повърхностната абсорбция
- » Импрегниране и стабилизиране на повърхността
- » Лесно приложение

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Total Proof PRIMER AQUA предлага отлична адхезия и хидроизолация, тъй като идеално импрегнира и стабилизира порестите повърхности на бетон, цимент, стари плочки, циментови плочи и т.н..

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO2811 @ 25°C	1,02 g/mL (±0,02)
Тегло на твърди вещества (w/w) ISO 3251	27,5% (±2)
Вискозитет Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431	15 sec (±5)
pH	8,9 (±0,5)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- » **ОСНОВА - ПОДГОТОВКА:** Осигурете равна, чиста, здрава, без задържаща се вода, прах, масло и свободни елементи основа. За всички необходими ремонти за правилната подготовка на основата изберете подходящите ремонтни материали от продуктовата линия KRAFT Paints.
- » **СМЕСВАНЕ:** Разбъркайте добре преди и по време на употреба. Не е необходимо разреждане.
- » **НАНАСЯНЕ** Върху абсорбиращи основи (напр. бетон, цимент, стари плочки и т.н.) грундирайте в един слой с Total Proof Primer Aqua. След нанасяне на грунда изчакайте 24 часа и нанесете първия слой Total Proof PU FIBER 25 без разреждане или с течна мембрана на водна основа от продуктовата линия TOTAL PROOF.
- » **ПОЧИСТВАНЕ:** Веднага след нанасяне инструментите трябва да се почистват с топла вода и сапун, или разтвор на препарат. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

- » Да не се прилага при температури под 5°C и над 35°C, както и при нива на влажност над 65%. Да не се прилага в случай на прогноза за замръзване поне следващите 48 часа след нанасяне. Да не се прилага при предстоящ дъжд или при пряка интензивна слънчева светлина и вятър.

ОПАКОВКА - ОТСЕНКИ

Предлага се прозрачен в опаковки от 1 кг, 4 кг и 10 кг.

КОНСУМАЦИЯ

- » Общата консумация на Total Proof PRIMER AQUA е 0,110 – 0,120 Kg/m² на един слой в зависимост от абсорбцията на повърхността.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

- » Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения на етикета на продукта. За допълнителна информация вижте Информационния лист за безопасност на този продукт.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

 1020
DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, greece
24
DoP: 0No 04.20 Total Proof PU Fiber 25 System Комплекти за течна покривна хидроизолация, W3
EAD 030350-00-0402 ETA 24/0356

