

# Kraft

## Wall Primer



### Прозрачен акрилен г р у н д

Прозрачен акрилен грунд на водна основа, устойчив на алкали. Осигурява по-добра адхезия на слоя боя към основата, намалява степента на абсорбиране на повърхността и косвено разхода на боя .

#### ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

Използва се за намаляване степента на абсорбиране на повърхности (вътрешни или външни) от гипс , бетон, гипсокартон и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
Намалява абсорбцията на повърхностите	Намалява консумацията на боя
Увеличав адхезията на боята към основата	Увеличава издръжливостта на финалния слой
Алкална устойчивост	Може да се прилага и върху алкални основи: бетон, гипс

# Kraft Wall Primer

## Прозрачен акрилен грунд

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	СТОЙНОСТ	СТАНДАРТ
Плътноста (Kg/L)	1,03 (± 0,05)	ISO 2813
Нелетливи вещества (%)	14 +/- 2%	SR EN ISO 3251(2003): 2003
Вискозитет (cP)	2000 - 4000	ISO 2555
Продуктова категория (вж. Европейска директива 2004/42/EC и HG 735 / 2006)	А/ж-SBA - Грундове / Грундове. Покритие на водна основа Ограничение във фаза II: 30 g/L	
Летливи органични съединения, VOC, (g/L) Продуктите са за употреба	2	
pH	8,5 - 9,5	
Добив (m <sup>2</sup> /L)	27*	ISO 3251
Срок на валидност	24 месеца	

\* ) Разходът зависи от вида на повърхността, условията и начина на нанасяне.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

#### 1. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или друг и замърсявания, които могат да попречат на адхезията.

» Деградирани повърхности (с пукнатини, дупки и др.) се ремонтират:

» Пукнатини - с KRAFT Repair. След изсъхване мястото се шлайфа, обезпрашава и се нанася слой грунд.

» Пукнатини - ремонт със запълване на шпакловка. След изсъхване мястото се шлайфа и обезпрашава. Завършете с KRAFT Repair, шлайфайте отново, след това нанесете грунд.

» Предишно боядисани, неразрушени повърхности - Измийте с разтвор на препарат (ако е необходимо) и грундирайте.

» Нови повърхности от цимент или бетон се грундират най-малко 30 дни след въвеждането им в експлоатация. Петната от декофрол върху нов бетон се отстраняват с прегрята пара или специални ецващи препарати.

» Новите шпакловки се грундират след минимум 15 дни от поставянето им.

» Повърхности с петна от мухъл: отстранете напълно плесенния слой и третирайте повърхността с разтвор против мухъл. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте.

» Дане се прилага върху повърхности, предварително боядисани с вар или хумус!

#### 2. ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

» Регулиране на вискозитета (разреждане) с чиста вода, в следните пропорции:

» Нанасяне с валик или четка върху порести повърхности с висока абсорбция (гипс окартон, нови мазилки, MDF, фугирани повърхности) разреден в съотношение 1:1 или 1:2.

» Нанасяне с валик или четка върху повърхности със средна или ниска абсорбция (бетон, цимент, предварително боядисани повърхности и др.), разреден в съотношение 1:4.

» Нанасяне чрез пръскане: разреждане макс. 25%, разреждането зависи от размера на дюзата.

» Определянето на подходящото съотношение на разреждане се извършва чрез тестване на малки порции. Разреждането трябва да се извърши така, че крайният филм да не е лъскав (и боята, която ще се нанася, да се плъзга по него).

» Съдържанието на опаковката се хомогенизира както преди започване на работа, така и по време на нанасяне.

» Забранено е смесването на продукта с други материали освен препоръчаните.

#### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Условия на околната среда: температура: 10-30°C; относителна влажност <65%

Оптимални условия за поддържане: 10-25°C и влажност макс. 15% **НАВЪН НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ МЪГЛА!**

Инструменти: Четка, валик, въздушен или безвъздушен пистолет.

Инструментите се почистват с вода. Дюзите за пръскане трябва да се почистват, когато работата е прекъсната за повече от 10 минути, за да се предотврати запушване.

Приложение: Нанесете слой KRAFT WALL PRIMER върху правилно подготвената повърхност. Грундът не трябва да образува лъскав филм след изсъхване.

# Kraft Wall Primer

## Прозрачен акрилен грунд

### ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Минималното време, след което може да се нанася боята: 4-6 часа след нанасяне на грунда.

Време за съхнене на повърхността: 1-3 часа (при 25°C и 50% относителна влажност). Времето за съхнене се увеличава с намаляване на температурата и повишаване на влажността.

### ОПАКОВКИ

Пластмасови опаковки от 0.75L, 4L, 10L.

### СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в херметически затворени опаковки, в закрити, сухи помещения, далеч от пряка слънчева светлина, при температура от 5 до 30°C.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P102-А да се пази от деца. P301+P312-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре. P301+P330+P331-

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P410+P403-А да се пази от слънчева светлина. Съхранявайте надобре проветриво място. P402+P404-А съхранявайте на сухо място в затворен контейнер. P501-Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на специални отпадъци в съответствие с местните разпоредби. EUN208- съдържа: 2-метил-4-изотиазолин-3-едно, 1,2-бензизотиазолин-3-едно и смес (3:1) 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-едно / 2-метил-4-изотиазолин-3-едно. Може да предизвика алергична реакция.

### ИЗБЯГВАЙТЕ НИСКИ И МНОГО ВИСОКИТЕ TEMPERATURES!

Условията за съхранение важат и за транспортиране.

**Клиника по Токсикология към МБАЛСА „Н.И. Пирогов тел. (+ 359 02) 9154 411**

#### ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)

Това издание заменя всяко предишно издание. Моля, винаги се уверявайте, че използвате най-новата версия на листа технически; за това нашият екип винаги е на ваше разположение.



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)

