

Kraft

White Primer



Разреждане
НЕ



Разход
10 - 12 m² / L



Приложение
Четка, валик,
въздушен или
безвъздушен пистолет



Сушене
1-3 часа

Бял пигментиран грунд

»Намалява и регулира
повърхностната абсорбция
»Действа като първи слой бяла
боя

»Намалява консумацията на боя
» Много добра адхезия към
основата

» Степен на белота и фина текстура
" Лесен за използване

WHITE PRIMER е бял пигментиран грунд на базата на модифицирани акрилни смоли, с високо качество, във водна дисперсия, готов за употреба. Използва се за грундиране на абсорбиращи повърхности, с цел намаляване и регулиране на абсорбцията им.

Действа като първи слой бяла боя и спомага за постигане на много добра степен на покривност след нанасяне на един слой бяла боя.

Може да се нанася върху всякакви минерални повърхности, вътрешни и външни: обикновени вароциментови мазилки, циментово-варови, гипсови замазки, гипсокартонени плоскости, бетон, но и стари боядисани повърхности, които все още са устойчиви на износване и триене.

А/ж- Грундове/Грундове.

Покритие на водна основа (SBA)

Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.

Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт: < 20 гр/л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Цвят | Бяло |
|--|------------------------------|
| Плътноста ISO 2811-1 при 25°C | 1,50 (±0,10) g/mL |
| Вискозитет на Брукфийлд, R5/30rpm ISO 2555 при 25°C | 4500 - 6500 cP |
| ISO 6504-3 покривна мощност | мин. 97,5 |
| Степен на белота SR ISO 6504-3/ASTM E 313 | мин. 89 |
| Жълт клас SR ISO 6504-3/ASTM E 313 | макс. 1 |
| pH EN ISO 19396-1 | 8.00 – 10.00 часа |
| Доходност* | 10-12 m ² /L/слой |
| Време за изсъхване на повърхността | 1-3 часа |
| Време за съсъхване | 24 часа |

Продукт с техническо одобрение

* Зависи от начина на нанасяне и абсорбиращата повърхност.

Kraft White Primer

Бял пигментиран грунд

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, основата трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, повредени бои или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

При нови циментови или бетонни повърхности ги грундирайте с KRAFT WHITE Primer най-малко 30 дни след пускането им в експлоатация. Петната от декофрол върху нов бетон се отстраняват с прегрята пара или специални ецващи препарати.

За повърхности, които изискват ремонт, използвайте KRAFT REPAIR за пукнатини, съгласно инструкцията за монтаж. След изсъхване мястото се шлайфа, обезпрашава и се нанася един слой грунд KRAFT WHITE.

Предварително боядисани, неразрушени повърхности се измиват с препаратен разтвор (ако е необходимо) и се грундират с грунд KRAFT WHITE. Повърхностите, зацапани или засегнати от цигарен дим, се грундират с KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (на водна основа) или KRAFT STAIN BLOCKER на основата на разтворител; след 24 часа може да се нанесе слой KRAFT WHITE Primer. На повърхности с петна от мухъл отстранете напълно плесенения слой и третирайте повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с грунд KRAFT WHITE PRIMER.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Продуктът се прилага неразреден, но в зависимост от метода на нанасяне (валяк, четка, въздушен пистолет или безвъздушно), вискозитетът може да се регулира с чиста вода, до максимално разреждане от 10%. Нанася се равномерно и без прекъсване, за да се избегнат ивици. При безвъздушно пръскане използвайте дюза 0,026 - 0,031 инча или 0,66 - 0,79 мм, налягане 160-180 бара и ъгъл на пръскане 40 - 80 градуса, за да не се разрежда белият грунд, нито да се нанася на дебел слой.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Почистете инструментите веднага след употреба с топла вода и сапун или препарат.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Условия на околната среда за нанасяне: температура 5-35°C и относителна влажност < 65%.

Да не се прилага при температури под 5°C и над 35°C и над 65% относителна влажност.

Не се препоръчва да се прилага при мъгла, дъжд, силен вятър или на пряка слънчева светлина!

02/24 ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ. ОТКАЗ

2/2

ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се осигуряват на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана с предвиденето на конкретното приложение и практическо приложение. Съответно, при одобрение на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена с леденостранен актуализирания технически лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.ro, както и с леденостранен отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на своя продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последици от използването на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr

Време за съхнене надопир: 1-3 часа (при 25°C и 50% относителна влажност). Времето за съхнене се увеличава с намаляване на температурата и повишаване на влажността.

Минималното време, след което може да се нанася боята: 4-6 часа след нанасяне на грунда. За гипсокартон, гипс картон или минерална основа, времето за повторно покритие се увеличава до 24 часа, в зависимост от степента на абсорбиране и естеството на основата.

Белият грунд трябва да е идеално сух преди нанасяне на боята.

Не се препоръчва да се прилага върху почвата.

Затворете плътен контейнер, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба и го съхранявайте преди и след употреба на хладно място, далеч от излагане на слънчева светлина или замръзване.

ИЗБЯГВАЙТЕ НИСКИ И ТЪВЪРДЕ ВИСОКИТЕ TEMPERATURES!

ОПАКОВКИ

Продуктът се предлага в опаковки от 4 L, 15 L и 30 L.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефонен център за токсикологична информация:

(+ 359 02) 9154 411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, защитен от пряка слънчева светлина, максимум 24 месеца от датата на производство.



Безплатен номер

800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg