

Bodenguard S-150 Primer

**ΑΡΑΙΩΣΗ**5-15%
με NITRO 2000**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**0,110 - 0,130
Kg/m²**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**πινέλο, ρολό
ή πιστόλι airless**ΜΙΞΗ**

75A : 25B

Διάφανο εποξειδικό αστάρι
2-συστατικών, βάσεως διαλύτη

- » Ισχυρή πρόσφυση
- » Ιδανικός εμποτισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι βάσεως διαλύτου, ειδικά σχεδιασμένο για δάπεδα εσωτερικών ή εξωτερικών αλλά και κάθετων επιφανειών. Διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο **EN 13813**.

A/ι (Δ) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών.

- Οριακή τιμή: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Θα πρέπει το υπόστρωμα εφαρμογής να είναι καθαρό, σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκουριές υγρασίες (<4%) σκόνης, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαίες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT Paints**.

Επιφάνειες από σκυρόδεμα ή απορροφητικές: Απαραίτητη η ποιότητα σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής υψηλότερης ή ίσης της C20/25 και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο της τσιμεντοκονίας τουλάχιστον 350 kg/m³ και αφού έχει προηγηθεί πλήρης ωρίμανση για τουλάχιστον 28

- » Σταθεροποίηση και σφράγιση απορροφητικών επιφανειών

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να επιστρωθούν εποξειδικές και πολυουρεθανικές βαφές της σειράς **BODENGUARD**. Χαρακτηρίζεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε απορροφητικές και μη επιφάνειες και την αντοχή του στην τριβή. Ιδανικό για τσιμεντένα και βιομηχανικά δάπεδα, τοιχοποιία, μωσαικά, διάφορα πορώδη και σαθρά υποστρώματα σταθεροποιώντας τα και μειώνοντας την δημιουργία σκόνης, πλάκες πεζοδρομίου κ.α.

ημέρες. Απαραίτητη η σωστή προετοιμασία και λείανση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα όπως τρίψιμο, φρεζάρισμα, αμμοβολή κλπ. και η ιδανική απομάκρυνση της σκόνης.

2. ΑΝΑΜΙΞΗ Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο δοχείο του συστατικού Α αναμίξτε τα δύο συστατικά για περίπου 1-2 λεπτά χειροκίνητα ή με δρόπανο χαμηλών στροφών διασφαλίζοντας την ομοιογένεια του μίγματος. Αποφεύγεται η υπερβολική ανάμιξη για να μην εγκλωβιστεί αέρας.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το **BODENGUARD S-150 PRIMER** εφαρμόζεται σε μία στρώση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο από 5% έως 15% κ.β με **KRAFT NITRO 2000** και εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Αφού εφαρμοστεί σωστά, επαναβάφεται με το πέρας 24 ωρών.

Bodenguard S-150 Primer

Διάφανο εποξειδικό αστάρι
2-συστατικών, βάσει διαλύτη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η θερμοκρασία επηρεάζει τον χρόνο εφαρμογής των εποξειδικών υλικών. Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ +15°C και +25°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες το υλικό πήζει πιο γρήγορα, ενώ απαιτείται ήπια προθέρμανση τον χειμώνα και δροσερή αποθήκευση το καλοκαίρι.
- Λόγω της φύσης του υλικού, η έκθεση της τελικής επίστρωσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσει κιμωλίαση.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε συνθήκες υγρασίας διότι μπορεί να επηρεάσει

αρνητικά την πρόσφυση, τις ιδιότητες του φιλμ ή/και το τελικό αποτέλεσμα.

- Το υπόστρωμα θα πρέπει να έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 5°C ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος συμπίκνωσης ή φυσαλίδων στην τελική επιφάνεια.
- Το **BODENGUARD S-150 PRIMER** περιέχει διαλύτες, συνεπώς κατά την εφαρμογή του σε κλειστούς χώρους απαιτείται εξασφάλιση επαρκούς αερισμού και η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ κατάλληλη μάσκα προσώπου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται ως διάφανο σε ΣΕΤ συσκευασιών των 4KG και 9KG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τύπος φορέα	A συστ: Εποξειδική ρητίνη B συστ: Μίγμα πολυαμιδίων
Αναλογία ανάμιξης (A+B) κ.β	75A : 25B
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25 °C (A+B)	0,99 g/mL (±0,05)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 (A+B)	56,3 % (±2)
Ιξώδες ISO2555 @ 25°C (A+B)	560 mPas (± 100) (sp3/50rpm)
Χρόνος ζωής μίγματος	2,5 – 3,5 h @ 15°C
	2,0 – 2,5 h @ 25°C
	1,5 – 2,0 h @ 35°C
Κατανάλωση (1 στρώση)	0,110 – 0,130 kg/m ²
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN13813	
Πρόσφυση EN13892-8	≥ 6,6 N/mm ²
Αντοχή στη φθορά BCA EN 13892-4	30µm
Αντοχή στην κρούση ISO 6272-1 (500mm/1000g(±10))	Επιτυχής
Αντίδραση στη φωτιά EN13501-1	E _n

 1871 / 1301		DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
25 DoP No 04.46 Bodenguard S-150 PRIMER 2K EN 13813:2002 Synthetic resin screed material for use internally in buildings (SR B2,0-AR0,5-IR 4)		
Reaction to Fire	Class E _n	
Release of Corrosive Substances	SR	
Water Permeability	NPD	
Wear Resistance (BCA)	AR0,5	
Bond Strength	B2,0	
Impact Resistance	IR 4	
Impact Sound Insulation	NPD	
Sound Absorption	NPD	
Thermal Resistance	NPD	
Chemical Resistance	NPD	
Release of Dangerous Substances	See SDS	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΗΝ ΜΕ

- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 140001
- ✓ ISO 50001
- ✓ ISO 45001

04/2026 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες αστοχίες.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr