

# Brilliant Base



**Diluare**  
Max 10 %



**Acoperire**  
11 - 14 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
pensulă, rolă sau  
pistol airless



**Uscare**  
1 - 2 ore

Baze de colorare pentru exterior  
și interior

» 3 baze pentru  
colorare în sistemul  
KRAFT Ambiance

» Rezistență mare la factori de  
mediu (ploaie, umezeală)

» Fortificat cu particule  
de porțelan

Bazele de colorare «Brilliant» fortificate cu particule de porțelan, sunt fabricate din rășini acrilice modificate de tip latex, solubile în apă, de calitate superioară, pentru pereți exteriori și interiori, cu putere mare de acoperire. Formează o peliculă colorată mată, cu rezistență foarte bună la spălare. Se aplică ușor, în strat uniform. Prezintă o excelentă aderență la suport, formând un film continuu, uniform, elastic, rezistent la îmbătrânire, la variații de temperatură între -20°C și +70°C, cu permeabilitate scăzută la apă lichidă și permeabil la vapori de apă.

Se utilizează în principal pentru suprafețe de exterior (noi sau vopsite anterior) din gips-carton, zidărie, tencuială, beton sau ciment, dar se poate aplica și pe suprafețe interioare sau exterioare.

A/c Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral  
Valoare limită COV: 40g/L.

A/a Acoperiri pentru pereți interiori și tavane  
Valoare limită COV: 30g/L

Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 29 g/L.

## DATE TEHNICE

Densitate ISO 2811 @ 25°C	Bază 1: 1,43 (± 0,02) Bază 2: 1,21 (± 0,02) Bază 3: 1,16 (± 0,02)
Vâscozitate ISO 2555 @ 25°C	9000-11000 cP
Grad de luciu 60°, ISO 2813	< 3 GU
Grad de luciu 85°, ISO 2813	< 10 GU
pH	8.0 - 10.0
Acoperire pe strat	11 - 14 m <sup>2</sup> /L*
Rezistență la spălare (clasa de lavabilitate, după 28 de zile de la aplicare), DIN EN 13300	Clasa 2

Produs cu Acord Tehnic

\* Depinde de metoda de aplicare și absorbția suprafeței.

# Brilliant Base

## Baze de colorare pentru exterior și interior

### PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie solidă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsele degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- » **Pe suprafețe noi:** înainte de aplicarea vopselei aplicați un strat de amorsă pe bază de apă KRAFT WALL PRIMER, diluată corespunzător. Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații (fisuri/crăpături):** folosiți KRAFT REPAIR pentru fisuri și KRAFT PUTTY pentru crăpături. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă KRAFT WALL PRIMER în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă KRAFT WHITE PRIMER.
- » **Suprafețe vopsite anterior, nedegradate:** se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu KRAFT WALL PRIMER sau KRAFT WHITE PRIMER. Dacă suprafețele sunt portante, fără exfolieri sau blistere, se poate trece direct la aplicarea vopselei KRAFT Brilliant.
- » **Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară** se amorsează cu KRAFT STAIN BLOCKER AQUA; după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- » **Pe suprafețe care prezintă pete de mucegai:** se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu KRAFT Brilliant Anti-Mucegai Soluție de profunzime. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu KRAFT WALL PRIMER sau KRAFT WHITE PRIMER în diluția corespunzătoare.
- » **Se recomandă amorsare** cu KRAFT White Primer înainte de a aplica vopsea KRAFT Brilliant colorat în bază 2 sau bază 3.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Pentru un rezultat ideal se aplică 2-3 straturi de KRAFT Brilliant Bază colorat pe suprafața pregătită corespunzător.
- » Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsime, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.
- » Aplicare: Bază 1- 2 straturi de vopsea colorată nediluată, după o amorsare corectă în prealabil. Bază 2 și Bază 3 - se aplică un strat de KRAFT White Primer sau vopsea albă nediluată și 2-3 straturi de vopsea colorată nediluată.
- » Diluare: NU se recomandă diluția bazelor pentru a nu fi afectate caracteristicile cât și culoarea dorită. Dacă aplicați cu pistol airless: se recomandă diluție max 25% cu apă curată. La pistolul cu aer sau airless, unghiul de pulverizare, duza, presiunea la pulverizare și diluția vopselei se aleg, în funcție

de tipul mașinii, după încercări pe o suprafață mică. Reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condițiile reale de aplicare, pe o suprafață de 1 mp înainte de a începe aplicarea pe toată suprafața propusă.

- » Se poate aplica cu o pensulă, o rolă sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Uscarea la atingere: 1-2 ore la 25°C și umiditate relativă de 65% (timpul de uscare este mai lung în condiții de umiditate crescută / temperatură scăzută).
- » Condiții de mediu: temperatură 10-30°C și umiditate relativă < 65 %.
- » Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10-25°C și umiditate max 15 %.
- » Timp minim pentru aplicarea următorului strat: 4-6 ore.
- » A nu se aplica la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare. Condiții pentru suport: 10-25°C și umiditate maxim 15%.

### INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă caldă și săpun.
- » Închideți recipientul ermetic pentru a-l păstra în stare bună pentru utilizare ulterioară și depozitați-l înainte și după utilizare într-un loc răcoros, ferit de expunerea la soare sau îngheț.
- » Suprafața rezistă la ploaie după 15 zile.
- » Puteți spăla ușor suprafețele vopsite cu un burete moale și apă iar în cazul petelor dificile cu puțin detergent, după ce au trecut cel puțin 28 zile de la vopsire.

### AMBALARE

Produsul este disponibil în alb, în recipiente de 0.75 L, 3.75 L, 9.75 L, 15 L.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

### DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferit de acțiunea directă a razelor solare, timp de maximum 36 luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

01/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DISCLAIMER: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

**DRUCKFARBEN ROMANIA**

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)