

Chassis Coat



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
13-15 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1 sat

Antikorozivna boja
za šasijske

» Antikorozivna zaštita

Brzосуšeća emal boja na bazi rastvarača za automobilske šasijske i metalne konstrukcije. Otporna je na udarce, maziva i naftne derivate. Elastična je sa izuzetnim prianjanjem na metalne površine. Takođe, idealna je kao antikorozivna podloga na novim površinama. Odlikuje je odlična pokrivnost, lako brušenje i nivelisanje, stvarajući glatku, izdržljivu površinu sa izuzetnom završnom obradom.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi.

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

» Izuzetno brzo sušenje

» Visoka otpornost na naftne derivate i na udarce

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	Alkidne smole
Gustina ISO2811 pri 25 °C	1,36 g/ml (±0,05)*
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	65% (±5)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	95KU (±5)*
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	60KU (±5)*
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	17GU (±10)*
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	0.5-1.5 sat
König klatno - tvrdoća ISO 1522	40-70 s 7 dana @ 100µm WFT
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa: 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)
Pokrivnost po sloju	13-15m ² /L**
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	80 µm (±10)

* (u zavisnosti od nijanse)

** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Chassis Coat

Antikorozivna boja
za šasije

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, bez prašine, ostataka i trebala bi se očistiti pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT. Ukloniti oštećenu ili oljuštenu boju. Obojene površine treba obrisati odgovarajućim brusnim papirom do glatke završne obrade. Mokro brušenje se preporučuje gde god je to moguće, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nanošenja, razrediti proizvod 5-10% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili 10% sa KRAFT NITRO 1100 za nanošenje pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 1-2 sloja KRAFT CHASSIS COAT za postizanje idealnog rezultata.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.
- » Suvo na dodir: 1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u saten završnoj obradi, u beloj, crnoj, smeđoj i sivoj boji, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.