

Dur™

ΑΡΑΙΩΣΗ  
50 - 100%ΑΠΟΔΟΣΗ  
15 - 20 m<sup>2</sup>/LΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό ή  
πιστόλι airlessΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1 - 2 ώρες

100% ακρυλικό διάφανο αστάρι  
για πορώδεις επιφάνειες

» Ενισχύει την πρόσφυση » Σταθεροποιεί & αδιαβροχοποιεί τις νέες επιφάνειες » Μεγάλη διεισδυτικότητα σε πορώδεις δομικές επιφάνειες

Υψηλής ποιότητας διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου για πορώδεις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για βαφή με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και είναι κατάλληλο κυρίως για εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας από σκυρόδεμα, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, κλπ. Μειώνει την αλκαλικότητα των υποστρωμάτων. Είναι επίσης ιδανικό για στεγάνωση ταρτασών και προσφέρει ισχυρή διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάς, τσιμέντο, κλπ. Σταθεροποιεί τα προς βαφή υποστρώματα εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος. Είναι ιδανικό για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη.

#### Α/η (Δ) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 750g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 749g/L

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ακρυλικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.83 Kg/L (±0.02)
Ιξώδες (Ford Cup No4) ISO 2431 @ 25°C	15 sec (±2)
Αντοχή στα αλκάλια ISO 2812-4	0: Καμία μεταβολή
Αντοχή στο νερό ISO 2812	0: Καμία μεταβολή
Απόδοση ανά στρώση	15 - 20 m <sup>2</sup> /L*

\* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

# Dur™

100% ακρυλικό διάφανο αστάρι  
για πορώδεις επιφάνειες

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λίπη, λοιπά υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μία στρώση KRAFT DUR.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL, KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν ενδείκνυται για νέες επιφάνειες, εξαιρουμένων των επιφανειών στις οποίες εφαρμοστεί κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστης.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε το προϊόν, προσθέτοντας 50 - 100% κατ' όγκο KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά.
- » Αραίωση 50% κ.ο. συνιστάται για εφαρμογή σε ταράτσες.
- » Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless ή αέρος.
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT DUR για ιδανικό αποτέλεσμα. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή μίας επιπλέον στρώσης. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται διάφανο σε συσκευασίες των 1L, 5L και 15L.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

