

Dur™



RAZREĐIVANJE
50 - 100%



POKRIVNOST
15 - 20m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

100% akrilni bezbojni osnovni premaz
za porozne površine

»Poboljšava prijanjanje

»Stabilizuje i hidroizoluje nove površine

»Izuzetna prodornost u porozne građevinske površine

Bezbojni akrilni visokokvalitetni osnovni premaz (prajmer) na bazi rastvarača za porozne površine. Koristi se kao osnovni premaz za emulzije i akrilne boje.

Posebno pogodan za spoljašnje zidane površine od betona, gipsanog maltera, gipsanih ploča, cementnih ploča i dr. Smanjuje alkalnost podloge. Idealan i za hidroizolaciju krovova.

Pružila izuzetnu prodornost u porozne površine kao što su malter, beton itd. Stabilizuje podloge koje treba bojiti, obezbeđujući odlično prijanjanje između podloge i završnog premaza. Idealan je za površine premazane lepkom, bojom na vodenj bazi ili krečom.

A/h (SB) Vezivni osnovni premazi.

- VOC granična vrednost: 750g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 749g/L.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo	Akrilna smola
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0.83 g/ml (±0.02)
Viskoznost Fordova čaša No4 ISO 2431 @ 25°C	15 sek (±2)
Otpornost na vodu ISO 2812	0: Nema promene nakon 24h
Otpornost na alkalije ISO 2812-4	0: Nema promene nakon 24h
Pokrivnost po sloju	15 – 20 m ² /L*

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine.

Dur™

100% akrilni bezbojni osnovni premaz
za porozne površine

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj KRAFT DUR-a.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

Ostaviti nove površine od maltera ili betona da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je pogodan za nove površine ili za površine premazane lepkom, bojom na vodenj bazi ili krečom.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti 50-100% sa KRAFT BRUSH SOLVENT i dobro promešati.
- » Za primenu na krovovima preporučuje se razređivanje od 50%.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti jedan sloj KRAFT DUR-a za postizanje idealnog rezultata. Na izrazito upijajuće površine preporučuje se nanošenje dodatnog sloja. Zatim naneti dva sloja KRAFT završnog premaza.
- » Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 23°C i 60% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili više.

UPUTSVO NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.

Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi u pakovanjima od 1L, 5L i 15L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledajte Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koristi proizvod.