



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Red Seal

Universe® Red Seal είναι ένα αλκυδικό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και υψηλή κάλυψη. Ιδανικό για εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες γκαράζ, κιγκλιδώματα, μηχανήματα, βιομηχανικός εξοπλισμός κ.λπ. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μια σκληρή και ελαστική επιφάνεια. Διαθέτει εξαιρετικό άπλωμα και δουλεύεται πολύ εύκολα, παρέχοντας ομοιόμορφη και ανθεκτική επιφάνεια με εξαιρετικό γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα.

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Εξαιρετική σκληρότητα

Προετοιμασία Επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Για το καθαρισμό χρησιμοποιείτε White Spirit. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεση προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίνιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Σε νέες επιφάνειες

Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: Για υψηλή αντισκωριακή προστασία πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος εφαρμόστε 1 – 2 στρώσεις **Universe® Anti-Rust Primer** και τρίψτε την επιφάνεια ελαφρώς έπειτα από 24 ώρες.

Σε αλουμίνιο ή γαλβανιζέ: Εφαρμόστε πρώτα 1 – 2 στρώσεις το **Universe® Multiprimer**. Αφού στεγνώσει πλήρως και έπειτα από 24 ώρες τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια.

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες

Ελέγξτε τη σταθερότητα του βαμμένου υποστρώματος. Αφαιρέστε οτιδήποτε σαθρό και αν η επιφάνεια είναι σταθερή εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις **Universe® Red Seal**.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	Αλκυδικές ρητίνες		
Φινίρισμα:	Γυαλιστερό	>80 units @ 60°	
	Σατινέ	50 units (±20) @ 60°	
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A		
Στερεά κατά βάρος:	Γυαλιστερό/Σατινέ	59±3%	
Βάρος/Λίτρο:	Γυαλιστερό/Σατινέ	0.92 – 1.22 kg	
ΠΟΕ:	Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Α/θ (Υ) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/L.	<499g/L	
Απόδοση:		12 – 14 m ² ανά λίτρο ανά στρώση	
Πάχος βαφής:	Γυαλιστερό/Σατινέ	@ 100μm υγρό; 40μm στεγνό	
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	2 – 3 ώρες	
	Επαναβαφή	16 ώρες	
Αραιώση		5% White Spirit ή Διαλυτικό Πινέλου	
Tinting	Kraft Inspired Color Universal Colorants	Gloss	Satin
	Base 1	✓	✓
	Base 2	✓	✓
	Base 3	✓	✓
Συσκευασίες:	1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)		

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C και κάτω των 35°C.

Περισσότερες από μία στρώσεις απαιτούνται σε νέες ή μη κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε μεγάλες αλλαγές στην απόχρωση, ή σε περίπτωση σκούρων ή ζωντανών αποχρώσεων για αποτελεσματική κάλυψη και εμφάνιση.

Airless Spray: Πίεση/Ακροφύσιο/Αραιώση
Πινέλο: Πινέλο/Αραιώση

2000 psi/.015'' - .019'' / 5% κατ όγκο με White Spirit
Nylon-Polyester / 5% κατ όγκο με White Spirit ή
Διαλυτικό Πινέλου
5% κατ όγκο με White Spirit ή Διαλυτικό Πινέλου

Ρολό: Αραιώση

Οδηγίες μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με Διαλυτικό Πινέλου και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- Αφήστε τη βαμμένη επιφάνεια να σκληρύνει πλήρως για 30 ημέρες πριν πλυθεί
- Μπορείτε να πλύνετε την επιφάνεια με μαλακό σφουγγάρι και νερό. Σε περιπτώσεις επίμονων λεκέδων χρησιμοποιείτε υδατικό διάλυμα ήπιου καθαριστικού.

Αποθήκευση

- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες <5 °C or > 35 °C και σχετική υγρασία >65%.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C και σχετική υγρασία <50%.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 EE (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.