

# Epoxy Antirust Primer Aqua



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
10-20%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
8 - 10m<sup>2</sup>/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο, ρολό,  
ή πιστόλι airless



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
1 - 2 ώρες

**Αντισκωριακό εποξειδικό  
αστάρι νερού**

### » Υψηλή αντισκωριακή προστασία

Εποξειδικό αντισκωριακό αστάρι νερού δύο συστατικών, κατάλληλο για την εσωτερική και εξωτερική βαφή μεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται μεγάλη μηχανική αντοχή αλλά και υψηλή αντισκωριακή προστασία. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα ακολουθώντας τις συστολές και τις διαστολές του μετάλλου. Παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, όπως γλαβανιζέ, αλουμίνιο, ανοξειδωτο και γυαλί. Είναι χαμηλής οσμής, εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας μια ιδανική επίστρωση για την τελική βαφή.

### Α/ι (Υ) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών.

- Οριακή τιμή: 140g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 139g/L

### » Ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες

### » Πολύ εύκολη εφαρμογή

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Πυκνότητα ISO2811    | (A+B)<br>1.32 g/mL (±0.02) |
| Ιξώδες ASTM D 562    | 70-80 KU                   |
| Στερεά κατά όγκο     | 34% (±0,50)                |
| Στερεά κατά βάρος    | 50% (±0,50)                |
| Ανάμιξη              | 3/1 κ.ο.                   |
| Χρόνος ζωής μίγματος | 3-4 ώρες (20°C)            |
| Απόδοση ανά στρώση   | 8 - 12 m <sup>2</sup> /L*  |
| Πάχος ξηρού υμένα    | 50-60 μm                   |

\* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

# Epoxy Antirust Primer Aqua

Αντισκωριακό εποξειδικό  
αστάρι νερού

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε νέες επιφάνειες:** 1 στρώση KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

» **Σε βαμμένες επιφάνειες με παλιό εποξειδικό δύο συστατικών:** αποκαθάρουμε την επιφάνεια, καθαρίζουμε από τη σκόνη και στη συνέχεια εφαρμόζουμε μία στρώση KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA. Στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αναμείξτε 3 μέρη του συστατικού Α με 1 μέρος του συστατικού Β, κατ' όγκο, του KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA αναδεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα (συνήθως για 1,5-2 λεπτά), ώστε να ομογενοποιηθούν καλά, αποφεύγοντας να εισχωρήσει αέρας στο μίγμα. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση και απόδοση, ακολουθήστε αυστηρά την αναλογία ανάμειξης. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη ομογενοποίηση, ρίξτε τα συστατικά σε άλλο δοχείο και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά πριν από την εφαρμογή.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » Αραίωση: 5-10% με καθαρό νερό.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 10-12 ώρες.

» Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

» Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Γκρι, σε συσκευασίες των 1L και 3L (A&B) σε μεταλλικά δοχεία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

