

Epoxy Aqua Primer



RAZREĐIVANJE
10 - 20 %



POKRIVNOST
8 - 10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
valjak, četka ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Antikorozivni epoksidni osnovni
premaz na vodenoj bazi

»Visoka antikorozivna zaštita

»Snažno prijanjanje na sve površine

»Veoma jednostavna primena

Dvokomponentni epoksidni antikorozivni osnovni premaz na vodenoj bazi za unutrašnje i spoljašnje metalne površine, kojima je neophodna visoka mehanička otpornost i antikorozivna zaštita. Zahvaljujući svojoj posebnoj formuli, odlikuje se visokom tvrdoćom i elastičnošću praćenu skupljanjem i širenjem metala. Takođe pruža odlično prijanjanje na gotovo sve površine, poput pocinčanih, aluminijumskih, nerđajućih i staklenih. Blagog je mirisa i lako se nanosi, formirajući idealnu podlogu za nanošenje boje.

Alj (WB) Dvokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 140 g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 139 g/L

TEHNIČKI PODACI

Boja	bela / siva
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,32 g/ml (±0,02) (A+B)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	60-80 KU
Težina čvrste materije	75% (±0,5)
Odnos mešanja	3:1 po zapremini
Vreme upotrebljivosti	4 sata
Pokrivnost po sloju	6 - 8 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	60-80 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Epoxy Aqua Primer

Antikorozivni epoksidni osnovni
premaz na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se obezbedilo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

» **Na novim površinama:** Naneti 1 sloj KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA kako bi se osiguralo dobro prijanjanje boje i zaštitilo od alkalija. Zatim naneti 2 sloja KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

» **Na prethodno obojenim površinama dvokomponentnom epoksidnom bojom:**

Obrusiti površinu, ukloniti prašinu i naneti jedan sloj KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA, zatim naneti 2 sloja KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

» Pomešati 3 dela komponente A sa 1 delom komponente B proizvoda KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA i dobro promešati pri maloj brzini obrtaja (1,5- 2 min) do homogenosti, sprečavajući prodor vazduha u smesu. Da bi se osiguralo pravilno prijanjanje i performanse proizvoda, strogo se pridržavajte odnosa mešanja. Za bolju homogenizaciju, sipati komponente u drugu posudu i dobro promešati. Ostavii smesu da odstoji 5–10 minuta pre nanošenja.

» Možete se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje

» Razređivanje: 5-10% sa čistom vodom

» Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima)

» Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 10-12 sati

» Dobro promešati pre i tokom nanošenja

» Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

PAKOVANJE

Dostupno u sivoj boji, u metalnim posudama od 1L i 3L (A+B).

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.