

Epoxy Paint

**RAZREĐIVANJE**8-12% sa
NITRO 2000**POKRIVNOST**6 - 8 m²/L**ALAT ZA PRIMENU**četka, valjak ili
bezbazdušni pištolj za
prskanje**SUSENJE**

2 - 3 sata

Dvokomponentna epoksidna boja
na bazi rastvarača

» **Snažno prijanjanje
na beton i metal**

» **Idealno za izuzetno
prometna područja**

» **Jednostavna primena**

Dvokomponentna epoksidna boja na bazi rastvarača pogodna za površine od cementa, metala, za građevinske površine uopšte, kao i za industrijske podove. Lako se nanosi i otporna je na ekstremne temperature, abraziju i industrijsko okruženje.

Aj (SB) Dvokomponentni premazi za posebnu primenu, kao što su podovi

- VOC granična vrednost: 500 g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499 g/L

TEHNIČKI PODACI

Boja	Siva
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,32 g/ml (±0,02) (A+B)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	60-80 KU
Težina čvrste materije	58% (±0,5)
Odnos mešanja	3:1 po zapremini
Vreme upotrebljivosti	4 sata
Pokrivnost po sloju	6 - 8 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	60-80 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Epoxy Paint

Dvokomponentna epoksidna
boja na bazi rastvarača

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva (granica vlažnosti <4%), čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

- » Slabo vezani materijali i prethodni premazi moraju se ukloniti četkanjem, brušenjem brusilicom ili usisivačem velike snage.
- » Koristiti odgovarajući reparaturni KRAFT materijal za popunjavanje šupljina, pukotina i oštećenih delova.
- » **Nove površine od betona ili cementnog maltera** mogu biti obojene tek nakon 28 dana od njihove izrade.
- » **Obojene površine sa čvrstom podlogom** preporučuje se da budu obrušene brusnim papirom ili brusilicom kako bi se osiguralo pravilno prijanjanje boje.
- » **Nove građevinske i metalne površine** potrebno prvo premazati osnovnim premazom KRAFT EPOXY PRIMER kako bi se osiguralo pravilno prijanjanje boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nanošenja, pomešati komponente A i B u naznačenom odnosu (3:1), koristeći bušilicu ili mešač pri maloj brzini obrtaja dok ne postane homogena smesa. Naneti 2 sloja KRAFT EPOXY PAINT za maksimalnu zaštitu, istovremeno pazeći da ne dođe do prekoračenja odgovarajuće debljine premaza.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Razređivanje:
 - Prvi sloj: 10-12% sa KRAFT NITRO SOLVENT 2000
 - Drugi sloj: 8-10% sa KRAFT NITRO SOLVENT 2000
- » Vreme upotrebljivosti smese: 4 sata na 20°C.
- » Suvo na dodir: 2-3 sata na 20°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Minimalno vreme pre ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Vreme do potpunog stvrdnjavanja: 7 dana.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Niže temperature i veća vlažnost će produžiti vreme stvrdnjavanja, dok će obrnuti uslovi skratiti vreme stvrdnjavanja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Zbog prirode same boje, direktno i kontinuirano izlaganje UV zračenju može vremenom izazvati efekat ispraškavanja (kredanja).

- » Korišćenje poda je dozvoljena tek nakon kompletnog stvrdnjavanja boje (oko 7 dana).
- » Sveže nanoseni materijal mora biti zaštićen od vlage naredna 24 sata.
- » Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 2000.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i sivoj boji, u posudama od 3L (A+B).

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

08/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com