

Epoxy Paint Aqua



Εποξειδικό χρώμα νερού
δύο συστατικών



ΑΡΑΙΩΣΗ

1^η στρώση: 5-10%
2^η στρώση: 0-5%



ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1 - 2 ώρες

» **Μεγάλη σκληρότητα
και ελαστικότητα**

» **Κατάλληλο για εσωτερικές
δομικές επιφάνειες & μέταλλα**

» **Απεριόριστος αριθμός
αποχρώσεων**

Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για τιμμεντένιες μεταλλικές και γενικότερα δομικών επιφανειών αλλά και βιομηχανικά δάπεδα. Παράλληλα έχει πολύ υψηλή απόδοση και μπορεί να χρωματιστεί σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Kraft Inspired Color. Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα.

A/i (Y) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών.

- Οριακή τιμή: 140g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 139g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811	Λευκό, Βάση A: (A+B) 1.29 g/mL (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562	70-80 KU
Στερεά κατά όγκο	51% (±0,50)
Στερεά κατά βάρος	59% (±0,50)
Αναλογία ανάμιξης A:B	3/1 κ.ο.
Αντοχή στο πλύσιμο	Μετά από 6 ημέρες
Απόδοση ανά στρώση	10 - 12 m ² /L*
Πάχος ξηρού υμένα	50-60 μm

* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Epoxy Paint Aqua

Εποξειδικό χρώμα νερού
δύο συστατικών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε βαμμένες επιφάνειες με παλιό εποξειδικό:** 2 στρώσεις KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

» **Σε νέες επιφάνειες:** 1 στρώση Kraft Epoxy Primer Aqua για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις Kraft Epoxy Paint Aqua.

Η οποιαδήποτε εργασία πάνω στο δάπεδο πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

» Αναμείξτε 3 μέρη του συστατικού Α με 1 μέρος του συστατικού Β, κατ' όγκο, του Kraft Epoxy Aqua Paint αναδεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα (συνήθως για 1,5-2 λεπτά), ώστε να ομογενοποιηθούν καλά, αποφεύγοντας να εισχωρήσει αέρας στο μίγμα. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση και απόδοση, ακολουθήστε αυστηρά την αναλογία ανάμειξης. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη ομογενοποίηση, ρίξτε τα συστατικά σε άλλο δοχείο και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά πριν από την εφαρμογή.

» Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.

» Αραίωση: 1η στρώση: 5-10% με καθαρό νερό.
2η στρώση: 0-5% με καθαρό νερό.

» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.

» Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 5-6 ημέρες.

» Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

» Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και βάση Α σε συσκευασίες των 1L και 3L (A&B). Χρωματίζεται σε όλες τις αποχρώσεις Kraft Inspired Color.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

