

# Epoxy Paint Aqua

**Diluare**

Stratul 1: 5 - 10%  
Stratul 2: 0 - 5%

**Acoperire**

10 - 12 m<sup>2</sup>/L

**Aplicare**

perie, trafalet sau  
pistol airless

**Uscare**

1 - 2 ore

Vopsea epoxidică bicomponentă  
pe bază de apă

» Duritate și elasticitate  
ridicate

» Potrivită pentru suprafețele interioare  
ale construcțiilor și pentru metale

» Număr nelimitat  
de nuanțe

Vopsea epoxidică bicomponentă pe bază de apă, potrivită pentru suprafețe interioare din ciment, din metal și, în general, pentru suprafețele construcțiilor, precum și pentru pardoseli industriale. Prezintă o putere de acoperire foarte mare și poate fi colorată într-o gamă nelimitată de nuanțe, cu sistemul de nuanțare KRAFT INSPIRED COLOR. Se aplică ușor și asigură o finisare satinată.

### Acoperitori reactivi bicompenți cu funcție specială A/j (WB)

- Valoare limită COV: 140 g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 139 g/L

### DATE TEHNICE

Culoare	Alb/Bază A
Densitate - ISO 2811 la 25°C	1,29 g/mL (±0,02) (A+B)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	70-80 KU
Substanțe nevolatile în funcție de masă	59% (±0,5)
Raport de amestecare	3:1 în funcție de volum
Rezistența la spălare	după 6 zile
Acoperire per strat	10 - 12 m <sup>2</sup> /L*
Grosimea recomandată a filmului uscat	50-60 μm

\* În funcție de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței.

# Epoxy Paint Aqua

## Vopsea epoxidică bicomponentă pe bază de apă

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie perfect uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vezicule de vopsea etc.

- » **Pe suprafețe vopsite anterior cu vopsea epoxidică:** aplicați 2 straturi de **KRAFT EPOXY PAINT AQUA**.
- » **Pe suprafețe noi:** aplicați 1 strat de **KRAFT EPOXY PRIMER AQUA**, pentru o mai bună aderență a vopselei și o protecție superioară contra acțiunii substanțelor alcaline.
- » **Aplicați apoi 2 straturi de KRAFT EPOXY PAINT AQUA.**
- » **Traficul pe podeaua proaspăt vopsită** este permis numai după întărirea completă a vopselei.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Se amestecă 3 părți din componenta A cu 1 parte din componenta B de **KRAFT EPOXY PAINT AQUA** și se agită foarte bine, cu viteză mică (1,5-2 min), până la omogenizare, împiedicând pătrunderea aerului în amestec. Pentru a asigura aderența și performanța corespunzătoare a amestecului, respectați cu strictețe raportul de amestecare.
- » Pentru o mai bună omogenizare, turnați componentele într-un alt recipient și amestecați-le temeinic. Lăsați apoi amestecul să se odihnească timp de 5-10 minute, înainte de a-l aplica.
- » Puteți aplica amestecul cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Diluare:
  - Primul strat: 5-10% cu apă pură.
  - Al doilea strat: 0-5% cu apă pură.
- » Timpul de uscare (uscat la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50% (timpul de uscare este mai mare în condiții de umiditate mare/temperatură joasă).
- » Timpul minim până la aplicarea următorului strat: 24 de ore.
- » Timpul de întărire completă: 5-6 zile.
- » Amestecați bine înainte de și în timpul aplicării.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

### AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea alb și ca Bază A, ambalat în cutii de 1L și de 3L (A+B). Poate fi colorat cu sistemul de nuanțare **KRAFT INSPIRED COLOR**.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

