

Epoxy Paint Aqua



Dvokomponentna epoksidna
boja na vodenoj bazi



RAZREĐIVANJE

Prvi sloj: 5-10%
Drugi sloj: 0-5%



POKRIVNOST

10 - 12 m²/L



ALAT ZA PRIMENU

četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE

1-2 sata

» Visoka tvrdoća i elastičnost

Dvokomponentna epoksidna boja na vodenoj bazi pogodna za unutrašnje betonske i metalne površine, za građevinske površine uopšte, kao i za industrijske podove. Odlikuje je veoma visoka izdašnost, a može se tonirati u neograničen broj nijansi kroz KRAFT INSPIRED COLOR sistem za toniranje boja. Lako se nanosi pružajući saten završnu obradu.

A/j (WB) Dvokomponentni premazi.

- VOC granična vrednost: 140 g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 139 g/L

» Pogodno za unutrašnje građevinske površine i metale

» Neograničen broj nijansi

TEHNIČKI PODACI

Boja	Bela/Baza A
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,29 g/ml (±0,02) (A+B)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	70-80 KU
Težina čvrste materije	59% (±0,5)
Odnos mešanja	3:1 prema zapremini
Otpornost na pranje	Nakon 6 dana
Pokrivnost po sloju	10 - 12 m ² /L*
Preporučena debljina suvog sloja	50-60 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Epoxy Paint Aqua

Dvokomponentna epoksidna
boja na vodenj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

» **Na prethodno obojene površine epoksidnom bojom:** Naneti 2 sloja KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

» **Na nove površine:** Naneti 1 sloj KRAFT EPOXY PRIMER AQUA kako bi se osiguralo dobro prijanjanje boje i zaštitilo od alkalija. Zatim dodati 2 sloja KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

Korišćenje poda je dozvoljeno tek nakon kompletnog očvršćavanja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» Pomešati 3 dela komponente A sa 1 delom komponente B, KRAFT EPOXY PAINT AQUA i dobro promešati pri maloj brzini obrtaja (1,5-2 min) do homogenosti, sprečavajući prodor vazduha u smesu. Da biste osigurali pravilno prijanjanje i performanse strogo se pridržavajte odnosa mešanja.

Za bolju homogenizaciju, sipati komponente u drugu posudu i dobro promešati. Ostaviti smesu da odstoji 5-10 minuta pre nanošenja.

» Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.

» Razređivanje:

- Prvi sloj: 5-10% sa čistom vodom.
- Drugi sloj: 0-5% sa čistom vodom.

» Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja je duže pri vlažnim / hladnim uslovima).

» Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.

» Vreme potpunog očvršćavanja boje: 5-6 dana.

» Dobro promešati pre i tokom nanošenja.

» Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i bazi A, u posudama od 1L i 3L (A+B). Može se tonirati u sistemu za toniranje boja KRAFT INSPIRED COLOR.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.