

FixoTile Pro 5



Cementni lepak za
keramičke pločice, za unutrašnju
upotrebu



- » Visoko prijanjanje i otpornost na vlagu, na uobičajenim podlogama
- » Odlična obradivost i tiksotropnost

- » Debljina naošenja do 10mm
- » Za primenu u zatvorenom prostoru

FixoTile Pro 5 je beli lepak na cementnoj bazi za keramičke pločice. Razvijen je odgovarajućom kombinacijom neorganskih veziva i organskih aditiva za postizanje savršene adhezije keramičkih pločica na uobičajene cementne podloge.

Klasifikovan je kao lepak za pločice, tip C1, prema **EN 12004**.

PODRUČJE PRIMENE

FixoTile Pro 5 je pogodan za vezivanje dekorativnih keramičkih pločica za podove ili zidove dimenzija do 30x30cm, na uobičajenim cementnim podlogama (površine od betona, estriha, maltera).

Za upotrebu u zatvorenom prostoru.

FixoTile Pro 5

Cementni lepak za
keramičke pločice, za unutrašnju
upotrebu

TEHNIČKI PODACI (Uslovi merenja 23°±2°C i 50±5% relativne vlažnosti vazduha)		PERFORMANSE PROIZVODA		
Boja	Bela	Početna čvrstoća prijanjanja na zatezanje, nakon 28 dana	EN 12004-2, 8.3	≥ 0.60 N/mm ²
Odnos mešanja	5,80 l vode u 25 kg FixoTile Pro 5	Čvrstoća adhezije nakon :		
Veličina zrna (maks.)	600 µm	Potapanja u vodu	EN 12004-2, 8.3	≥ 0.50 N/mm ²
Zapreminska gustina suvog maltera,	1,45±0,05kg/lit	DODATNE KARAKTERISTIKE		
Zapreminska gustina svežeg maltera	1,95±0,05kg/lit	Otvoreno vreme rada: zatezna čvrstoća adhezije nakon najmanje 30 min, EN 12004-2, 8.1		≥ 0.50 N/mm ²
Temperatura nanošenja	+5 °C do +40 °C	Reakcija na požar, EN 13501-1		Evroklasa A1
Debljina nanošenja	do 10 mm			
Vreme upotrebljivosti (pot life)	3 sata			
Mogućnost korekcije	20 min			
Fugovanje zidnih pločica	Nakon 4-8 sati			
Fugovanje podnih pločica	Nakon 24 sata			
Spremno za lagano gaženje po površini	Nakon 24 sata			
Spremno za upotrebu	Nakon 14 dana			
Potrošnja	3-5 kg /m ²			

FixoTile Pro 5

Cementni lepak za
keramičke pločice, za unutrašnju
upotrebu

UPUTSVA ZA UPOTREBU

1. PODLOGA - PRIPREMA: Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, podloga treba da bude čista, čvrsta, bez velikih neravnina (≤ 10 mm), bez prašine, ulja, kreča, katrana i bez slabo vezanih elemenata.

Sve nove cementne podloge (npr. beton, cementni malteri, malteri i sl.) treba da dovoljno sazru u periodu od najmanje 28 dana, u zavisnosti od uslova.

Upojne površine, pre nanošenja, pokvasiti vodom, a da se ne formira stajaća voda.

2. MEŠANJE: U čistu posudu nasuti čistu vodu i postepeno isprazniti sadržaj pakovanja uz stalno mešanje električnim mešačem (5,8 – 6,3 l vode na 25 kg **FixoTile Pro 5**) pri maloj brzini obrtaja.

Mešati tako da ne ostane količina proizvoda na obodu ili dnu posude. Proizvod je spreman za upotrebu kada smesa postane homogena, kremasta i bez grudvica.

VAŽNE NAPOMENE:

Ne primenjivati na temperaturama ispod $+5^{\circ}\text{C}$ i iznad $+35^{\circ}\text{C}$.

Ne primenjivati u slučaju predstojeće kiše najmanje naredna 24 sata.

3. PRIMENA: Naneti lepak debljine do 10 mm na podlogu pomoću nazubljene gleterice odgovarajuće veličine. Zatim postaviti pločicu i stalnim pritiskanjem osigurati dobar kontakt cele površine između lepka i pločice.

Pri normalnim uslovima temperature i vlažnosti, otvoreno vreme rada je 20 minuta. U suprotnom, ovo vreme se može značajno smanjiti pri nepovoljnim uslovima (npr. jaka sunčeva svetlost, visoke temperature, suve vazdušne struje).

U svakom slučaju, preporučuje se provera površine nanetog lepka, pre fiksiranja pločica, kako bi se osiguralo da se nije formirala membrana («koža») na površini. U suprotnom, obnoviti nanošenje lepka prelaskom nazubljenom gletericom preko površine. Ukoliko je lepak već počeo da sazreva, ukloniti ga i naneti novi «svež» sloj lepka. Ni pod kojim uslovima površina na koju je nanet lepak ne sme biti pokvašena vodom.

4. ČIŠĆENJE ALATA: Odmah očistiti alat nakon nanošenja sa puno vode dok je materijal još uvek svež. Ukloniti što više materijala sa alata pre čišćenja.

U slučaju spoljne upotrebe **FixoTile Pro 5**, dodati 1-2 kg **POWDER BOND** iz asortimana **KRAFT PAINTS** na svakih 25 kg proizvoda.

Zaštititi površinu nanošenja od kiše i mraza najmanje 24 sata.

FixoTile Pro 5

Cementni lepak
za keramičke pločice, za unutrašnju
upotrebu

PAKOVANJE - NIJANSE

Proizvod je dostupan u papirnim vrećama od 25kg, u beloj nijansi.

 2085	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
24 DoP br. 05.25 Fixo Tile Pro 5 EN 12004:2007 + A1:2012 Cementni lepak za unutrašnje postavljanje pločica	
Reakcija na požar	A1 fl
Čvrstoća vezivanja:	
Početno zatezno prijanjanje	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Trajnost, za:	
Zatezna adheziona čvrstoća nakon potapanja u vodu	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Zatezna čvrstoća nakon toplotnog starenja	NPD
Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	NPD
Ispuštanje opasnih materija	Pogledati SDS

POTROŠNJA

Potrošnja je oko 3 – 5 kg/m², u zavisnosti od podloge, načina nanošenja, alata i uslova primene. Takođe, potrošnja zavisi od tipa i veličine pločica.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti na drvenim paletama i u suvom okruženju na temperaturama iznad 5°C, 12 meseci od datuma proizvodnje.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži i slediti sve mere opreza i upozorenja. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

KOMPANIJA
SERTIFIKOVANA OD
STRANE
✓ ISO 9001
✓ ISO 140001
✓ ISO 50001
✓ ISO 45001.

09/2024 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

4/4

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.