KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

FixoSil C



CE EN15651-1
CE EN15651-3

Декоративен еластичен уплътнител за фуги на плочки

- **Идеален за уплътняване на външните страни на дограма за врати/прозорци и зидария**
- **Дълготрайна хидроизолация и защита на фугите**
- **Висока еластичност и устойчивост на свиване и разширение**
- **Отлична адхезия към плочки, керамика, алуминий и др**

ОПИСАНИЕ

Цветен еластомерен силикон с неутрална полимеризация и висока адхезия за уплътняване и свързване на фуги. Високата му еластичност и устойчивост на свиване и разширение, влага, стареене и UV лъчение осигуряват дълготрайно уплътняване и защита на фугите както при вътрешни, така и при външни приложения.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Цветен еластомерен силикон с неутрална полимеризация и висока адхезия за уплътняване и свързване на фуги. Високата му еластичност и устойчивост на свиване и разширение, влага, стареене и UV лъчение осигуряват дълготрайно уплътняване и защита на фугите както при вътрешни, така и при външни приложения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Нанасяйте с помощта на ръчен или пневматичен пистолет за уплътнители. Изрежете запечатания връх на флакона в края на резбата, завийте дюзата и я срежете, за предпочитане под ъгъл, до необходимия диаметър на отвора.

Нанасяйте върху чисти, сухи повърхности без следи от масла, замърсявания и прах. Препоръчва се използването на хартиено тиксо от двете страни на фугата за предотвратяване на зацапване.

Веднага след полагане загладете уплътнителя с шпакла или с пръст. Минималната ширина на фугата е 3–4 mm, а максималната – 30–40 mm.

FixoSil C

KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

Декоративен еластичен уплътнител за фуги на плочки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху етикета на продукта. За допълнителна информация вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ) на този продукт.

Тел. на Токсикологичен център:

(+359 02) 9154 411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 12 месеца от датата на производство. Дръжте опаковките плътно затворени, когато не се използват.

ОПАКОВКА

Предлага се във флакони от 280 ml, в 6 нюанса: бял, сив, тъмносив, бежов, кафяво-бежов и кафяво-сив.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	1,32 g/mL (±0,05)
Скорост на екструдиране от флакона при 23 °C, отвор на дюзата 3 mm, налягане 0,63 N/mm²	40 ml/min
Време за образуване на кора	25' - 30'
Втвърдяване	2 mm /ден
Твърдост, Shore A	30 (±2)
Температурни вариации	от -40°C до +120°C
Якост на опън при разкъсване (DIN 53504)	1,2 N/mm²
Модул на еластичност при 100% удължение (DIN 53504)	0,25 N/mm²
Удължение при скъсване (DIN 53504)	450%

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 04.1
KRAFT FixoSil C
EN 15651-1:2012
Уплътнител за фасадни елементи
25LM F EXT-INT CC

Реакция на огън	Клас E
Водоплътност и въздухоплътност, определени чрез:	
· Устойчивост на стичане	≤ 3 mm
· Загуба на обем	≤ 10%
Якостни свойства при опън, секущ модул	
· При 23 °C (върху разтвор M2 с грунд)	≤ 0.4 MPa
· При -20 °C (върху разтвор M2 с грунд)	≤ 0.6 MPa
Свойства на опън при поддържано удължение:	
· При 23 °C (върху разтвор M2 с грунд)	Без разрушаване
· При -20 °C (върху разтвор M2 с грунд)	Без разрушаване
Адхезия/Кохезия при променливи температури (върху разтвор M2 с грунд)	Без разрушаване
Свойства на опън при поддържано удължение след потапяне във вода (върху разтвор M2 с грунд)	Без разрушаване
Свойства на опън при -30 °C (в райони със студен климат):	
· Секущ модул (върху разтвор M2 с грунд)	≤ 0.9 MPa
· При поддържано удължение (върху разтвор M2 с грунд)	Без разрушаване
Дълготрайност	Съответства
Освобождаване на опасни вещества	Вижте ИЛБ (Информационен лист за безопасност)

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 01.04.2
KRAFT FixoSil C
EN 15651-2:2012
Etanșant pentru rosturi sanitare
XS1

Реакция на огън	Клас E
Водоплътност и въздухоплътност, определени чрез:	
· Устойчивост на стичане	≤ 3 mm
· Загуба на обем	≤ 20%
Свойства на опън при поддържано удължение (върху стъкло)	Без разрушаване
Адхезия/Кохезия при променливи температури (върху стъкло)	Без разрушаване
Свойства на опън при поддържано удължение след потапяне във вода (върху стъкло)	Без разрушаване
Микроорганизми, интензивност на растеж	NPD
Дълготрайност	Съответства
Освобождаване на опасни вещества	Вижте ИЛБ (Информационен лист за безопасност)

CERTIFIED SYSTEMS
✓ ISO 9001
✓ ISO 140001
✓ ISO 50001
✓ ISO 45001

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: Горепосочените технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, информацията се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай спрямо специфичните условия на приложение. Следователно пригодността на всеки продукт трябва да бъде оценена след справка с актуализирания Технически лист и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след контакт с отдела за техническа поддръжка при необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато потребителят/изпълнителят носи изключителна отговорност за всякакви нежелани ефекти след употреба.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ .: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com/bg

Безплатен номер
0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00
e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg