FixoSil C



CE EN15651-1

CE EN15651-3

Διακοσμητικό ελαστικό σφραγιστικό αρμών πλακιδίων

- **Σφράγιση εξωτερικών πλευρών κουφωμάτων και τοιχοποιίας**
- **Μακροχρόνια στεγανότητα και προστασία αρμών**
- **Υψηλή ελαστικότητα & αντοχή στις συστολοδιαστολές**
- **Άριστη πρόσφυση σε πλακίδια, κεραμικά, αλουμίνιο κ.α**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμη, ελαστομερής σιλικόνη υψηλής πρόσφυσης ουδέτερου πολυμερισμού, για σφράγιση και συγκόλληση αρμών. Διαθέτει υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στις συστολοδιαστολές, την υγρασία, τη γήρανση και την UV ακτινοβολία, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια στεγανότητα και προστασία σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσφέρει άριστη πρόσφυση σε γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, ξύλο, μπετόν, σοβά, τοιχοποιία, PVC και άλλα πλαστικά υλικά. Είναι ιδανική για κουφώματα αλουμινίου και PVC, καθώς και για σφράγιση μεταξύ προφίλ και μαρμάρου ή τοιχοποιίας. Δεν διαβρώνει μεταλλικές επιφάνειες και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε γαλβανισμένα μέταλλα, ανοξείδωτο χάλυβα, ψευδάργυρο, χαλκό και αλουμίνιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό εφαρμόζεται με χειροπίστολο ή αεροπίστολο. Κόψτε το κλειστό στόμιο της φύσιγγας στο τέλος του σπειρώματος, βιδώστε το ακροφύσιο και κόψτε το, κατά προτίμηση λοξά, στην επιθυμητή διάμετρο ροής.
Εφαρμόστε σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες, χωρίς λάδια, ρύπους ή σκόνη. Συνιστάται αυτοκόλλητη χαρτοταινία και στις δύο πλευρές του αρμού για την αποφυγή λερωμάτων.
Αμέσως μετά την εφαρμογή, διαμορφώστε την επιφάνεια του υλικού με σπάτουλα ή με το δάκτυλο. Το ελάχιστο πλάτος αρμού είναι 3-4 χιλιοστά και το μέγιστο 30-40 χιλιοστά.

KRAFT PAINTS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

FixoSil C

Διακοσμητικό ελαστικό σφραγιστικό αρμών πλακιδίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεχτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται για έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε φυσίγγια των 280ml, σε 6 αποχρώσεις: λευκό, γκρι, σκούρο γκρι, μπεζ, καφέ μπεζ και καφέ γκρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25 °C	1,32 g/mL (±0,05)
Ταχύτητα εξώθησης από τη φύσιγγα στους 23 ΟC, άνοιγμα ρύγχους 3 mm, πίεση 0,63 N/mm2	40 ml/min
Χρόνος σχηματισμού υμενίου	25' - 30'
Ταχύτητα ωρίμανσης	2 mm /ημέρα.
Σκληρότητα, Shore A	30 (±2)
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές	-40 °C έως +120 °C.
Τάση στο όριο θραύσης (DIN 53504)	1,2 N/mm²
Τάση σε 100% επιμήκυνση (DIN 53504)	0,25 N/mm²
Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιμίου (%) (DIN 53504)	450%

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 04.1
KRAFT FixoSil C
EN 15651-1:2012
Sealant for façade elements
25LM F EXT-INT CC

Reaction to fire	Class E
Water tightness % Air Tightness as Determined by:	
· Resistance to flow	≤ 3 mm
· Loss of volume	≤ 10%
Tensile properties, Secant modulus	
· At 23 °C (on Mortar M2 with Primer)	≤ 0.4 MPa
· At -20 °C (on Mortar M2 with Primer)	≤ 0.6 MPa
Tensile properties at maintained extension	
· At 23 °C (on Mortar M2 with Primer)	No Failure
· At -20 °C (on Mortar M2 with Primer)	No Failure
Adhesion/Cohesion at variable temperatures (on Mortar M2 with Primer)	No Failure
Tensile properties at maintained extension after immersion in water (on Mortar M2 with Primer)	No Failure
Tensile properties at -30 °C (in Cold Climate Areas)	
· Secant modulus (on Mortar M2 with Primer)	≤ 0.9 MPa
· At maintained extension (on Mortar M2 with Primer)	No Failure
Durability	Pass
Release of Dangerous Substances	See SDS

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 01.04.2
KRAFT FixoSil C
EN 15651-2:2012
Sealant for sanitary joints
XS1

Reaction to fire	Class E
Water Tightness % Air Tightness as Determined by:	
· Resistance to flow	≤ 3 mm
· Loss of volume	≤ 20%
Tensile properties at maintained extension (on glass)	No Failure
Adhesion/Cohesion at variable temperatures (on glass)	No Failure
Tensile properties at maintained extension after immersion in water (on glass)	No Failure
Microorganisms, intensity of growth	NPD
Durability	Pass
Release of Dangerous Substances	See SDS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ
✓ ISO 9001
✓ ISO 140001
✓ ISO 50001
✓ ISO 45001

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες αστοχίες.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr