KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

FixoSil C



CE EN15651-1
CE EN15651-3

Etanșant decorativ elastic pentru rosturi de plăci

- **Ideal pentru etanșarea părților exterioare ale tâmplăriei de uși/ferestre și a zidăriei**
- **Impermeabilizare și protecție pe termen lung a rosturilor**
- **Elasticitate ridicată și rezistență la dilatări și contracții**
- **Aderență excelentă pe plăci ceramice, ceramică, aluminiu etc.**

DESCRIERE

Silicon elastomeric colorat, cu polimerizare neutră și aderență ridicată, pentru etanșarea și lipirea rosturilor. Elasticitatea sa ridicată și rezistența la dilatări și contracții, umiditate, îmbătrânire și radiații UV asigu
ră o etanșare de lungă durată și protecția rosturilor atât la interior, cât și la exterior.

DOMENIU DE APLICARE

Oferă o aderență excelentă pe sticlă, plăci ceramice, ceramică, cărămizi de sticlă, lemn, beton, tencuială, zidărie, PVC și alte materiale plastice. Este ideal pentru tâmplărie din aluminiu și PVC, precum și pentru etanșarea dintre profile și marmură sau zidărie. Nu corodează suprafețele metalice și oferă o aderență excelentă pe metale galvanizate, oțel inoxidabil, zinc, cupru și aluminiu.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați cu ajutorul unui pistol manual sau pneumatic pentru etanșanți. Tăiați vârful cartușului sigilat la capătul filetului, înșurubați duza și tăiați-o, de preferință în unghi, la diametrul de deschidere dorit.
Aplicați pe suprafețe curate, uscate, fără urme de ulei, murdărie și praf. Se recomandă aplicarea de bandă de mascare pe ambele părți ale rostului pentru a preveni pătarea. Imediat după aplicare, neteziți etanșantul cu o spatulă sau cu degetul. Lățimea minimă a rostului este de 3–4 mm, iar cea maximă de 30–40 mm.

FixoSil C

KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

Etanșant decorativ elastic pentru rosturi de plăci

INSTRUCȚIUNI DE SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta de pe ambalajul produsului înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Telefon Centru de Toxicologie:

+40 214 057100

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de lumina directă a soarelui și de ploaie, timp de maximum 12 luni de la data producției. Păstrați recipientele închise etanș atunci când nu sunt utilizate.

AMBALARE

Disponibil în cartușe de 280 ml, în 6 nuanțe: alb, gri, gri închis, bej, bej maroniu și gri maroniu.

DATE TEHNICE	
Densitate ISO 2811 @ 25 °C	1,32 g/mL (±0,05)
Viteză de extrudare din cartuș la 23 °C, orificiu duză 3 mm, presiune 0,63 N/mm²	40 ml/min
Timp de formare a peliculei	25' - 30'
Polimerizare	2 mm /day
Duritate, Shore A	30 (±2)
Variații de temperatură	de la -40°C până la +120°C
Rezistență la rupere (DIN 53504)	1,2 N/mm²
Modul de elasticitate la o alungire de 100% (DIN 53504)	0,25 N/mm²
Alungire la rupere (DIN 53504)	450%

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 04.1
KRAFT FixoSil C
EN 15651-1:2012
Etanșant pentru elemente de fațadă
25LM F EXT-INT CC

Reacție la foc	Clasa E
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer determinate prin:	
· Rezistență la curgere	≤ 3 mm
· Pierdere de volum	≤ 10%
Proprietăți de tracțiune, modul secant	
· La 23 °C (pe mortar M2 cu amorsă)	≤ 0.4 MPa
· La -20 °C (pe mortar M2 cu amorsă)	≤ 0.6 MPa
Proprietăți de tracțiune la alungire menținută:	
· La 23 °C (pe mortar M2 cu amorsă)	Fără rupere
· La -20 °C (pe mortar M2 cu amorsă)	Fără rupere
Aderență/Coeziune la temperaturi variabile (pe mortar M2 cu amorsă):	Fără rupere
Proprietăți de tracțiune la alungire menținută după imersie în apă (pe mortar M2 cu amorsă)	Fără rupere
Proprietăți de tracțiune la -30 °C (în zone cu climă rece):	
· Modul secant (pe mortar M2 cu amorsă)	≤ 0.9 MPa
· La alungire menținută (pe mortar M2 cu amorsă)	Fără rupere
Durabilitate	Corespunde
Eliberare de substanțe periculoase	Consultați FDS (Fișa cu Date de Securitate)

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 01.04.2
KRAFT FixoSil C
EN 15651-2:2012
Etanșant pentru rosturi sanitare
XS1

Reacție la foc	Clasa E
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer determinate prin:	
· Rezistență la curgere	≤ 3 mm
· Pierdere de volum	≤ 20%
Proprietăți de tracțiune la alungire menținută (pe sticlă)	Fără rupere
Aderență/Coeziune la temperaturi variabile (pe sticlă)	Fără rupere
Proprietăți de tracțiune la alungire menținută după imersie în apă (pe sticlă)	Fără rupere
Microorganisme, intensitatea dezvoltării	NPD
Durabilitate	Corespunde
Eliberare de substanțe periculoase	Consultați FDS (Fișa cu Date de Securitate)

CERTIFIED SYSTEMS
✓ ISO 9001
✓ ISO 140001
✓ ISO 50001
✓ ISO 45001

DECLINARE: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile menționate anterior trebuie considerate cu caracter orientativ și este necesar să fie evaluate în fiecare caz în parte, în funcție de condițiile specifice de aplicare. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru o anumită aplicație trebuie verificată consultând Fișa Tehnică actualizată și site-ul www.kraftpaints.com, precum și contactând departamentul de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează exclusiv calitatea produsului în sine, în timp ce utilizatorul/aplicatorul poartă întreaga responsabilitate pentru orice eșec sau rezultat nedorit apărut în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA
Str. Atomiștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com/ro

Număr telefon
+40 214 057100 Luni- Vineri 8.00 am - 04.00 pm
e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com