KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

FixoSil C



CE EN15651-1
CE EN15651-3

Dekorativni elastični zaptivač za fuge pločica

- **Idealan za zaptivanje spoljašnjih delova stolarije za vrata/prozore i zidova**
- **Dugotrajna hidroizolacija i zaštita fuga**
- **Visoka elastičnost i otpornost na širenje i skupljanje**
- **Odlično prianjanje na pločice, keramiku, aluminijum itd.**

OPIS

Elastomerni silikon u boji, neutralne polimerizacije i visoke adhezije, za zaptivanje i spajanje fuga. Njegova visoka elastičnost i otpornost na širenje i skupljanje, vlagu, starenje i UV zračenje obezbeđuju dugotrajno zaptivanje i zaštitu fuga u unutrašnjim i spoljašnjim primenama.

OBLAST PRIMENE

Elastomerni silikon u boji, neutralne polimerizacije i visoke adhezije, za zaptivanje i spajanje fuga. Njegova visoka elastičnost i otpornost na širenje i skupljanje, vlagu, starenje i UV zračenje obezbeđuju dugotrajno zaptivanje i zaštitu fuga u unutrašnjim i spoljašnjim primenama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nanositi pomoću ručnog ili pneumatskog pištolja za zaptivne mase. Odsecite zapečaćeni vrh kartuše na kraju navoja, zavrnite mlaznicu i isecite je, po mogućstvu pod uglom, na željeni prečnik otvora.

Nanositi na čiste, suve površine bez ulja, prljavštine i prašine. Preporučuje se upotreba zaštitne krep trake sa obe strane fuge radi sprečavanja prljanja.

Odmah nakon nanošenja, izravnajte zaptivač špahtlom ili prstom. Minimalna širina fuge je 3–4 mm, a maksimalna 30–40 mm.

KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

FixoSil C

Dekorativni elastični zaptivač za fuge pločica

NFORMACIJE O ZDRAVLJU BEZBEDNOSTI I ŽIVOTNOJ SREDINI

Pažljivo pročitajte i sledite sve mere predostrožnosti i upozorenja na etiketi proizvoda. Za dodatne informacije pogledajte Bezbednosni list (SDS) za ovaj proizvod.

Telefon Centra za kontrolu trovanja:

+30 210 7793 777

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati na temperaturama između 5°C i 35°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i kiše, najduže 12 meseci od datuma proizvodnje. Držite posude dobro zatvorene kada se ne koriste.

PAKOVANJE

Dostupno u kartušama od 280 ml, u 6 nijansi: bela, siva, tamnosiva, bež, braon-bež i braon-siva.

TEHNIČKI PODACI	
Gustina ISO 2811 @ 25 °C	1,32 g/mL (±0,05)
Brzina istiskivanja iz kartuše na 23 °C, otvor mlaznice 3 mm, pritisak 0,63 N/mm²	40 ml/min
Vreme formiranja pokožice	25' - 30'
Vreme očvršćavanja	2 mm /day
Tvrdoća, Shore A	30 (±2)
Temperaturna otpornost	od -40°C do +120°C
Prekidna čvrstoća (DIN 53504)	1,2 N/mm²
Modul zatezanja pri 100% izduženja (DIN 53504)	0,25 N/mm²
Izduženje pri prekidu (DIN 53504)	450%

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 04.1
KRAFT FixoSil C
EN 15651-1:2012
Zaptivač za fasadne elemente
25LM F EXT-INT CC

Reakcija na požar	Klasa E
Vodonepropusnost i vazduhopropusnost određene putem:	
· Otpornost na curenje	≤ 3 mm
· Gubitak zapremine	≤ 10%
Svojstva zatezanja, sekantni modul	
· Na 23 °C (na malteru M2 sa prajmerom)	≤ 0.4 MPa
· Na -20 °C (na malteru M2 sa prajmerom)	≤ 0.6 MPa
Svojstva zatezanja pri održanom izduženju	
· Na 23 °C (na malteru M2 sa prajmerom)	Bez loma
· Na -20 °C (na malteru M2 sa prajmerom)	Bez loma
Adhezija/Kohezija pri promenljivim temperaturama (na malteru M2 sa prajmerom)	Bez loma
Svojstva zatezanja pri održanom izduženju nakon potapanja u vodu (na malteru M2 sa prajmerom)	Bez loma
Svojstva zatezanja na -30 °C (u područjima sa hladnom klimom)	
· Sekantni modul (na malteru M2 sa prajmerom)	≤ 0.9 MPa
· Pri održanom izduženju (na malteru M2 sa prajmerom)	Bez loma
Trajnost	Zadovoljava
Ispuštanje opasnih supstanci	Pogledati Bezbednosni list

CE 1292

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

26
DoP No: 01.04.2
KRAFT FixoSil C
EN 15651-2:2012
Zaptivač za sanitarne fuge
XS1

Reakcija na požar	Klasa E
Vodonepropusnost i vazduhopropusnost određene putem:	
· Otpornost na curenje	≤ 3 mm
· Gubitak zapremine	≤ 20%
Svojstva zatezanja pri održanom izduženju (na staklu)	Bez loma
Adhezija/Kohezija pri promenljivim temperaturama (na staklu)	Bez loma
Svojstva zatezanja pri održanom izduženju nakon potapanja u vodu (na staklu)	Bez loma
Mikroorganizmi, intenzitet rasta	NPD (Nema deklarisanih performansi)
Trajnost	Zadovoljava
Ispuštanje opasnih supstanci	Pogledati Bezbednosni list

CERTIFIED SYSTEMS
✓ ISO 9001
✓ ISO 140001
✓ ISO 50001
✓ ISO 45001

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i uputstva zasnovani su na naučnom i tehničkom znanju, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gore navedene informacije smatraju se indikativnim i treba ih u svakom slučaju preispitati u odnosu na specifične uslove primene. Shodno tome, pogodnost svakog proizvoda za bilo koju primenu mora se proceniti nakon uvida u ažurirani Tehnički list i veb-sajt www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja službe tehničke podrške u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/izvođač isključivo odgovoran za bilo kakve nepoželjne propuste nakon upotrebe proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group
MILORADA MIŠKOVIĆA 36, BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751 e-mail: office@df.rs
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com/sr

Toll-free number
800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 am - 04.00 pm
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr