

FixoTile Flex 30



Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα,
εύκαμπτη, τσιμεντοειδής
κόλλα πλακιδίων

- » Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία
- » Μεγάλη ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- » Ιδανικό για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων
- » Συμβατότητα χρήσης επάνω σε εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά (EN 14891)
- » Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- » Μηδενική ολίσθηση
- » Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- » Πάχος εφαρμογής έως 15mm
- » Εσωτερική & εξωτερική χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FixoTile Flex 30** είναι μία υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Ενισχυμένη με επιλεγμένες βινυλικές και ακρυλικές συμπολυμερείς ρητίνες που προσφέρουν επαυξημένη πρόσφυση, ελαστική παραμόρφωση και χαρακτηριστική αντοχή στην υγρασία. Εμπεριέχει φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (**Recycled Green Technology**) και ανόργανα τροποποιημένα φυλλοπυριτικά πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν την εργασιμότητα, διασφαλίζουν την μηδενική ολίσθηση και τον παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατατάσσεται ως κόλλα πλακιδίων τύπου **C2TES1** κατά **EN 12004**.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **FixoTile Flex 30** είναι κατάλληλο για επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών διακοσμητικών πλακιδίων, (π.χ. γρανίτης, φυσική πέτρα, υαλοπηφίδες, porcellanato, klinker, κεραμικά κλπ.) σε δάπεδα ή τοίχους. Ιδανικό για μικρών & μεγάλων διαστάσεων πλακίδια, και για χώρους όπου απαιτείται υψηλή ευκαμψία, πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία, όπως ενδεικτικά: ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λουτρά, βιομηχανικοί χώροι, επιφάνειες έντονης & βαριάς κυκλοφορίας (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, χώροι στάθμευσης, εκπαιδευτήρια κλπ.).

Μπορεί να τοποθετηθεί σε πλήθος υποστρωμάτων όπως: σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα & κονιάματα τοικοποιίας, βαμμένοι τοίχοι, ξηρά δόμηση (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ.), εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά, επιφάνειες με υφιστάμενες επικαλύψεις από : πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, εφόσον είναι καλά αγκυρωμένα. Συμβατή κόλλα σε συστήματα επικόλλησης πλακιδίων επάνω από εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά (κατά **EN 14891**).

Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

FixoTile Flex 30

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μέτρησης 23±2°C and 50±5% σχετική υγρασία)	
Χρώμα	Λευκό
Αναλογία ανάμιξης	7.5 lt νερό σε 25kg FixoTile Flex 30 1.5 lt νερό σε 5kg FixoTile Flex 30
Μέγιστη διάμετρος κόκκου κονιάματος	600 μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1.30±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού μίγματος	1.82±0,05kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Πάχος εφαρμογής	Έως 15mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life)	4 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο	Μετά από 4-8 ώρες
Χρόνος μικροδιορθώσεων	40 λεπτά
Αρμολόγηση σε δάπεδο	Μετά από 24 ώρες
Έτοιμο για ελαφριά κυκλοφορία	Μετά από 24 ώρες
Έτοιμο για παράδοση προς χρήση	Μετά από 14 ημέρες
Κατανάλωση	3-5 kg /m ²

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		
Αρχική αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	EN 12004-2, 8.3	≥ 1.80 N/mm ²
Αντοχή σε απόσπαση μετά από:		
Εμβάπτιση σε νερό	EN 12004-2, 8.3	≥ 1.50 N/mm ²
Θερμική γήρανση στους +70°C		≥ 1.50 N/mm ²
25 κύκλους ψύξης-απόψυξης		≥ 1.80 N/mm ²
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Ολίσθηση, EN 12004-2, 8.2		≤ 0.5mm
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης: αντοχή σε απόσπαση με επικόλληση μετά από τουλάχιστον 30λεπτά, EN 12004-2, 8.1		≥ 0.60 N/mm ²
Αντοχή σε εγκάρσια παραμόρφωση, EN 12004-2, 8.6		2.5mm ≤ S ≤ 5 mm
Αντίδραση στη φωτιά, EN 13501-1		Euroclass A1

FixoTile Flex 30

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής, χωρίς μεγάλη ανισοεπιπεδότητα ($\leq 15\text{mm}$), ελεύθερη από σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία.

Τυχόν νέα τσιμεντοειδή υποστρώματα (π.χ. σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα κ.α.) λαμβάνεται μέριμνα να έχουν ωριμάσει επαρκώς για διάρκεια τουλάχιστον 28 ημερών, αναλόγως συνθηκών.

Σε απορροφητικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή διαβρέχεται το υπόστρωμα με νερό, χωρίς να σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά.

Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες (π.χ. γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετό κλπ.) συστήνεται η εφαρμογή μικρομοριακού ασταριού σταθεροποίησης υποστρώματος **Eco Dur Aqua** της **KRAFT Paints**.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Σε καθαρό δοχείο που περιέχει καθαρό νερό, προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση, με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών, το περιεχόμενο της συσκευασίας (7,5 – 8 lt νερό ανά 25Kg ή 1,5 – 1,6 lt νερό ανά 5Kg **FixoTile Flex 30**). Η ανάμιξη πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην παραμείνει ποσότητα σκόνης στα τοιχώματα ή στον πυθμένα του δοχείου και το μείγμα να γίνει ομοιογενές και κρεμώδες, χωρίς σβόλους. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για περίπου 5 λεπτά και αναδεύουμε ξανά.

Το ομογενοποιημένο μείγμα μπορεί να αναδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην απαιτηθεί επιπλέον προσθήκη νερού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C και πάνω από +35°C.

Προστατεύστε την επιφάνεια μετά την εφαρμογή από βροχή και παγετό για τουλάχιστον 24 ώρες.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες από: ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, PVC, αφρομπετό, ασφαλτικά.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η εφαρμογή πραγματοποιείται με καθολική διάστρωση της κόλλας στο υπόστρωμα με χρήση οδοντωτής σπάτουλας κατάλληλου μεγέθους, μέχρι 15mm πάχους. Ακολουθεί η τοποθέτηση του πλακιδίου με άσκηση σταθερής πίεσης προκειμένου να εξασφαλιστεί καλή επαφή σε ολόκληρη την επιφάνεια μεταξύ κόλλας & πλακιδίου.

Σε μεγάλα πλακίδια (επιφάνειας >900cm²) συστήνεται η ολική διάστρωση κόλλας και στην πίσω πλευρά του πλακιδίου (μέθοδος "διπλής επάλειψης/back-buttering") προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη. Φροντίζουμε πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες των πλακιδίων να είναι ελεύθερες από σκόνες, διαφορετικά τα καθαρίζουμε επιμελώς με νερό.

Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ο ανοιχτός χρόνος επικόλλησης είναι 30 λεπτά. Διαφορετικά, ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί αρκετά σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. δυνατή ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρά ρεύματα αέρα). Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται ο έλεγχος της επιφάνειας της εφαρμοσμένης κόλλας, πριν την επικόλληση, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχει σχηματιστεί μεμβράνη («επιδερμίδα»). Διαφορετικά, ανανεώνεται η κόλλα με επαναδιάστρωση της, χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα. Εάν η κόλλα έχει αρχίσει να στεγνώνει, πρέπει να αφαιρεθεί και να διαστρωθεί νέα στρώση υλικού. Σε καμία περίπτωση δεν διαβρέχεται με νερό η επιφάνεια της ήδη διαστρωμένης κόλλας.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό ή διαφορετικά με μηχανικό τρόπο.


Συνιστάται η δημιουργία αρμών διαστολής ανά 15 – 20 m² για εξωτερικές επιφάνειες και σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης εσωτερικά. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται δημιουργία αρμών διαστολής στα περιμετρικά όρια της εφαρμογής. Υφιστάμενοι κατασκευαστικοί αρμοί διατηρούνται όπως έχουν.

FixoTile Flex 30

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΧΡΩΣΗ:

Διατίθεται σε χαρτόσακους των 25Kg, 5Kg σε λευκή απόχρωση.

 2085/1301/2878	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
23 DoP No 05.21 Fixo Tile Pro 30 EN 12004:2007 + A1:2012 Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external tiling	
Reaction to fire	A1 _{fl}
Bond Strength as:	
Initial tensile adhesion	≥ 1.0 N/mm ²
Durability, for:	
Tensile adhesion strenght after water immersion	≥ 1.0 N/mm ²
Tensile adhesion strenght after heat ageing	≥ 1.0 N/mm ²
Tensile adhesion strenght after freeze-thaw cycles	≥ 1.0 N/mm ²
Release of dangerous substances	See SDS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι περίπου 3 – 5 Kg/m². Εξαρτάται από το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία και τις συνθήκες εφαρμογής

Επίσης, από το είδος και μέγεθος του πλακιδίου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον, σε προστατευμένο από την υγρασία χώρο, στην αρχική του συσκευασία κατά προτίμηση επάνω σε παλέτες για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

07/2024 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.

e-mail: paints.orders@druckfarben.gr