

Floorshield



Vopsea de podea acrilică poliuretanică pe bază de apă



DILUARE
10 - 20%



ACOPERIRE
10 - 12m²/L



APLICARE
pensula sau rola



USCARE
~30 min

» **Aplicare directa pe pardoseli de ciment**

» **Rezistență la uzură și condiții meteorologice**

» **Duritate mare**

Vopsea hibridă poliuretanică acrilică, cu tehnologie inovatoare, pe bază de apă, pentru podele interioare și exterioare cu stres ușor. Ideal pentru utilizare pe suprafețe netede din beton precum depozite, podele industriale, garaje casnice, curți etc. Se usucă rapid și datorită modificării sale cu nanotehnologie capătă o întărire excelentă, făcându-l rezistent la mers într-o perioadă scurtă de timp. Prezintă aderență puternică, rezistență la condițiile meteorologice și la spălarea cu agenți de curățare, rezistență foarte bună la uzură și impact. Are un miros ușor; acoperire mare și este ușor de aplicat oferind un finisaj satinat uniform.

Acoperiri performante mono-ambalaj A(i) (WB).

- Valoare limită COV: 140g/L.
- Conținutul maxim de COV al produsului în stare gata de utilizare: 139 g/L

DATE TEHNICE

Tip rasina	Ac/PU
Densitate ISO 2811 @ 25°C	1,16 g/mL(±0,05)*
Continut de solide w/w ISO 3251-03	49% (±4)
Viscozitate ASTM D 562 @ 25°C	110 KU (±15)
Luciu 60° ISO 2813	15 GU (±7)
pH	9,0 (±0,4)
Pendul de duritate König ISO 1522	117sec (±15) (7days@ 100 WFT)
Acoperire per strat	10 - 12 m ² /L**
Grosimea recomandată a peliculei uscate (2 straturi)	75µm (±5)

* În funcție de baza de nuanță

** În funcție de nuanță, metoda de aplicare și absorbția suprafeței

Floorshield

Vopsea de podea
acrilică poliuretanică
pe bază de apă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie netedă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, reziduuri, vopsea sau lac cu vezicule etc.

- » Pe suprafețele care necesită reparații: utilizați materialul de reparare KRAFT corespunzător.
- » Pe suprafețe noi netede de ciment/beton, aplicați direct 2 straturi de KRAFT FLOORSHIELD după aplicarea primului strat diluat 15-20%.
- » Pe suprafețe deja vopsite, dar stabile, cu vopsea epoxidică, poliuretanică, cauciuc clorurat sau acrilică, aplicați direct 2 straturi de KRAFT FLOORSHIELD după aplicarea primului strat diluat 15-20%.
- » Pe suprafețe supuse unei sarcini mai mari, de ex. garaje casnice, sau suprafețe cu aderența mai dificilă, cum ar fi mozaic sau asfalt sau cu absorbție mare, aplicați cu 24 de ore înainte de KRAFT EPOXY FLOOR PRIMER (TR).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Evitați aplicarea în cazul ploii așteptate în următoarele 2 zile.
- » Produsul va fi vopsit cu sistemul de nuanță KRAFT INSPIRED COLOR la mii de nuanțe.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați vopseaua adăugând 10-15% din volum apă de la robinet și amestecați bine. În cazul aplicării directe, diluați 15-20% pentru primul strat.
- » Instrument de aplicare potrivit: pensula sau rola.
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT FLOORSHIELD
- » Timp minim de acoperire: 5 - 6 ore.
- » Timp de uscarea aprox. 30 minute la 25°C și RH 50% (timpii de uscarea sunt mai mari în condiții umede/rece).
- » Evitați aplicarea la temperaturi sub 5°C sau mai mari de 35°C și umiditate relativă mai mare de 60%.

INSTRUCȚIUNI DE DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine găleata pentru a se menține în stare bună pentru utilizare ulterioară. A se păstra înainte și după deschidere într-un loc răcoros și ferit de lumina soarelui, condiții de îngheț și umiditate.
- » Curățați imediat uneltele cu apă caldă și detergent.
- » Suprafața vopsită poate fi folosită în 48 de ore de la uscarea.

AMBALARE

Disponibil în gri satinat RAL7040, pe bază albă colorabilă și în baze D & A în recipiente de 0,75L, 3L și 10L.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ .

& INFORMAȚII DE MEDIU


Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialelor.


Telefonul Centrului de Otrăvire:

+30 210 7793 777

DEPOZITARE

Păstrați produsul înainte și după deschidere la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C și umiditate nu mai mare de 60% timp de maximum 24 de luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

 1871 / 1301	DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 04.03 FloorShield White/Grey EN 1504-2:2004 Acoperire (C) pentru protecția suprafeței structurilor din beton conform principiilor 1(PI), 2 (MC) și 8 (IR)	
Reacția la foc	Efl
Permeabilitatea la CO ₂	sd > 50 m
Permeabilitatea la vapori de apă	Clasa I
Absorbție capilară și permeabilitate la apă	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}
Rezistența de aderență prin test de tragere	≥ 1.5 N/mm ²
Substanțe periculoase	vezi SDS

 1871 / 1301	DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 04.02 FloorShield White/Grey EN 13813:2002 Material de șapă din rășină sintetică pentru utilizare internă în clădiri (SR B2,0-AR0,5-IR 4)	
Reacția la foc	Class Efl
Eliberarea de substanțe corozive	SR
Permeabilitate apă	NPD
Rezistența la uzura (BCA)	AR0,5
Puterea legăturii	B2,0
Rezistența la impact	IR 4
Izolarea fonică la impact	NPD
Absorbția sunetului	NPD
Rezistența termică	NPD
Rezistență chimică	NPD
Eliberarea de substanțe periculoase	See SDS

03/23 ACEASTĂ FIȘA TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Datele tehnice, informațiile, recomandările și îndrumările de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate a fi orientative și ar trebui revizuite în orice caz în raport cu fiecare condiții specifice de aplicare. În consecință, adecvarea fiecărui produs în orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei tehnice actualizate și a site-ului www.kraftpaints.gr, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, în timp ce, în orice caz, utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice defecțiuni nedorite după utilizarea produsului.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ASPROPYRGOS 19 300, ATTICA - GREECE | TEL.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com



Toll-free number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 am - 04.00 pm

e-mail: paints.orders@druckfarben.gr