



FixoGrout One

CG2 WA
EN 13888



Ενισχυμένος, τσιμεντοειδής, έγχρωμος, υδατοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων, με αντοχή στην τριβή και λεία επιφάνεια (Hard Velvet Effect)

- » Μοναδική εργασιμότητα
- » Πρώιμη σκληρότητα στις πρώτες 24 ώρες
- » Πορσελανώδη υφή
- » Εξαιρετικά λεία επιφάνεια
- » Χαρακτηριστική αντοχή στην τριβή
- » Υδατοαπωθητικότητα

- » Μηδενική συρρίκνωση
- » Δεν ρηγματώνει
- » Δεν «κάθεται» από την επιφάνεια του πλακιδίου
- » Χρωματική ομοιογένεια και σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου

Το **FixoGrout One** είναι ένας ενισχυμένος, έγχρωμος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων. Η επιλεκτική κοκκομετρική καμπύλη των αδρανών, σε συνδυασμό με της νέας γενιάς υδαταπωθητικά πολυμερή και χημικά πρόσθετα ενυδάτωσης,

προσδίδουν στον αρμόστοκο μοναδική εργασιμότητα, πορσελάνινη υφή, υδατοαπωθητικότητα, με υψηλή αντοχή στην τριβή και βελούδινη επιφάνεια (Hard Velvet Effect).

Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.

FixoGrout One

Ενισχυμένος, τσιμεντοειδής, έγχρωμος, υδατοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων, με αντοχή στην τριβή και λεία επιφάνεια (Hard Velvet Effect)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **FixoGrout One** είναι κατάλληλο για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση, σε πισίνες και δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατάλληλος για πλάτος αρμών έως 8 mm.

Εσωτερική – εξωτερική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μέτρησης 23±2°C and 50±5% σχετική υγρασία)	
Χρώμα	12 ανόργανες αποχρώσεις
Αναλογία ανάμιξης	0,84-0,96 l νερό σε 3kg FixoGrout One ανάλογα την απόχρωση
Μέγιστη διάμετρος κόκκου κονιάματος	200 μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,08±0,05kg/l
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού μίγματος	1,68±0,05kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C
Πάχος εφαρμογής	Έως 8mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life)	1 ώρα
Αρμολόγηση σε τοίχο	4-8 ώρες μετά την επικόλληση των πλακιδίων 2-4 ώρες μετά την επικόλληση των πλακιδίων με κόλλα ταχείας πήξεως
Αρμολόγηση σε δάπεδο	24 ώρες μετά την επικόλληση των πλακιδίων 3-5 ώρες μετά την επικόλληση των πλακιδίων με κόλλα ταχείας πήξεως
Βατότητα	Μετά από 8 ώρες
Έτοιμο για παράδοση προς χρήση	Μετά από 3 ημέρες
Αντοχή σε οξέα	Άριστη, εάν pH>3

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αντοχή σε κάμψη σε κανονικές συνθήκες, EN 12808-3	≥ 35 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη μετά από κύκλους ψύξης απόψυξη, EN 12808-3	≥ 35 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη σε κανονικές συνθήκες, EN 12808-3	≥ 9,5 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη μετά από κύκλους ψύξης απόψυξης, EN 12808-3	≥ 9,5 N/mm ²
Συρρίκνωση, EN 12808-4	≤ 1mm/m
Απορρόφηση νερού μετά από 30 λεπτά, EN 12808-5	≤ 0,5g
Απορρόφηση νερού μετά από 240 λεπτά, EN 12808-5	≤ 1,0 g
Αντοχή στην τριβή, EN 12808-2	≤ 350mm ³

FixoGrout One

Ενισχυμένος, τσιμεντοειδής, έγχρωμος, υδατοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων, με αντοχή στην τριβή και λεία επιφάνεια (Hard Velvet Effect)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. **ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:** Οι αρμοί πρέπει να είναι καθαροί, απαλλαγμένοι ξένα σωματίδια καθώς και από υπολείμματα κόλλας τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πάχους των πλακιδίων. Σε πορώδη πλακίδια διαβρέξτε τους αρμούς. Στα πολύ πορώδη πλακίδια προστατεύστε την επιφάνειά τους με αδιαβροχοποιητικό.

2. **ΑΝΑΜΕΙΞΗ:** 0,84 – 0,96 l νερό / 3kg FixoGrout One. Αναδεύστε ξανά μετά από 5 λεπτά.

3. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Απλώνετε το μείγμα χρησιμοποιώντας λαστιχένια

σπάτουλα, πιέζετε διαγώνια - σταυρωτά προς τους αρμούς μέχρι να γεμίσουν σε όλο τους το βάθος, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνετε την περίσσεια του υλικού από πλακίδιο - αρμό. Όταν ο αρμός αρχίζει να στεγνώνει (θαμπός) εξομαλύνετε την επιφάνεια με μαλακό υγρό σφουγγάρι και όταν στεγνώσει πλήρως καθαρίζετε με στεγνό πανί.

4. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό ή διαφορετικά με μηχανικό τρόπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C και πάνω από +35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.

Οι αρμοί διαστολής καθώς και οι συμβολές τοίχων με τα δάπεδα δεν σφραγίζονται με FixoGrout One, αλλά με τα κατάλληλα ελαστομερή σφραγιστικά.

FixoGrout One

Ενισχυμένος, τσιμεντοειδής, έγχρωμος, υδατοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων, με αντοχή στην τριβή και λεία επιφάνεια (Hard Velvet Effect)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το μέγεθος των αρμών. Συμβουλευτείτε ενδεικτικά τον παρακάτω πίνακα.

Διαστάσεις πλακιδίου [cm]	Πάχος πλακιδίου [mm]	Fixogrout One [g] για πλάτος αρμού [για 1 m ²]		
		2mm	5mm	8mm
2 x 2 (ψηφίδα)	3	1200	3000	4800
30 x 30	10	300	700	1000
50 x 50	10	200	400	700
30 x 60	10	200	500	800
120 x 120	5	35	90	150

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΧΡΩΣΗ:

Διατίθεται σε χαρτόσακους των 3kg, σε 12 απόχρωσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρείται αποθηκευμένο, σε ξηρό και προστατευμένο από την υγρασία χώρο, στην αρχική του συσκευασία για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

02/2025 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 e-mail: paints.orders@druckfarben.gr