



FixoGrout One

CG2 WA

EN 13888



Poboljšana, cementna, obojena, vodoodbojna, fug masa za pločice, sa visokom otpornošću na habanje i glatkom površinom (efekat tvrdog baršuna)

- » Jedinstvena obradivost
- » Početna tvrdoća u prva 24 sata
- » Tekstura porcelana
- » Izuzetno glatka površina
- » Uzorna otpornost na abraziju
- » Vodoodbojnost
- » Nulto skupljanje
- » Bez pucanja
- » Nema propadanja sa površine pločica
- » Dugotrajna homogenost i stabilnost boje

FixoGrout One je poboljšana, cementna, obojena, vodoodbojna fug masa za pločice. Selektivna granulometrijska kriva u kombinaciji sa hidroizolacionim polimerima nove generacije

i hidratacioni hemijski aditivi pružaju masi za fugovanje pločica jedinstvenu obradivost, porcelansku teksturu, vodoodbojnost, visoku otpornost na habanje i izuzetnu glatku površinu (efekat tvrdog baršuna).

FixoGrout One

Poboljšana, cementna, obojena, vodoodbojna, fug masa za pločice, sa visokom otpornošću na habanje i glatkom površinom (efekat tvrdog baršuna)

PODRUČJE PRIMENE

FixoGrout One je pogodna za fugovanje na zidovima ili podovima korišćenjem svih vrsta pločica - za kućnu, komercijalnu i industrijsku primenu, u bazenima kao i na

podovima sa podnim grejanjem.

Fugovanje do širine od 8mm. Za unutrašnju ili spoljašnju primenu.

TEHNIČKI PODACI (Uslovi merenja 20°C ka 50% relativne vlažnosti vazduha)	
Boja	12 neorganskih nijansi
Odnos mešanja	0,84-0,96 l vode u 3kg Fix- oGrout One u zavisnosti od nijanse
Maksimalna veličina zrna	200 µm
Zapreminska težina suvog maltera	1,08±0,05kg/lt
Zapreminska gustina svežeg maltera	1,68±0,05kg/lt
Temperatura primene	Od +5°C do +35°C
Tolerancija temperature	Od - 30 °C do 80 °C
Širina aplikacije	Do 8 mm
Vreme obradivosti	1 sat
Fugovanje na zidovima	4-8 sati nakon postavljanja pločica 2-4 sata nakon postavljanja pločica sa lepkom za brzo lepljenje pločica
Fugovanje na podovima	24 sata nakon postavljanja pločica 3-5 sati nakon postavljanja pločica sa lepkom za brzo postavljanje pločica
Spremno za gaženje	Nakon prvih 8 sati
Spremno za upotrebu	nakon 3 dana
Otpornost	Odlično, ako je pH>3

PERFORMANSE PROIZVODA	
Čvrstoća savijanja nakon suvog skladištenja, EN 12808-3	≥ 35 N/mm ²
Čvrstoća savijanja nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, EN 12808-3	≥ 35 N/mm ²
Čvrstoća na pritisak nakon suvog skladištenja, EN 12808-3	≥ 9,5 N/mm ²
Pritisna čvrstoća nakon ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja, EN 12808-3	≥ 9,5 N/mm ²
Skupljanje, EN 12808-4	≤ 1mm/m
Apsorpcija vode nakon 30min, EN 12808-5	≤ 0,5g
Apsorpcija vode posle 240min, EN 12808-5	≤ 1,0 g
Otpornost na abraziju, EN 12808-2	≤ 350mm ³

FixoGrout One

Poboljšana, cementna, obojena, vodoodbojna, fug masa za pločice, sa visokom otpornošću na habanje i glatkom površinom (efekat tvrdog baršuna)

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

- 1. PODLOGA - PRIPREMA:** Spojevi moraju biti čisti bez nečistoća i ostataka lepka najmanje 2/3 dubine fug mase. Za upojne pločice, nakvasiti spojeve. Za veoma upojne pločice, zaštitite njihovu površinu proizvodima sa vodoodbojnim svojstvima.
- 2. MEŠANJE:** Odnos 0,84 – 0,96 l vode / 3 kg FixoGrout One. Promešati ponovo nakon 5 minuta.
- 3. PRIMENA:** Naneti smesu pomoću gumene špatule, pritiskanjem

dijagonalno-poprečno kako bi se potpuno popunili spojevi, bez ostavljanja ikakvih praznina u fugama i ukloniti sav višak materijala sa pločice. Kada fug masa dovoljno očvrsne, očistiti površinu pločica vlažnim sunđerom. Kada fug masa za fugovanje postane sasvim tvrda, očistiti suvom krpom.

4. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah očistiti alat nakon nanošenja sa puno vode (dok je materijal još uvek svež) ili u suprotnom mehanički.

VAŽNE NAPOMENE:

Ne primenjivati na temperaturama ispod +5° C i iznad +35° C, kao ni pri vlažnosti vazduha većoj od 65%.

FixoGrout One

Poboljšana, cementna, obojena, vodoodbojna, fug masa za pločice, sa visokom otpornošću na habanje i glatkom površinom (efekat tvrdog baršuna)

POTROŠNJA

U zavisnosti od veličine pločica i veličine spojeva. Pogledati sledeću tabelu za smernice:

Dimenzije pločica [cm]	Debljina pločica [mm]	Fixogrout One [g] za širinu fuga [za 1 m²]		
		2mm	5mm	8mm.
2 x 2 (mozaik pločice)	3	1200	3000	4800
30 x 30	10	300	700	1000
50 x 50	10	200	400	700
30 x 60	10	200	500	800
120 x 120	5	35	90	150

PAKOVANJA - NIJANSE:

Dostupno u vrećama od 3kg – u 12 nijansi boja,

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na drvenim paletama u suvom okruženju, na temperaturama iznad +5° C, 18 meseci od datuma proizvodnje.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva sa ambalaže i slediti sve mere opreza i upozorenja. Za više informacija pogledati Bezbednosni list proizvoda.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:
011 360 8440

SERTIFIKOVANI SISTEMI
 ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

02/2025 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

4/4

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primeni mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

KRAFT PAINTS D.O.O. - Member of Druckfarben Group
 MIŁORADA MIŠKOVIĆA 36/8, 11 010 BEOGRAD, SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751
 e-mail: kraftpaintssrbija@df.rs
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com