

FixoTile Pro 10

Adeziv pentru plăci ceramice, pe bază de ciment

**AMESTECARE:**

7,5 - 8 litri de apă / 25 kg

**CONSUM:**3 - 5 kg/m²**APLICARE:**

Utilizați o gletieră zimțată pentru aplicări de material de până la 10 mm grosime

**USCARE:**

4 - 6 h

DESCRIERE:

FixoTile Pro 10 este un adeziv pe bază de ciment pentru plăci ceramice. Îmbogățit cu rășini selectate, oferă aderență și rezistență la umiditate. Combinația de aditivi anorganici

modificați și granulometria adecvată a agregatelor asigură lipire pe verticală, fără alunecare și timp deschis extins. Este clasificat ca adeziv tip **C1TE**, conform **EN 12004**.

AVANTAJE:

- Aderență ridicată și rezistență la umiditate, pe suporturi obișnuite
- Lucrabilitate excelentă și tixotropie
- Zero alunecare
- Timp deschis extins
- Grosimea de aplicare de până la 10 mm
- Utilizare la interior și exterior

DOMENIUL DE APLICARE:

FixoTile Pro 10 este potrivit pentru fixarea plăcilor ceramice decorative pe pardoseli sau pereți. Ideal pentru plăci de dimensiuni mici și medii. Poate fi așezat pe substraturi de: beton, mortare de ciment, tencuieli și mortare pentru zidărie.

Utilizare în interior și exterior.

FixoTile Pro 10

Adeziv pentru plăci ceramice, pe bază de ciment

DATE TEHNICE	
(Condiții de măsurare 23° ± 2°C și 50 ± 5% umiditate relativă)	
Culoare	alb
Raport de amestecare	6,25 l apă în FixoTile Pro 10 de 25 kg 1,25 l apă în FixoTile Pro 10 de 5 kg
Dimensiune granulă (max)	600 µm
Densitatea aparentă	1,40±0,05kg/l
Densitatea aparentă a mortarului proaspăt	1,90±0,05kg/l
Temperatura de aplicare	De la +5°C la +35°C
Grosimea de aplicare	până la 10 mm
Lucrabilitate (timp de găleată)	3 ore
Timp de ajustare	20 min
Chituire faianță	după 4-8 ore
Chituire gresie	după 24 de ore
Circulabil, trafic pietonal ușor	după 24 de ore
Gata de utilizare	după 14 zile
Consum	3-5 kg/ m ²

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. SUPORT - PREGĂTIRE

Pentru a asigura o bună aderență, suportul trebuie să fie curat, solid, fără denivelări mari (≤10 mm), fără praf, ulei, var, gudron și alte elemente libere.

Orice suport nou pe bază de ciment (ex. beton, mortare de ciment, tencuieli etc.) este asigurat ca fiind întărit suficient pentru o perioadă de cel puțin 28 de zile, în funcție de condiții. Pe suprafețele absorbante, udați ușor cu apă înainte de aplicare, dar fără să rămână apă în exces.

Pe suprafețe foarte absorbante (ex. plăci de gips carton, plăci de ciment, beton celular etc.) se recomandă aplicarea amorsei micromoleculare de stabilizare a suportului **Kraft Eco Dur Aqua**.

Pe suprafețe neabsorbante (de ex. suprapuneri existente și bine ancorate de: plăci foarte lucioase, marmură, mozaicuri) se recomandă aplicarea grundului de aderență cu cuarț KRAFT Beton Contact și concomitent consolidarea adezivului folosind rășina adecvată în procente conform cerințelor tehnice.

2. AMESTECARE

Într-un recipient curat se adaugă apă curată și se golește treptat conținutul ambalajului amestecând constant cu un mixer electric de viteză mică (6,25 - 6,75 l apă la 25Kg sau 1,25 - 1,35 l apă la 5Kg **FixoTile Pro 10**). Amestecarea trebuie făcută

PERFORMANȚELE PRODUSULUI

Aderența inițială prin tracțiune	EN 12004-2, 8.3	≥ 1,00 N/ mm ²
Aderența prin tracțiune după:		
imersie în apă	EN 12004-2, 8.3	≥ 0,70 N/ mm ²
acțiunea căldurii, la 70 °C		≥ 0,70 N/ mm ²
25 de cicluri de îngheț-dezgeț		≥ 0,80 N/ mm ²

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Alunecare, EN 12004-2, 8.2	≤ 0,5 mm
Timp deschis - aderența la tracțiune după nu mai puțin de 30 de minute, EN 12004-2, 8.1	≥ 0,50 N/ mm ²
Reacția la foc, EN 13501-1	Euroclasa A1

cu atenție, astfel încât să nu rămână nicio cantitate de produs pe pereții sau pe fundul recipientului. Produsul este gata de utilizare atunci când amestecul devine omogen, cremos, fără cocloașe.

Lăsați amestecul în repaos aproximativ 5 minute și amestecați din nou.

3. APLICARE

Aplicați adezivul pe suport în grosime de până la 10 mm, folosind o mistrie dințată, de dimensiune corespunzătoare. Apoi aplicați placa cu o presiune constantă pentru a asigura un contact bun între adeziv și placă pe întreaga suprafață.

Pe plăci mari (>900 cm²) se recomandă aplicarea adezivului pe întreaga suprafață a plăcii (metoda „back-buttering”) pentru a se asigura o lipire completă. Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața plăcii este fără praf, în caz contrar curățați bine cu apă.

În condiții normale de temperatură și umiditate, timpul deschis este de 30 de minute. În condiții nefavorabile (ex. lumina puternică a soarelui, temperaturi ridicate, curenți de aer uscat) acest timp poate fi redus semnificativ.

Se recomandă verificarea suprafeței adezivului aplicat înainte de fixarea plăcilor pentru a vă asigura că nu s-a format nicio peliculă („piele”). În caz contrar, reînnoiți adezivul trecând cu mistria peste el. Dacă adezivul a început deja să se întărească, îndepărtați-l și întindeți un nou strat de adeziv „proaspăt”. Este exclusă umezirea cu apă a adezivului proaspăt aplicat.

FixoTile Pro 10

Adeziv pentru plăci ceramice, pe bază de ciment

4. CURĂȚAREA UNELTELOR:

Uneltele se curăță imediat după aplicare cu multă apă, cât timp materialul este proaspăt. După întărire curățarea se face doar mecanic. Îndepărtați cât mai mult material de pe unelte înainte de curățare.

NOTE IMPORTANTE:

A nu se aplica la temperaturi sub +5°C și peste +35°C.

Nu aplicați în caz de ploaie iminentă.

Protejați suprafața de ploaie și îngheț timp de cel puțin 24 de ore după aplicare.

A nu se aplica direct pe suprafețe din lemn, metal, plastic, PVC, beton spumos, membrane hidroizolatoare de orice fel și în zone cu cerințe ridicate de flexibilitate și rezistență la solicitări mecanice și umiditate precum: piscine, acoperișuri, zone cu trafic intens (de exemplu zone industriale) etc.

În cazul aplicării pe suporturi și zone precum balcoane, băi, suporturi uscate (ex. gips-carton, plăci de ciment), pardoseli interioare cu trafic ușor și mediu etc. se recomandă armarea adezivului cu rășina corespunzătoare, în cantitate conform cerințelor tehnice.

Pentru aplicații la exterior și pentru aplicații de încălzire prin pardoseală, la interior, se recomandă realizarea rosturilor de dilatație la fiecare 15 - 20 m². Se recomandă realizarea unor rosturi de dilatare și la perimetrul fiecărei aplicații. Rosturile de construcție existente se păstrează.

CONSUM:

Consumul este de aproximativ 3 - 5 Kg/m². Depinde de tipul de substrat, metoda de aplicare, unelte și condiții, de tipul și dimensiunea plăcilor.

DEPOZITARE:

Depozitat pe palet din lemn, ferit de umezeală, cu temperatură peste 5 °C, timp de 12 luni de la data producției.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI:

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Telefon Centrul de informare toxicologică: +021/318 36 06 int. 104.



09/23 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS 2/2

Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.com, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com