

Glue Foam 52



Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού συγκόλλησης
& πλήρωσης πολύ χαμηλής διόγκωσης

» Χαμηλή διόγκωση

» Υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση

» Άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά

Ο KRAFT GLUE FOAM 52 είναι ένας αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες, για επαγγελματική χρήση. Το στέγνωμα της κόλλας επιτυγχάνεται με την έκθεση της στην ατμοσφαιρική υγρασία. Χροιμοποιείται για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε σκυρόδεμα, σοβά και επιφάνειες τοιχοποιίας. Εμφανίζει χαμηλή διόγκωση και είναι εύκολη στην χρήση και την εφαρμογή. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες τούβλα, κονίαματα, άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μεταλλικές επιφάνειες. Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Όταν σκληρύνει το προϊόν αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -40°C και +90°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Ιξώδες μίγμα, το οποίο μετατρέπεται σε αφρό κατά την οπελευθέρωση από την φιάλη και πολυμερίζεται με πρόσληψη υγρασίας από την ατμόσφαιρα.
Βάση	Πολυουρεθάνην
Οσμή	Ελαφριά χαρακτηριστική οσμή κατά το πολυμερισμό. Μετά τον πολυμερισμό δεν έχει οσμή.
Πυκνότητα στεγνωμένου αφρού	32-40Kg/m ³
Χρόνος σχηματισμού υμενίου	7-8min (20°C, RH > 30%)
Χρόνος σκλήρυνσης	1h/RH 93%, 18h/RH 15%, max 24h
Θερμική αγωγμότητα DIN 52612	0,03W/(m.K)
Προσρόπηση νερού πολυμερισμένου αφρού DIN 53428	Max 1% κατ' όγκο
Τάση σε θραύση DIN 53455	0,07Mpa
Μέγιστη έκταση DIN 53455	20%
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Κατηγορία πυρανάσχεσης DIN 4102	B2

Glue Foam 52

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού συγκόλλησης
& πλήρωσης πολύ χαμηλής διόγκωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν από την χρήση οι φιάλες θα πρέπει να παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 12 ώρες. Επίσης, απαιτείται ανακίνηση για περίπου 15sec πριν τη χρήση.
- » Εφαρμόζεται με το ειδικό επαγγελματικό πιστόλι για αφρούς πολυουρεθάνης. Πριν την χρήση λίπαινετε το πιστόλι ψεκασμού με γράσο ή τεφλόν στηρέ. Τοποθετήστε και βιδώστε τη φιάλη της κόλλας πάνω στο πιστόλι. Ρυθμίστε την ροή του υλικού περιστρέφοντας τη βίδα στο πίσω μέρος του πιστολιού.
- » Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνη.
- » Εφαρμόστε την κόλλα GLUE FOAM 52 περιμετρικά της θερμομονωτικής πλάκας 5cm εσωτερικά από τις άκρες αυτής και σε διαδοχικές λωρίδες με ενδιάμεσες αποστάσεις 30cm μεταξύ τους. Συνιστώμενο πάχος των λωρίδων είναι 10-12mm.
- » Μετά από 30-40 λεπτά μπορεί να γίνει η τοποθέτηση βιασμάτων μποχανικής στηρίξης του συστήματος. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να στηρίζονται στο κάτω μέρος με μεταλλικούς οδηγούς εκκίνησης για να αποφεύγεται ο ολίσθησης τους από τον τοίχο. Γεμίστε τα κενά μεταξύ των μονωτικών πλακών, εφόσον δημιουργούνται κενά, για την εξάλειψη θερμογεφυρών.
- » Μετά τη χρήση, περιστρέψετε δεξιόστροφα τη βίδα στο πίσω μέρος του πιστολιού μέχρι να σταματήσει η παροχή του υλικού. Τα ξεραμένα κομμάτια καθαρίζονται μποχανικά στο δε πιστόλι προσαρμόζεται συσκευασμένο διαλυτικό πολυουρεθάνης στην ειδική φιάλη και ψεκάζετε μέχρι να καθαρίσει ολός ο εναπομένων αφρός.
- » Ποτέ μην αφήνετε το πιστόλι χωρίς προσαρμοσμένη φιάλη και χωρίς να έχει προηγηθεί καθαρισμός.
- » Μια φιάλη των 830ml επαρκεί για συγκόλληση περίπου 11-13m² θερμομονωτικών πλακών. Η απόδοση εξαρτάται από το πάχος υλικού που εκτοξεύει το πιστόλι, τον αριθμό των λωρίδων που εφαρμόζεται καθώς και από τον τύπο της επιφάνειας.

» Γενικά συνιστάται η ύγρανση της επιφάνειας της μονωτικής πλάκας πριν από την εφαρμογή της κόλλας. Η παρουσία υγρασίας βελτιώνει την πρόσφυση της κόλλας στο υπόστρωμα και επιταχύνει το στέγνωμα.

» Δεν συνιστάται για κόλληση σε επιφάνειες από πολυαιθυλένιο και σιλικόνη. Δεν συνιστάται για συνεχή υποβρύχια χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε φιάλες των 830ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διλογητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρους υπό σκιά και σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C σε όρθια θέση. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 18 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία.

01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλεπτη του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Α.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr