

Glue Foam 52



Veoma niskoekspandirajuća pištoljska poliuretanska pena za ispune

» Niska ekspanzija

» Visoka toplotna i zvučna izolacija

» Odlično prijanjanje na većinu materijala

KRAFT GLUE FOAM 52 je jednokomponentna poliuretanska pena bez rastvarača, niske ekspanzije, za profesionalnu upotrebu. Suši se kada je izložena vlažnosti iz vazduha. Koristi se za spajanje polistirenskih termoizolacionih ploča na betonske, gipsane i zidne površinama. Odlikuje se niskom ekspanzijom i jednostavna je za upotrebu i nanošenje. Takođe, pruža odlično prijanjanje na maltere, cigle, asfalt, drvo, karton, gips i metalne površine. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Kada se stvrdne, podnosi temperature između -40°C i +90°C.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Viskozna smesa koja se pri oslobađanju iz kanistera pretvara u penu i polimerizuje apsorbujući vlagu iz atmosfere
Osnova	Poliuretan
Miris	Blagi karakteristični miris tokom polimerizacije. Nakon polimerizacije je bez mirisa.
Gustina (pena)	32 – 40 kg/m ³
Vreme formiranja površinske membrane	7 – 8 min (20°C, RV>30%)
Vreme sušenja	1h/RV 93%, 18h/RV 15%, Max 24h
Toplotna provodljivost (DIN 52612)	0.03 W/(mK)
Apsorpcija vode polimerizovane pene (DIN 53428)	maks. %1 vol.
Pritisna čvrstoća pri prekidu (DIN 53455)	0,07 MPa
Izduženje (%) (DIN 53455)	20%
Temperatura nanošenja	+5°C do +35°
Klasa požara (DIN 4102)	B2



Glue Foam 52

Veoma niskoekspandirajuća pištoljska poliuretanska pena za ispune

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre upotrebe kanister čuvati na sobnoj temperaturi najmanje 12 sati. Obavezno dobro promućkati 15 sekundi pre upotrebe.
- » Naneti pomoću namenskog profesionalnog pištolja za PU pene. Pre upotrebe podmazati pištolj mazivom ili teflonskim sprejem. Postaviti i pričvrstiti kanister sa lepkom na pištolj. Podesiti protok okretanjem zavrtnja na zadnjoj strani pištolja.
- Površine moraju biti čiste, bez prašine i masnoća.
- Naneti penu po obodu termoizolacione ploče, ostavljajući marginu od 5 cm od ivica, u uzastopnim prugama širine 10-12 mm, držeći rastojanje između njih od 30 cm.
- » Nakon 30-40 minuta sidra se mogu postaviti za mehaničku potporu sistemu. Termoizolacione ploče treba da budu oslonjene donjim delom kako bi se izbeglo bočno klizanje sa zida. U slučaju da se pojave praznine između termoizolacionih ploča, ispuniti ih kako bi se eliminisalo stvaranje toplotnih mostova.
- » Nakon upotreba, okrenite zavrtnj u smeru kazaljke na satu na zadnjoj strani pištolja dok se protok ne zaustavi. Osušeni ostaci mogu se ukloniti mehanički. Pričvrstiti zapakovani, u kanisteru, PU rastvarač na pištolj i prskati dok se ne uklone svi ostaci pene.
- » Nikada ne ostavljati pištolj nepričvršćen za kanister ili neočišćen.
- » Kanister od 830 ml je dovoljan za lepljenje oko 11-13 m² termoizolacionih ploča. Efikasnost zavisi od debljine materijala koji se ispušta iz pištolja, od količine nanetog proizvoda, kao i od tipa površine.
- » Generalno, preporučuje se vlaženje površine izolacione ploče pre nanošenja lepka. Vлага pomaže da se poboljša prianjanje lepka na podlogu i ubrzava sušenje.
- » Ne preporučuje se za PU ili silikonske površine.
- » Ne preporučuje se za kontinuiranu podvodnu upotrebu.

PAKOVANJE

Dostupno u posudama od 830 ml.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti. Čuvati u uspravnom položaju. Rok trajanja proizvoda je 18 meseci, ukoliko se adekvatno čuva u originalnom zapečaćenom pakovanju.

11/23 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com