

Go Hydrochroma



RAZREĐIVANJE
8-12%



POKRIVNOST
8 - 10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
Četka ili valjak



SUSENJE
1-2 sata

Boja za unutrašnje
zidove i plafone

»Visoka belina

»Visoka paropropusnost

»Pogodna za često bojenje

Bela boja na vodenoj bazi visoke beline i paropropusnosti. Pogodna za unutrašnje zidove i tavanice. Idealna za često farbanje. Pruža ravnomernu mat završnu obradu.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,59 g/ml (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	62%(±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	120KU (±20)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<4 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<19 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	88,5 (±1,5)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,5 (±0,5)
Pokrivnost po sloju	8 - 10 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 μm (±5)

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine.

Go Hydrochroma

Boja za unutrašnje zidove i plafone

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masti, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje prašini.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi, poput KRAFT ECO DUR AQUA, KRAFT HAFT ili KRAFT GO PRIMER.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 8-12% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se nanositi četkom ili valjkom.
- » KRAFT GO HYDROCHROMA može se tonirati sa KRAFT MASTER BASICS osnovnim bojama u bezbroj svetlih nijansi.
- » Naneti 2 sloja KRAFT GO HYDROCHROMA za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-6 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Površina obojena sa KRAFT GO HYDROCHROMA se ne može prati.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 3L i 9L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koristi proizvod.