

Gun Foam 51



Niskoekspandirajuća pištoljska poliuretanska pena

» Otpornost na vlagu

GUN FOAM 51 je jednokomponentna poliuretanska niskoekspandirajuća pena, bez rastvarača, za profesionalnu upotrebu. Nanosi se pištoljem i prolazi kroz proces polimerizacije kada je izložena vlazi iz vazduha. Koristi se za popunjavanje šupljina između termoizolacionih ploča u spoljnim termoizolacionim sistemima, na zidovima, oko cevi, na crepu i za pričvršćivanje štokova i okvira. Odlikuje se niskom ekspanzijom i jednostavna je za upotrebu i nanošenje. Takođe pruža odlično prijanjanje na malter, ciglu, asfalt, drvo, gips, karton i metale površine. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

» Otpornost na starenje

» Niska ekspanzija

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Viskozna smesa koja se pri oslobađanju iz kanistera pretvara u penu i polimerizuje apsorbujući vlagu iz atmosfere
Osnova	Poliuretan
Miris	Blagi karakteristični miris tokom polimerizacije. Nakon polimerizacije je bez mirisa.
Gustina (očvrsla pena)	32 – 40 kg/m ³
Vreme formiranja površinske membrane	7 – 8 min (20°C, RV>30%)
Vreme sušenja	1 sat/RV 93%, 18 sati/RV 15%, maksimalno 24 sata
Toplotna provodljivost (DIN 52612)	0,03 W/(mK)
Apsorpcija vode polimerizovane pene (DIN 53428)	maks. %1 vol.
Naprezanje pri prekidu (DIN 53455)	0,07 MPa
Izduženje maks. (DIN 53455)	20%
Temperatura nanošenja	+5°C do +35°
Požarna klasa (DIN 4102)	B2

Gun Foam 51

Niskoekspandirajuća pištoljska
poliuretanska pena

UPUTSVA ZA UPOTREBU

- » Pre upotrebe, kanister se mora čuvati na sobnoj temperaturi najmanje 12 sati. Potrebno je promućkati kanister oko 15 sekundi pre upotrebe.
- » Nanositi pomoću namenskog profesionalnog pištolja za PU pene. Pre upotrebe, podmažite pištolj mazivom ili teflonskim sprejom. Postavite i pričvrstite kanister na pištolj. Podesite protok okretanjem zavrtnja na zadnjoj strani pištolja.
- » Površina mora biti čista i bez prašine.
- » Nakon upotrebe, okrenite zavrtnj u smeru kazaljke na satu na zadnjoj strani pištolja dok se protok ne zaustavi. Osušeni ostaci se mogu ukloniti mehanički. Pričvrstite pripremljeni - u kanisteru - PU rastvarač na pištolj i prskajte dok se ne uklone svi ostaci pene.
- » Nikada ne ostavljajte pištolj nepričvršćen za kanister ili neočišćen.
- » Generalno, preporučuje se vlaženje površine izolacione ploče pre nanošenja lepka. Vlažnost pomaže da se poboljša prijanjanje pene na podlogu i ubrzava sušenje.
- » Ne preporučuje se za PU ili silikonske površine.
- » Ne preporučuje se za kontinuiranu podvodnu upotrebu.

PAKOVANJE

Dostupno u kanisterima od 750 ml.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Držati dalje od sunčeve svetlosti i čuvati na temperaturama između 5°C i 35°C, u uspravnom položaju. Rok upotrebe proizvoda je 18 meseci, ukoliko se pravilno čuva u originalnom zapečaćenom pakovanju.