

Haft™

ΑΡΑΙΩΣΗ  
300-400%ΑΠΟΔΟΣΗ  
30 - 40m<sup>2</sup>/LΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό,  
ή πιστόλι airlessΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1 - 3 ώρεςΔιάφανο ακρυλικό  
αστάρι νερού» Μειώνει την απορροφητικότητα  
της επιφάνειας

Διάφανο ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες. Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Επιπλέον, αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού επιχρίσματος.

A/n (Y) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

» Αυξάνει την απόδοση  
του τελικού χρώματος

» Ενισχύει την πρόσφυση

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.01 Kg/L (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	90KU (±10)
pH	8.5 - 9.5
Απόδοση ανά στρώση	30 - 40 m <sup>2</sup> /L*

\* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

## Haft™

### Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες ή βαμμένες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε μολυσμένες με μούχλα επιφάνειες:** Αφαιρέστε τα υπολείμματα, εφαρμόστε το KRAFT MOLD BLOCKER. Μετά από 24 ώρες απομακρύνετε τη μούχλα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT HAFT.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε έως 300-400% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT HAFT για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 3L και 10L.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

