

Hard & Gloss™



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
14-16m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni prištolj za
prskanje



SUSENJE
2 - 3 sata

Visokokvalitetna emajl
boja za metal

»Odlična tvrdoća

Visokokvalitetna emajl boja na bazi rastvarača za metal. Pruža odličnu pokrivnost i sjaj. Idealna za sve unutrašnje i spoljašnje metalne površine kao što su garažna vrata, ograde itd. Obezbeđuje antikorozivnu zaštitu nakon nanošenja odgovarajućeg osnovnog premaza. Odlikuje se odličnim razlivanjem i jednostavnim nanošenjem, stvarajući sjajnu, glatku i izdržljivu površinu sa savršenom završnom obradom. Suši se brzo i ravnomerno, formirajući tvrd i elastičnu površinu.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

»Visoka izdržljivost

»Odlična završna obrada

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne smole
Gustina ISO2811 pri 25 °C	0.93-1.20g/mL*
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	60% (±5)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	75KU (±15)* 105KU (±15) (crna mat)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	60 KU (±15)
Nivo sjaja 60° ISO 2813	>90,0 GU <3,0 GU (crna mat)
Nivo sjaja 85° ISO 2813	<9,0 GU (crna mat)
Indeks beline ASTM E 313-98	80,0 (±5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,0 (±1,5) **
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-3 sata
König klatno (tvrdoća) ISO 1522	40-60 s * 7 dana @ 100µm WFT
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)
Pokrivnost po sloju	14-16m²/L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	80µm (± 10 µm)

* U zavisnosti od nijanse

** Samo za belu

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Hard & Gloss™

Visokokvalitetna emaji
boja za metal

PRIPREMA POVRŠINE

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, bez prašine, ostataka i treba se očistiti pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT. Ukloniti svu oštećenu ili oguljenu boju. Prethodno obojene površine treba obrusiti odgovarajućim brusnim papirom do završne obrade. Mokro brušenje se preporučuje gde god je to moguće, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.
- » **Na novim metalnim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja **KRAFT RUST BLOCKER** ili **KRAFT MINIO**.
- » **Na obojene i postojeće metalne površine:** Ukloniti sve postojeće ostatke starih boja i direktno naneti 2 sloja završne boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju očekivane kiše, izbegavajte nanošenje narednih 5 dana.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti proizvod do 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili KRAFT NITRO 1100 za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 2 sloja KRAFT HARD & GLOSS za postizanje idealnog rezultata.
- » Nanositi na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.
- » Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Za postizanje kraćeg vremena sušenja i veće tvrdoće, dodati do 8% KRAFT HARD METAL EXTRA učvršćivača umesto rastvarača. Smesa se nanosi u roku od najviše 8 sati.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili većoj.

UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smzavanju.
- » Obojenu površinu ne treba koristiti bar 48 sati od bojenja, ili ako nije potpuno suva.
- » Obojenu površinu ne treba prati bar 30 dana od nanošenja.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji i u 38 gotovih nijansi u posudama od 0,180L, 0,375L, 0,75L i 2,5L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.