

Hard Duko™ Classic



Emajl boja za metal visokih performansi



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
14-16m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak,
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
2 - 3 sata

»Visoka izdržljivost

Akrilno modifikovana alkidna emajl boja sa izuzetnom otpornošću na sunčevu svetlost i izvrsnom tvrdoćom. Održava nijansu i sjaj pri nepovoljnim vremenskim uslovima dugi niz godina. Idealno za spoljašnje metalne površine kao što su garažna vrata, ograde, mašine, industrijska oprema itd. Obezbeđuje antikorozivnu zaštitu nakon nanošenja odgovarajućeg osnovnog premaza. Suši se brzo i ravnomerno, formirajući tvrdu i elastičnu površinu. Odlikuje se odličnim nivelisanjem i jednostavnim nanošenjem, stvarajući glatku i izdržljivu površinu sa savršenom završnom obradom.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

»Izvrсна tvrdoća

»Izuzetna pokrивnost

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne/akrilne smole	
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,91-1,23 g/mL*	
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	59,5% (±5)*	
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	20	
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	15	
Nivo sjaja @60° ISO 2813	Sjajno	Saten
	>	15
Indeks beline ASTM E 313-98	80,0 (+/-5)**	
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1,0, -1	
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	3 h	
König klatno (tvrdoća) ISO 1522	40-70? 7 dana @ 100µm WFT *	
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0: (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36	
Pokrивnost po sloju	14-16m²/L***	
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	80 µm (±10µm)	

* U zavisnosti od nijanse

** Samo za belce

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Hard Duko™ Classic

Emajl boja za metal visokih performansi

PRIPREMA POVRŠINE

- »Da bi se osiguralo dobro prianjanje, površina mora biti suva, bez prašine, ostataka, i treba se očistiti pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT. Ukloniti sve oštećene ili oguljene boje. Prethodno obojene površine treba brusiti odgovarajućim brusnim papirom do zaglađene završne obrade. Mokro brušenje se preporučuje gde god je to moguće, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.
- »**Na nove metalne površine:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja **KRAFT RUST BLOCKER** ili **KRAFT MINIO** i opcionalno 1 sloj **KRAFT METAL PRIMER** za antikorozivnu zaštitu.
- **Na pocinkovane ili aluminijumske površine:** Prvo naneti 1-2 sloja **KRAFT MULTI PRIMER** i ostaviti da se suši 24 sata.
- **Na obojenim metalnim površinama:** Proveriti stabilnost površine. Ukloniti sve postojeće ostatke starih boja i direktno naneti 2 sloja **KRAFT HARD DUKO CLASSIC**.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- »U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje u narednih 5 dana.
- »Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod do 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili KRAFT NITRO 1100 za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- »Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- »Naneti 2 sloja KRAFT HARD DUKO CLASSIC za postizanje idealnog rezultata.
- »Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- »Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.
- »Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha.
- »Za postizanje kraćeg vremena sušenja i veće tvrdoće, dodati do 8% KRAFT HARD METAL EXTRA učvršćivača. Smešu treba naneti u roku od 8-12 sati.
- »Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- »Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- »Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- »Obojenu površinu ne treba koristiti ako nije potpuno suva i ne ranije od 48 sati nakon bojenja.
- »Obojenu površinu ne treba prati bar 30 dana nakon nanošenja boje.

PAKOVANJE

Dostupno u sjajnoj i saten beloj boji, u saten crnoj boji i u bazama za toniranje P, D, A, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, EZBEDNOST I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.