

Hard Duko Metallized



Emajl boja za metal visokih performansi sa metalik efektom



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
14-16m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
2 -3 sata

»Visoka izdržljivost

Akrilno modifikovana alkidna emajl boja za odličnu otpornost na sunčevu svetlost i visoku tvrdoću. Održava nijansu i sjaj pri nepovoljnim vremenskim uslovima dugi niz godina. Idealno za spoljašnje metalne površine kao što su garažna vrata, ograde, mašine, industrijska oprema itd. Obezbeđuje antikorozivnu zaštitu nakon nanošenja odgovarajućeg osnovnog premaza. Suši se brzo i ravnomerno, formirajući tvrdu i elastičnu površinu. Odlikuje se odličnim nivelisanjem i lakim brušenjem, pružajući ujednačenu i izdržljivu površinu sa savršenom završnom obradom sa metalik efektom.

Jednokomponentni premazi A/i (S/B)

- VOC granična vrednost 500g/L
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 499 g/L

» Izuzetna tvrdoća

»Visoka pokrivenost

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne / akrilne smole	
Gustina ISO 2811 pri 25 °C	Sjajno	Mat
	0,94-0,98 g/mL	1,37-1,41 g/mL
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	Sjajno	Mat
	54% (±2)*	66% (±2)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	80KU (±20)*	
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	60KU (±15)*	
Nivo sjaja @60° ISO 2813 -99	Sjajno	Mat
	>90GU	<4GU
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-3 sata	
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0: (<5% defolijacije na podlozi od metala R-36)	
Pokrivenost po sloju	14 - 16m ² /L*	
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	80µm (±10)	

* U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Hard Duko Metallized

Emajl boja za metal visokih performansi
sa metalik efektom

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti suva, bez prašine i drugih ostataka i treba se očistiti pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT. Ukloniti sve oštećene ili oljuštene premaze. Obojene površine brusiti odgovarajućim brusnim papirom kako bi se dobila zaglađena završna obrada. Preporučuje se mokro brušenje. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na nove metalne površine:** Za poboljšanje antikoroziivnog svojstva pre završnog premaza naneti 1-2 sloja KRAFT RUST BLOCKER ili KRAFT MINIO i opcionalno 1 sloj KRAFT METAL PRIMER.

» **Na površine od aluminijuma ili pocinkovanog čelika:** Naneti prvo 1-2 sloja KRAFT MULTI PRIMER i ostaviti da se suši 24 sata.

» **Na već obojenim površinama:** Proveriti stabilnost već obojene površine. Ukloniti sve oštećene ili oljuštene premaze i naneti direktno 2 sloja KRAFT HARD DUKO METALLIZED.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» Izbegavati nanošenje u slučaju očekivane kiše narednih 5 dana.

» Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju dodavanjem do 5% zapremine KRAFT BRUSH SOLVENT ili 5% KRAFT NITRO 1100 za nanošenje pištoljem za prskanje i dobro promešati.

» Alati za nanošenje: četka, valjak, pištolj za prskanje.

» Naneti 2 sloja KRAFT HARD DUKO METALLIZED za postizanje idealnog rezultata.

» Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

» Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.

» Vreme sušenja površine: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja je duže pri vlažnim ili hladnim uslovima.

» Da bi se smanjilo vreme sušenja i povećala čvrstoća, umesto rastvarača, dodati do 8% zapremine KRAFT HARD METAL EXTRA. Smesa se mora iskoristiti u roku od 8-12 sati.

» Izbegavati nanošenje pri temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i 65% relativne vlažnosti vazduha i višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Temeljno očistiti alat pomoću rastvarača KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu da bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

» Obojena površina se može koristiti nakon 48 sata ili nakon potpunog sušenja boje.

» Obojena površina se može prati tek nakon 30 dana od nanošenja boje.

PAKOVANJE

Dostupno srebrnoj sjajnoj i srebrnoj mat bazi u posudama od 0,7L i 2,1L i u 26 nijansi koje se toniraju u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja.

UPUTSTVO O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pročitati pažljivo uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za dodatne informacije pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod pre i nakon otvaranja na temperaturama između 5°C i 35°C.

08/2020 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com