

Hard Metal Extra



Ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό
για ντουκοχρώματα

» **Αυξάνει τη σκληρότητα**

» **Μειώνει το χρόνο στεγνώματος**

» **Ενισχύει την αντοχή
στις καιρικές συνθήκες**

Πρόσθετο σκληρυντικό αλκυδικών ντουκοχρωμάτων. Παρέχει στο φιλμ του χρώματος μεγαλύτερη σκληρότητα. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. Κατάλληλο για όπου απαιτείται σκλήρυνση στους 60°C και 70°C. Εξασφαλίζει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερες αντοχές στις καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25 °C	0.88 g/mL (±0.02)
Ιξώδες - Flow Cup No4 ISO 2431 @ 25°C	12.5 sec (±2)
Αναλογία ανάμιξης	5-10% κ.ο.*

* Ανάλογα το προς ανάμιξη προϊόν

Hard Metal Extra

Ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό
για ντουκοχρώματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
- » Έτοιμο προς χρήση.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- » Προσθέστε έως 10% κ.ο. στο κατάλληλο βερνικόχρωμα της KRAFT ανάλογα με τις ενδείξεις του προϊόντος.
- » Το ποσοστό του σκληρυντή εάν είναι μεγαλύτερο του 10% κ.ο. καθιστά το φιλμ σκληρό και εύθραυστο.
- » Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- » Μετά την ανάμιξη εφαρμόστε το χρώμα εντός 8 ωρών.
- » Μετά αυτή τη χρονική περίοδο το ιξώδες του υλικού ενδέχεται να αυξηθεί.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε τα εργαλεία με KRAFT NITRO 1100.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.375L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και σε συνθήκες πολύ χαμηλής υγρασίας. Χρόνος καταλληλότητας του προϊόντος: 12 μήνες

