

Hard Metal Extra



Întăritor special pentru emailuri

» Sporește duritatea

» Reduce timpul de uscare

» Crește rezistența la intemperii

Întăritor pentru emailuri alchidice. Întărește pelicula de vopsea. Crește rezistența la frecare și lovituri. Satisface necesitățile de întărire chiar și la temperaturi de 60°C și 70°C. Asigură o uscare mai rapidă și o mai mare rezistență la intemperii.

DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0,88 g/mL (±0,02)
Vâscozitate (Cupa Ford Nr.4) - ISO 2431 @ 25°C	12,5 sec (±2)
Raport de amestecare	5-10% volumetric*

* În funcție de produs

Hard Metal Extra

Întăritor special pentru emailuri

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL
- » Produsul este gata de utilizare.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Purtați mănuși de protecție și folosiți echipament de protecție pentru față și ochi.
- » Adăugați până la 10% v/v de întăritor HARD METAL EXTRA în emailul KRAFT corespunzător, conform indicațiilor producătorului. O concentrație a întăritorului mai mare de 10% v/v are ca efect întărirea excesivă și fragilizarea peliculei de vopsea.
- » Amestecați bine înainte de utilizare.
- » După amestecare, aplicați vopseaua în decurs de 8 ore. Dacă o aplicați mai târziu, este posibil ca vâscozitatea materialului să crească.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele de vopsit cu solvent KRAFT NITRO 1100.
- » Închideți ermetic cutia, după utilizare, pentru a păstra restul de întăritor în stare bună, în vederea utilizării ulterioare. Depozitați cutia, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în cutii de 0,375 L.

INSTRUCȚIUNI DE PROTEJARE A SĂNĂTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialului.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 12 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu le utilizați.

