

Hard & Gloss™



Diluare
0 - 5%



Acoperire
14 - 16 m²/L



Aplicare
trafalet, perie sau pistol airless



Uscare
2 - 3 ore

Email de calitate superioară
pentru suprafețe metalice

» Duritate excelentă

Vopsea email de înaltă calitate, pe bază de solvent, pentru suprafețe metalice. Are o putere mare de acoperire și un luciu excelent. Ideal pentru toate suprafețele metalice interioare și exterioare, cum ar fi uși de garaj, balustrade etc. Asigură protecție anticorozivă, după aplicarea grundului corespunzător. Se aplică ușor, în strat uniform, formând o peliculă lucioasă, netedă și durabilă și perfect finisată. Se usucă rapid și uniform, asigurând o acoperire dură și, în același timp, elastică.

A/i (SB) Acoperitori monocompenți cu funcție specială

- Valoare limită COV: 500g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 499g/L

» Durabilitate mare

» Finisaj excelent

DATE TEHNICE

Tip liant	Rășini alchidice
Densitate - ISO2811 la 25 °C	0,93-1,20 g/mL*
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251-03	60% (±5)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)* 105KU (±15) (negru mat)
Vâscozitatea la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	60 KU (±15)
Grad de luciu 60° - ISO 2813	>90,0 GU <3,0 GU (negru mat)
Grad de luciu 85° - ISO 2813	<9,0 GU (negru mat)
Grad de alb - ASTM E 313-98	80,0 (±5)**
Indicele de îngălbenire - ASTM E 313-98	0,0 (±1,5)**
Timp de uscare - ASTM D-5895	1-3h
Duritate (testul cu Pendul König) - ISO 1522	40-60sec* 7 zile @ 100μm WFT
Tăiere transversală - ISO 2409	Clasa: 0 (<5% defoliere pe panou metalic R-36)
Acoperire per strat	14-16m ² /L***
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	80μm (±10μm)

* În funcție de nuanță

** Doar pentru alb

*** În funcție de nuanță, de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței.

Hard & Gloss™

Email de calitate superioară pentru suprafețe metalice

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie perfect uscată și fără urme de praf și reziduuri, și să fie curățată cu solvent KRAFT BRUSH. Îndepărtați toată vopseaua scorjită. Suprafețele vopsite anterior trebuie șlefuite cu șmirghel, până devin mate. Șlefuirea umedă este recomandată, acolo unde este posibil, pentru a evita formarea prafului și expunerea la praf.

- » **Pe suprafețe metalice noi:** înainte de aplicarea stratului superior, aplicați 1-2 straturi de **KRAFT RUST BLOCKER** sau de **KRAFT MINIO**.
- » **Pe suprafețe metalice vopsite și stabile:** îndepărtați complet resturile de vopsea veche și aplicați direct 2 straturi de vopsea finală.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » În caz de ploaie iminentă, evitați aplicarea vopselei în următoarele 5 zile.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul până la 5% v/v cu solvent KRAFT BRUSH sau KRAFT NITRO 1100, pentru aplicare cu un pistol de pulverizare airless, și amestecați-l bine.
- » Puteți aplica produsul cu pensula, cu trafaletul sau cu pistolul pulverizator airless.
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT HARD & GLOSS, pentru un rezultat ideal.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Timpul minim de așteptare până la aplicarea stratului următor: 16 ore.
- » Timpul de uscare (uscat la atingere): 2-3 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Pentru un timp de uscare mai scurt și o duritate mai mare, adăugați maximum 8% v/v agent de întărire KRAFT HARD METAL EXTRA, în loc de solvent. Amestecul trebuie aplicat în termen de 8 ore.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

Curățați uneltele imediat după utilizare, cu solventul KRAFT BRUSH și apoi cu apă caldă și săpun.

Închideți bine cutia de email, pentru a-l păstra în stare bună în vederea utilizării ulterioare. Depozitați cutia, înainte sau după deschiderea acesteia, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

Suprafața vopsită nu trebuie utilizată mai devreme de 48 de ore după vopsire și dacă nu s-a uscat complet.

Suprafața vopsită nu trebuie spălată mai devreme de 30 de zile de la aplicare.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb și în 38 de nuanțe gata preparate, ambalat în cutii de 0,180 L, de 0,375 L, de 0,75 L și de 2,5 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

