

Joint Acrylic 20



Akrilni zaptivač

» Ne skuplja se

» Može se ribati

» Može se bojiti

JOINT ACRYLIC 20 je jednokomponentna plastično-elastična zaptivna akrilna masa.

Posebno je razvijena za primenu na upojnim, poroznim, unutrašnjim ili spoljašnjim površinama, kao što su spojevi prozora i pragova, štokova i zidova, pukotina itd. Pogodna je za zaptivanje vertikalnih spojeva kao i spojeva koji nemaju značajnih promena u svojoj širini (do 8%). Pruža odlično prijanjanje na beton, ciglu, drvo, aluminijum i PVC. Brzo se stvrdnjava kada je izložena vazduhu i može se obojiti uobičajenim akrilnim i emulzionim bojama, nakon što postigne potpuno stvrdnjavanje.

TEHNIČKI PODACI

Gustina	1,67g/cm ³
Vreme formiranja površinske membrane	15min.
Brzina očvršćavanja	2,0 mm/dan
Brzina ekstruzija (23°C, mlaznica od 3 mm, pritisak 0,63N/mm ²)	min
Tvrdoća po Šoru Shore D	30
Modul 100% (Din 53504)	(mm ²)
Prekidno izduženje (Din 53504)	400
Otpornost na varijacije temperature:	-20°C do + 70 °C

Joint Acrylic 20

Akrilni zaptivač

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka i oštećene boje i dr.
- » Preporučuje se čišćenje žičanom četkom, a zatim komprimovanim vazduhom, ukoliko je dostupan.
- » Da bi se izbeglo prljanje ivica spoja, naneti zaštitnu traku, ali obavezno je odmah ukloniti nakon zaptivanja i pre nego što materijal očvrsne.
- » Naneti na spoj pomoću pištolja ili vazdušnog pištolja. Isecite mlaznicu do otvora prema širini zaptivanja. Izgladite površinu špatulom dok je materijal još vlažan.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod +10°C i iznad +35°C.
- » U slučaju očekivane kiše, nemojte nanositi narednih nekoliko sati.
- » Materijal nije pogodan za kontinuirano izlaganje vodi.
- » Sušenje na dodir: 10-15 minuta na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Kompletno vreme stvrdnjavanja: 4-5 dana. Niže temperature i veća vlažnost tokom nanošenja će produžiti vreme stvrdnjavanja, dok će obrnuti uslovi skratiti to vreme.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Čišćenje: Alat i ostatke proizvoda odmah očistiti toplom vodom. Kada materijal očvrsne, može se ukloniti mehanički.

PAKOVANJE

Dostupno u kertridžima od 280 ml i pakovanjima od 600 ml u obliku kobasice, u beloj nijansi.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suvom mestu, na temperaturama između 5°C i 35°C, do 18 meseci od datuma proizvodnje.